

TYTAN EURO-LINE Siatka Z Włókna Szklanego 150 1 m x 50 m pomarańczowy



10024807

Siatka z włókna szklanego w kolorze pomarańczowym przeznaczona do zbrojenia warstwy klejowej systemów ociepleń wykonanych metodą lekką moką. Ma za zadanie zapobiec powstawaniu rys i pęknięć na ścianach. Wyróżnia ją stabilna struktura włókien o regularnych oczkach i gładkiej powierzchni, odporność na działanie związków chemicznych zawartych w tynkach i farbach oraz odporność na warunki środowiskowe i procesy starzenia.



ZALETY

- wytrzymała na rozrywanie
- wytrzymała na procesy chemiczne zachodzące w warstwie zbrojącej elewacji
- łatwa w montażu

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- do wzmocnienia tynków wewnętrznych
- do zastosowania na elewacji jako warstwa zbrojona
- stanowi wzmocnienie wypraw elewacyjnych w ramach docieplania budynków

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

- ETA 18/0032 Siatka z włókna szklanego do zatapiania w warstwie zbrojonej z zapraw klejowo-szpachlowych

TABELE

DANE TECHNICZNE

Rodzaj splotu	gazejski
Szerokość rolki [mm]	1000 ± 1%
Długość rolki [m]	50 m
Rozmiar oczka w świetle [mm]	4,5 (± 1,0) x 4,5 (± 1,0)
Masa powierzchniowa [g/m ²]	150 ± 5%
Zawartość substancji organicznych [%]	20 ± 4
Zawartość popiołu [%]	80 ± 4
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie dostawy:	
- w kierunku osnowy [N/mm]	≥ 30
- w kierunku wątku [N/mm]	≥ 35
Wydłużenie w stanie dostawy:	
- w kierunku osnowy [%]	≤ 5,0
- w kierunku wątku [%]	≤ 5,0
Wytrzymałość na rozciąganie po działaniu alkaliami:	
w kierunku osnowy [N/mm]	≥ 20 minimum 50% wytrzymałości w warunkach laboratoryjnych
- w kierunku wątku [N/mm]	≥ 20 minimum 50% wytrzymałości w warunkach laboratoryjnych
Wydłużenie po działaniu alkaliami:	
- w kierunku osnowy [%]	≤ 4,5
- w kierunku wątku [%]	≤ 4,5

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie podłoża

- Na oczyszczoną powierzchnię nanieść warstwę zaprawy stalową pacą zębatą o odpowiedniej grubości (patrz zalecenia producenta zaprawy).

Aplikacja

- Zatopić siatkę zbrojącą z włókna szklanego wyrównując powierzchnię zaprawy gładką stroną pacy ze stali nierdzewnej.
- Siatkę należy zatapiać pionowymi pasami z zachowaniem zakładów 10 cm.
- Grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić min. 2,5 mm, a siatka powinna być niewidoczna.
- W przeciwnym wypadku należy nałożyć kolejną warstwę zaprawy.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Narzędzia umyć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

Ograniczenia / uwagi

- Do wykonania warstwy zbrojącej przystąpić nie wcześniej niż po 2-3 dniach od przyklejenia płyt.
- Temperatura otoczenia, podłoża i materiału podczas wykonywania prac i wysychania zaprawy powinna wynosić od +5 °C do +25 °C.
- Należy chronić ocieplaną powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru, deszczu oraz zbyt niską i wysoką temperaturą.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i instrukcje podawane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, testami i doświadczeniem, w dobrej wierze i zgodnie z zasadami producenta. Każdy użytkownik tych materiałów upewni się w każdy możliwy sposób, łącznie z weryfikacją produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczonych materiałów do zamierzonych celów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty powstałe w wyniku niedokładnego lub błędnego zastosowania materiałów producenta.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Siatka powinna być przechowywana w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmienność właściwości technicznych wyrobu.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
1 m x 50 m	pomarańczowy	33	10024807	5902120004072

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuch).

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą, w przypadku pojawienia podrażnienia, skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami: przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki.

W przypadku wystąpienia podrażnień natychmiast skontaktować się z lekarzem.