

TYTAN PROFESSIONAL Środek Antyadhezyjny 1 l transparentny



10045406

Środek antyadhezyjny na bazie bezbarwnego oleju mineralnego bazującego na parafinie ciekłej, do zastosowania przy modelowaniu tynków dekoracyjnych za pomocą form/matryc strukturalnych. Przeznaczony do aplikowania bezpośrednio na formy/matryce strukturalne (poliuretanowe i silikonowe), aby zapobiec ich przyklejaniu się do tynków mineralnych, dyspersyjnych, tynku do deski, betonu architektonicznego i szpachli podczas nadawania struktury dekoracyjnej.



ZALETY

- skuteczne działanie antyadhezyjne
- uniwersalne zastosowanie – możliwość stosowania zarówno na matrycach poliuretanowych jak i silikonowych
- neutralny dla typowych tynków dekoracyjnych, np. tynków mineralnych, dyspersyjnych, betonu architektonicznego, tynku do deski czy szpachli
- wysoka wydajność
- lepkość produktu umożliwia aplikacje poprzez rozpylanie

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- do aplikowania bezpośrednio na formy/matryce strukturalne (poliuretanowe i silikonowe), aby zapobiec ich przyklejaniu się do tynków mineralnych, dyspersyjnych, tynku do deski, betonu architektonicznego i szpachli podczas nadawania struktury dekoracyjnej

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Gęstość [g/cm ³]	0,84-0,85
Średnie zużycie [l/m ²]	0,1-0,2
Wydajność z 1 litra [m ²]	6,5

1/3

Update date: 23.05.2025

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Stosowany wyrób pod efekty dekoracyjne (np. tynk mineralny, dyspersyjny, tynk do deski, beton architektoniczny czy szpachla) powinien być nałożony z odpowiednim wyprzedzeniem (> 20 min, zgodnie z informacją na produkcie).
- Rekomenduje się jednolitą grubość warstwy, tj. 2-3 mm oraz maksymalne wygładzenie powierzchni przed modelowaniem struktury.

Przygotowanie produktu

- Środek antyadhezyjny jest produktem gotowym do użycia.
- Nie wymaga mieszania.
- Formę/Matrycę, na którą będzie aplikowany środek antyadhezyjny należy rozłożyć na płaskiej powierzchni, zabezpieczonej przed ewentualnym zabrudzeniem.
- Powierzchnia takiej formy/matrycy powinna być oczyszczona z brudu, kurzu, resztek tynku czy farb oraz sucha.
- Wszelkie pozostałości tynków w zagłębieniach formy/matrycy należy usuwać na bieżąco (na mokro) przed ponownym użyciem.

Aplikacja

- Prace należy wykonywać przy temperaturze od +5°C do +25°C.
- Środek antyadhezyjny należy nakładać równomiernie bezpośrednio na formę/matrycę strukturalną przy użyciu pędzla lub spryskiwacza, nie tworząc przy tym 'kałuż'.
- W trakcie modelowania struktury kontrolować jakość odciskanej faktury i w miarę potrzeb cyklicznie powtarzać nakładanie preparatu na matrycę.
- Nałożenie zbyt małej ilości środka antyadhezyjnego na formę/matrycę może spowodować przyklejanie się materiału do matrycy, co będzie miało wpływ na jakość odcisniętej struktury.

Ograniczenia / uwagi

- Nie wolno mieszać produktu z wodą oraz innymi substancjami.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przydatność produktu do zastosowania to 24 miesiące od daty produkcji. Produkt należy przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła oraz środków silnie utleniających.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
1 l	transparentny	4	10045406	5902120188482

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.