

TYTAN PROFESSIONAL DS21 FINISH PLUS Dolomitowa Masa Szpachlowa



Dolomitowa masa szpachlowa jest gotową do użytku masą na bazie mieszaniny spoiw, wypełniacza dolomitowego oraz dodatków modyfikujących. Idealna do szpachlowania ręcznego lub za pomocą agregatu hydrodynamicznego (szpachlarskiego). Grubość wszystkich warstw nie powinna przekraczać 3 mm. Tworzy idealnie gładką powłokę bez spękań. Masa dostępna jest w kolorze białym.



ZALETY

- gotowa do użycia
- nadaje ścianom i sufitom idealną gładkość
- w kolorze białym
- o wysokiej wytrzymałości
- do nakładania ręcznego i mechanicznego

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- do wszystkich wysezonowanych podłoży mineralnych tj.: tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, beton, płyty gipsowo-kartonowe
- do wyrównywania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń

TABELE

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Temperatura stosowania (podłoża, powietrza, materiałów):	od +5 °C do +25 °C
Czas schnięcia (w zależności od warunków wysychania):	ok. 3-24 godziny
Grubość wszystkich warstw:	max. 3 mm
Zużycie na 1 m ² powierzchni i 1 mm grubości warstwy:	ok. 1,8 kg/m ²
Wydajność z opakowania 9 kg przy warstwie 1 mm:	ok. 5 m ²
Wydajność z opakowania 19 kg przy warstwie 1 mm:	ok. 10,5 m ²
Wydajność z opakowania 25 kg przy warstwie 1 mm:	ok. 13,9 m ²
Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).	

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, suche, stabilne, nośne, wolne od plam i wykwitów, pozbawione jakichkolwiek innych substancji obniżających przyczepność typu: kurz, brud, wosk oraz tłuszcze.
- Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności należy usunąć.
- Powierzchnie zainfekowane grzybami lub glonami zmyć wodą pod ciśnieniem (ewentualnie usunąć mechanicznie) a następnie zabezpieczyć odpowiednim preparatem grzybobójczym, tj. produktem o działaniu grzybo- i glonobójczym.
- Świeżo wykonane, silnie alkaliczne podłoża cementowe oraz cementowo-wapienne należy malować po ponad 4-tygodniowym okresie sezonowania, natomiast tynki gipsowe po 2 tygodniach.
- Powierzchnie chłonne i zanieczyszczone (np. płyty g-k i tynki gipsowe) należy zagruntować preparatem gruntującym S01 MULTIGRUNT min. 24 godziny przed rozpoczęciem szpachlowania.
- Wszystkie produkty służące do przygotowania podłoża należy stosować zgodnie z ich kartami technicznymi.

Przygotowanie produktu

- Produkt dostępny jest w postaci gotowej do nakładania. Nie wolno mieszać z innymi materiałami. W przypadku nakładania maszynowego masę szpachlową należy rozcieńczyć wodą.

2/4

Update date: 09.06.2025

Aplikacja

- Masę szpachlową należy nanosić w jednej lub kilku warstwach na odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże ręcznie lub przez natrysk mechaniczny.
- Grubość wszystkich warstw nie może przekroczyć 3 mm. Każdą kolejną należy nakładać po pełnym utwardzeniu się poprzedniej.
- Temperatura otoczenia, podłoża i materiału podczas wykonywania prac i wysychania masy szpachlowej powinna wynosić od +5 °C do +25 °C.
- Czas wysychania w temperaturze +20 °C i względnej wilgotności powietrza 65% wynosi w zależności od grubości warstwy i cyrkulacji powietrza od 3 do 24 godzin.
- Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania masy szpachlowej.
- Powierzchnie, które nie są przeznaczone do szpachlowania np. okna, drzwi należy dokładnie zabezpieczyć.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Przypadkowe zabrudzenia natychmiast obficie zmyć wodą.
- Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć dokładnie wodą.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca. Opakowanie po otwarciu szczelnie zamknąć a pozostałą zawartość jak najszybciej zużyć. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
9 kg	biały	N/A	10039903	5902120145782
19 kg	biały	N/A	10039904	5902120145799
25 kg	biały	N/A	10040163	5902120159970

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Wszystkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i instrukcje podawane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, testami i doświadczeniem, w dobrej wierze i zgodnie z zasadami producenta. Każdy użytkownik tych materiałów upewni się w każdy możliwy sposób, łącznie z weryfikacją produktu końcowego w odpowiednich

warunkach, o przydatności dostarczonych materiałów do zamierzonych celów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty powstałe w wyniku niedokładnego lub błędnego zastosowania materiałów producenta.