

TYTAN PROFESSIONAL DS32 REGULAR PLUS Farba Akrylowa Wewnętrzna



Farba wewnętrzna na bazie dyspersji akrylowej przeznaczona do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych wszystkich wysezonowanych podłoży mineralnych. Szczególnie zalecana do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” takich jak salony, jadalnie, sypialnie, przedpokoje, pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne. Ma bardzo dobre właściwości kryjące. Tworzy odporną na zmywanie, matową i gładką powłokę. Podczas aplikacji nie chlapie i nie pozostawia smug. Farba dostępna jest w systemie kolorowania TYTAN.



ZALETY

- matowa powłoka
- odporna na zmywanie
- doskonałe krycie
- łatwa w stosowaniu
- bez efektu smużenia

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych wszystkich wysezonowanych podłoży mineralnych tj.: tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, beton, płyty gipsowo-kartonowe
- do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” tj. salony, jadalnie, sypialnie, przedpokoje, pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Odporność na szorowanie na mokro

- PN EN 13300:2002 – Klasa 3
- PN-C 81914:2002 – Rodzaj I

Informacje dodatkowe

- Zgodnie z Dyrektywą UE 2004/42/CE Wyrób został zaliczony do kategorii A/a i zawiera poniżej 30 g/l. LZO.

DANE TECHNICZNE

Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Czas schnięcia 1 warstwy [h]	3 - 6
Ilość warstw	2
Gęstość objętościowa [kg/dm ³]	ok.1.54
Zużycie [l/m ²]	0,2 - 0,25
Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura podłoża [°C]	+5 - +25

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, suche, stabilne, nośne, wolne od plam i wykwitów, pozbawione jakichkolwiek innych substancji obniżających przyczepność typu: kurz, brud, воск oraz tłuszcz.
- Stare powłoki malarskie, farby klejowe i wapienne i inne warstwy o słabej przyczepności należy dokładnie usunąć.
- Powierzchnie zainfekowane grzybami lub glonami zmyć wodą pod ciśnieniem.
- Porażenie mikrobiologiczne usunąć mechanicznie a następnie zabezpieczyć odpowiednim preparatem grzybobójczym (ważne: wcześniej należy usunąć przyczynę infekcji).
- Ubytki uzupełnić stosując zaprawę wyrównującą.
- Świeżo wykonane, silnie alkaliczne podłoża cementowe oraz cementowo-wapienne należy malować po ponad 4-tygodniowym okresie sezonowania, natomiast tynki gipsowe po 2 tygodniach.
- Powierzchnie przeznaczone do malowania należy zagruntować min. 3 godziny przed malowaniem.
- Wszystkie produkty służące do przygotowania podłoża należy stosować zgodnie z ich kartami technicznymi.
- Powierzchnie nieprzewidziane do malowania odpowiednio zabezpieczyć.

Przygotowanie produktu

- Farba akrylowa dostępna jest w gotowej postaci do malowania.
- Do malowania należy zastosować farbę z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych

różnic w odcieniach powłoki malarskiej.

- Przed rozpoczęciem aplikacji produkt należy dokładnie wymieszać.
- Farby nie należy mieszać z innymi materiałami.
- W razie konieczności farbę można rozcieńczyć wodą w ilości do 5%.
- Przed aplikacją farby sprawdzić zgodność kolorów ze wzornikiem.

Aplikacja

- Farbę należy nanosić w dwóch warstwach na odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże za pomocą pędzla, wałka lub natrysku mechanicznego.
- Farbę nanosić w ilości zapewniającej uzyskanie jednolitej i równomiernej powłoki.
- Drugą warstwę farby należy nakładać po wyschnięciu pierwszej, stosując metodę „na krzyż” i pamiętając o zachowaniu dla danej warstwy jednego kierunku nakładania.
- Na jednej płaszczyźnie prace należy prowadzić bez przerw w sposób ciągły.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć dokładnie wodą.

Ograniczenia / uwagi

- Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi należy dokładnie zabezpieczyć.
- Przypadkowe zabrudzenia natychmiast obficie zmyć wodą.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału 23 ± 2 °C oraz wilgotności względnej powietrza $50\pm 5\%$. Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca. Opakowanie po otwarciu szczelnie zamknąć a pozostałą zawartość jak najszybciej zużyć. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
2,5 l	N/A	N/A	10036227	5902120024148
4,5 l	N/A	N/A	10036224	5902120024209
9 l	N/A	N/A	10036222	5902120024223

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.