

TYTAN PROFESSIONAL FIX² TURBO GT Klej Montażowy 290 ml biały



10041181

Klej montażowy na bazie polimerowej o bardzo wysokiej sile klejenia do montażu elementów ciężkich oraz w miejscach narażonych na wysoką eksploatację i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki szybkiemu czasowi pełnego utwardzenia [3 h] polecany jest do prac gdzie wymagana jest pełna wytrzymałość w krótkim czasie np. szybkie remonty, naprawy usterek oraz montaż w miejscach użyteczności publicznej. Zastosowana technologia hybrydowa gwarantuje natychmiastowy i mocny chwyt początkowy w ciągu 1 s, również na powierzchniach pionowych bez konieczności podpierania klejonego elementu. Tworzy trwałą spoinę odporną na zmienne warunki temperaturowo – wilgotnościowe, promieniowanie UV oraz na grzyby i pleśń.



ZALETY

- szybkowiązący, pełne użytkowanie możliwe już po 3 h od momentu aplikacji
- szybki i mocny chwyt początkowy w 1-wszej sekundzie po montażu
- można stosować na wilgotnych podłożach
- doskonała przyczepność do większości podłoży i materiałów chłonnych i niechłonnych
- bardzo wysoka wytrzymałość końcowa
- można malować po utwardzeniu
- do wewnątrz i na zewnątrz
- elastyczna spoina
- odporny na wilgoć i promieniowanie UV

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- klej przeznaczony jest do montażu: ciężkich elementów dekoracyjnych, wykończeniowych i użytkowych, listew przypodłgowych, paneli ściennych, okładzin ściennych, parapetów, stopnic, progów
- do materiałów wykonanych z drewna, kamienia, marmuru, PCV, szkła, szkła lakierowanego, materiałów drewnopochodnych (MDF, HDF), surowego aluminium, EPS, XPS
- do lusterek, płyt lustrzanych i płytek ceramicznych
- do przyklejania na podłożach: betonowym, drewnianym i szklanym
- do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

1/4

Update date: 19.05.2025

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania:

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT, klasa 7.5 P
- EN 15651-3:2012 S, S1
- EMICODE: EC1 PLUS
- Francuskie rozporządzenie dotyczące LZO A+
- Krajowej Oceny Technicznej: ITB-KOT-2019-0907

Informacje dodatkowe

- Reakcja na ogień: E

DANE TECHNICZNE

Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +30
Parametr	Wartość
Odporność temperaturowa [°C]	-40 - +90
Czas pełnego wiązania [h]	3
Kolor	Wartość
Biały	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia podłoża oraz klejonego elementu powinna być równa, nośna, czysta, sucha, wolna od zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie.
- Powierzchnie odtłuszczać najlepiej przy pomocy acetonu lub etanolu (szkło, glazura, metale) albo detergentu (tworzywa sztuczne).

Przygotowanie produktu

- Przed rozpoczęciem aplikacji zaleca się kondycjonowanie produktu w temperaturze pokojowej.

- Wylot kartusza obciąć, a następnie nakręcić aplikator.
- Stosować dołączony do kartusza aplikator z nacięciem typu "V".
- W przypadku stosowania innego typu aplikatora należy go przyciąć pod kątem ostrym, do średnicy wynikającej z precyzji klejonych elementów.
- Ze względu na konsystencję produktu, aplikować za pomocą profesjonalnego wyciskacza do mas gęstych.

Aplikacja

- Klej nanosić punktowo (elementy małe i lekkie) lub pasami (ciężkie i duże) na jedną z klejonych powierzchni.
- Aplikator prowadzić pod kątem 90° do powierzchni, tak aby wycięcie V w aplikatorze było widoczne od góry.
- Po naniesieniu połączyć klejone elementy, silnie i równomiernie dociskając.
- Korektę można wykonać do 10 min od chwili przyklejenia.
- Klej utwardza się pod wpływem wilgoci, dlatego należy zapewnić dostęp powietrza (zachować przerwy między pasami) do utwardzającej się spoiny, w szczególności w przypadku klejenia powierzchni niechłonnych.
- Po pełnym utwardzeniu produktu, siła klejenia wynosi do 400 kg/10 cm².

Prace po zakończeniu aplikacji

- Czyszczenie: sucha ściereczka lub benzyna ekstrakcyjna przed związaniem, mechanicznie po związaniu.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

Ograniczenia / uwagi

- Rekomendowane jest przeprowadzenie wstępnych testów adhezji przed rozpoczęciem klejenia, szczególnie w przypadku tworzyw sztucznych.
- Nie stosować do PE, PP, teflonu i powierzchni bitumicznych.
- Klej można aplikować na wilgotne, ale nie mokre powierzchnie.
- Produkt nie jest przeznaczony do klejenia elementów pozostających w stałym kontakcie z wodą.
- W przypadku klejenia powierzchni niechłonnych czas wiązania może ulec wydłużeniu.
- Przed malowaniem zaleca się przeprowadzenie próbnego testu.

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga: Wszelkie dane odnoszą się do temperatury 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy czas wiązania i utwardzania kleju, który zależy od rodzaju klejonych powierzchni, ich wielkości i grubości spoiny.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Produkt należy transportować i przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5°C do +35°C.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
290 ml	biały	12	10041181	5902120170593

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.