

TYTAN PROFESSIONAL Folia do Izolacji Poziomej Fundamentów



Folia do izolacji poziomej fundamentów. Chroni ściany budynków oraz mury przed wilgocią kapilarną, czyli uniemożliwia przedostanie się wilgoci pochodzącej z gruntów. Poprzez odcięcie dostępu wilgoci z zewnątrz chroni strukturę izolacji termicznej w całym budynku. Dodatkowo folia sprawdza się jako izolacja przeciwwilgociowa przy montażu drewnianych elementów konstrukcyjnych budynków.



ZALETY

- elastyczna
- wodoodporna
- nie ulega procesowi rozkładu
- odporna na niską temperaturę (do -25°C)
- odporna na nacisk i wytrzymała na uderzenia
- odporna na rozrywanie, łamanie, ścieranie, dziurawienie
- odporna na działanie grzybów i chemikaliów
- łatwa w montażu (nawet w narożach budynków)
- możliwość montażu w dowolnych warunkach atmosferycznych
- dostępna w wielu rozmiarach (szerokość od 25 cm do 50 cm)

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- wykonywanie izolacji poziomej fundamentów
- wykonywanie izolacji wodochronnej budynków podpiwniczonych i niepodpiwniczonych (z podłogą na poziomie terenu)
- zabezpieczanie fundamentów i ścian budynków przed wilgocią kapilarną
- wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej przy montażu drewnianych elementów konstrukcyjnych budynków np. stolarka okienna, płatew stopowa, murłata

TABELE

DANE TECHNICZNE

Materiał	Polietylen niskiej gęstości (LDPE)
Kolor	Czarny
Wodoszczelność (2kPa)	Spełnienie wymagań
Trwałość: Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	Spełnienie wymagań
Trwałość: Odporność na alkalia	Spełnienie wymagań
Odporność na niską temperaturę	-25°C
Gramatura [g/m ²]	300 (±20%)
Szerokość [cm]	25 / 30 / 36,5 / 40 / 50 (± 2,0%)
Długość [m]	50 (± 0,5%)
Maksymalna siła rozciągająca [N/50mm]	≥ 130 (wzdłuż) ≥ 95 (w poprzek)
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej [%]	≥ 220 (wzdłuż) ≥ 120 (w poprzek)
Odporność na uderzanie [mm]	≥ 200
Reakcja na ogień	Klasa F

DANE LOGISTYCZNE

szerokość [cm]	długość [m]	ilość rolek na palecie	waga rolki netto [kg]	waga palety brutto [kg]	wymiar palety [m] (dł. x szer. x wys.)
25,0	50,0	144	2,90	430,00	1,20 x 1,0 x 1,30
30,0	50,0	120	3,50	430,00	1,20 x 1,0 x 1,30
36,5	50,0	96	4,25	420,00	1,20 x 1,0 x 1,30
40,0	50,0	90	4,70	440,00	1,20 x 1,0 x 1,30
50,0	50,0	72	5,80	430,00	1,20 x 1,0 x 1,30

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Aplikacja

- Folię do izolacji poziomej fundamentów należy układać na całej szerokości ławy fundamentowej z co najmniej 20 cm zakładem.
- Dobrze wyłożona folia nie wymaga klejenia na łączeniach, ponieważ nacisk ściany jest wystarczający

2/3

dla zapewnienia właściwej izolacji na skutek wulkanizacji folii.

- Szerokość izolacji poziomej powinna być nieznacznie szersza od ławy fundamentowej co zapobiegnie przypadkowej migracji wilgoci.

Ograniczenia / uwagi

- Proszę nie wyrzucać etykiety, ponieważ znajdują się na niej ważne informacje.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Folia powinna być przechowywana w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmienność właściwości technicznych wyrobu.

Folie należy składować w oryginalnych opakowaniach z dala od promieniowania UV.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
25 cm x 50 m	N/A	N/A	10017777	5903518043529
30 cm x 50 m	N/A	N/A	10017780	5907516987076
36,5 cm x 50 m	N/A	N/A	10017778	5903518043536
40 cm x 50 m	N/A	N/A	10017781	5907516987083
50 cm x 50 m	N/A	N/A	10017779	5903518043543

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.