

TYTAN PROFESSIONAL Guma w Sprayu 400 ml szary



10052346

GUMA W SPRAYU TYTAN to szybki i łatwy sposób na elastyczne uszczelnienie przecieków i pęknięć powstałych na większości powierzchni budowlanych. Naprawczy uszczelniacz w aerozolu tworzy szczelną powłokę, zapobiegając przenikaniu wilgoci, rdzy i korozji. Bardzo łatwo i szybko mostkuje spękania.



ZALETY

- elastyczna, uszczelniająca powłoka, zapobiega przenikaniu wilgoci i korozji
- wypełnia nieszczelności i spękania
- nie spływa z powierzchni pionowych
- malowalna - tworzy gładką powłokę, którą można pokryć farbami lateksowymi lub farbami na bazie oleju
- łatwa w użyciu
- szybkoschnąca

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- uszczelnienia przecieków i pęknięć na większości powierzchni m.in. metalowych, ocynkowanych, aluminiowych, PVC, drewnianych, betonowych, bitumicznych materiałach dachowych i asfalcie, ceramice, winylowym sidingu elewacyjnym oraz włóknie szklanym

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Wygląd powłoki matowy	+
Czas wstępnego utwardzenia [min]	20-30
Czas pełnego utwardzenia [h]	72
Wydajność przybliżona (70 µm)	0,8m ² /400ml

1/3

Update date: 29.07.2025

Kolor	Wartość
Szary	+
Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+5- +25
Temperatura puszkii [°C]	+ 5- +25

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnię oczyścić i odtłuścić. Usunąć zabrudzenia oraz luźne resztki farby, rdzy itp. Odczekać do całkowitego wyschnięcia powierzchni.
- Zabezpieczyć powierzchnie narażone na zabrudzenia.
- Wykonać natrysk próbny.

Przygotowanie produktu

- Energicznie wstrząsać puszką przez ok. 1 minutę.

Aplikacja

- Założyć rękawiczki ochronne.
- Podczas aplikacji puszkę trzymać ok. 8-20 cm, od zabezpieczanej powierzchni.
- Nakładać warstwę krótkimi pociągnięciami.
- Zaleca się nałożenie dwóch warstw produktu. Pierwsza warstwa powinna być cieńsza.
- Po ok. 15-30 min należy nałożyć drugą, grubszą powłokę.
- W przypadku większych szczelin, zaleca się zaaplikować preparat miejscowo, ilością niezbędną do uzupełnienia ubytku. Można ręcznie (ścierką lub w rękawiczce) naruszyć powłokę tak aby wepchnąć gumę do środka szczeliny, po czym jeszcze raz nałożyć gumę.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Po zakończeniu pracy należy odwrócić puszkę do góry dnem, nacisnąć dyszę i przytrzymać przez 2-3 sek., by oczyścić zawór.
- Przetrzeć dyszę, aby usunąć resztki produktu.

Ograniczenia / uwagi

- Powierzchnia nie powinna być nagrzana, maksymalna temperatura powierzchni to +25°C.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej (zaworem do góry) w suchym miejscu o temperaturze od +5°C do +25°C

Nie jest dozwolone przechowywanie pojemników z produktem w temperaturze powyżej + 50°C i w pobliżu otwartego ognia. Puszki nie wolno zgniatać ani przebijać nawet po całkowitym opróżnieniu.

Nie przechowywać i nie przewozić produktu w kabinie samochodu. Przewozić wyłącznie w bagażniku.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
400 ml	szary	6	10052346	5902120251407

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek stratyponiesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Produkt łatwopalny. Wszystkie prace wykonywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od jakichkolwiek źródeł ognia. W trakcie wykonywania prac nie palić! Przestrzegać ogólnych przepisów BHP i p.poż. dotyczących prac z substancjami łatwopalnymi. Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS).