

TYTAN PROFESSIONAL Siatka z Włókna Szklanego 160 g/m² 50 m² żółty



10052169

Wytrzymała siatka stosowana jako materiał zbrojący w systemach ociepleń TYTAN oraz w systemach mieszanych. Zalecana jako zbrojenie w pracach tynkarskich.



ZALETY

- wysoka odporność chemiczna
- impregnowana powłoką ochronną
- bardzo wytrzymała i elastyczna

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- siatka stosowana jako materiał zbrojący w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków oraz jako materiał zbrojący w pracach remontowych

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

- ETA 21/0729 Siatka z włókna szklanego stosowana jako materiał zbrojący zaprawy na bazie cementu

DANE TECHNICZNE

Other	Wartość
Szerokość rolki [m]	1 (± 1%)

1/3

Update date: 16.05.2025

Długość rolki [m]	50
Masa powierzchniowa [g/m ²]	160 (± 3%)
Grubość [mm]	0,5 (± 0,02)
Zawartość popiołu [%]	74,7 (± 4)
Zawartość części organicznej [%]	25,3 (± 4)
Ciepło spalania [MJ/kg]	≤ 6,53
Wymiar oczek w świetle [mm]	3,5 x 4,7 (±0,5)
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie dostawy [N/mm]	≥ 30
Wytrzymałość na rozciąganie po przechowywaniu w roztworze alkalicznym [N/mm]	≥ 20
Wytrzymałość względna, wytrzymałość w stanie dostawy odniesiona do wytrzymałości po przechowywaniu w roztworze alkalicznym [%]	≥ 50
Wydłużenie w stanie dostawy [%]	≤ 5,0
Wydłużenie po przechowywaniu w roztworze alkalicznym [%]	≤ 3,0

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie podłoża

- Do wykonania warstwy zbrojącej przystąpić nie wcześniej niż po 2-3 dniach od przyklejenia płyt.
- Temperatura otoczenia, podłoża i materiału podczas wykonywania prac i wysychania zaprawy powinna wynosić od +5 °C do +25 °C.

Aplikacja

- Na oczyszczoną powierzchnię nanieść warstwę zaprawy stalową pacą zębatą o odpowiedniej grubości (patrz zalecenia producenta zaprawy).
- Zatopić siatkę zbrojącą z włókna szklanego wyrównując powierzchnię zaprawy gładką stroną pacy ze stali nierdzewnej
- Siatkę należy zatapiać pionowymi pasami z zachowaniem zakładów 10 cm.
- Grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić min. 2,5 mm, a siatka powinna być niewidoczna. W przeciwnym wypadku należy nałożyć kolejną warstwę zaprawy.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Narzędzia umyć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i instrukcje podawane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, testami i doświadczeniem, w dobrej wierze i zgodnie z zasadami producenta. Każdy użytkownik tych materiałów upewni się w każdy możliwy sposób, łącznie z weryfikacją produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczonych materiałów do zamierzonych celów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty powstałe w wyniku niedokładnego lub błędnego zastosowania materiałów producenta.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Siatka powinna być przechowywana w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmiennosc właściwości technicznych wyrobu.

Transportować i przechowywać w pozycji pionowej.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
50 m ²	żółty	33	10052169	5902012940068

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuch).

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą, w przypadku pojawienia podrażnienia, skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami: przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki.

W przypadku wystąpienia podrażnień natychmiast skontaktować się z lekarzem.