

GRUNT KONCENTRAT

Karta techniczna wyrobu.



Bardzo wydajna, szybkoschnąca emulsja gruntująca przeznaczona do powierzchni chłonnych i porowatych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Po rozcieńczeniu z wodą umożliwia zagruntowanie powierzchni nawet do 400m². Dzięki zawartości dwóch rodzajów cząsteczek o różnych frakcjach: mniejszych i większych, preparat posiada właściwości zarówno gruntu uniwersalnego jak i głęboko penetrującego.



ZALETY

- ▶ znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży mineralnych oraz zmniejsza chłonność podłoży porowatych wymalowanych wcześniej ścian i elewacji
- ▶ zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża oraz chroni je przed szkodliwym działaniem wilgoci
- ▶ skutecznie wzmacnia podłoże, które jest przeznaczone pod tapetowanie, czy kładzenie płytek ceramicznych, likwiduje pylenie i nadmierne ścieranie
- ▶ zwiększa przyczepność do powierzchni przy zastosowaniu pod farby, tapety, tynki, szpachlówki kleje do płytek ceramicznych, wyprawy akrylowe i mineralne oraz na jاستريchy, posadzki wyrównujące, samopoziomujące i gładzie
- ▶ tworzy powłokę ochronną dla wylewek, ułatwiając i zapobiegając osadzaniu się kurzu

ZASTOSOWANIE

- ▶ gruntowanie podłoży chłonnych i porowatych (betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i płyt g-k, tynków gipsowych, cementowych i cementowo - wapiennych)
- ▶ podkład pod farby, tynki, tapety, jاستريchy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, szpachlówki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne
- ▶ powłoka ochronna dla wylewek

NORMY I CERTYFIKATY

Zgodnie z Dyrektywą UE 2004/42/CE Wyrób został zaliczony do kategorii A/g i zawiera poniżej 30 g/l LZO (Lotnych Związków Organicznych).

GRUNT KONCENTRAT



Karta techniczna wyrobu.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Czas schnięcia	< 2 h
Ilość warstw	2-3
Gęstość objętościowa	1,01 - 1,03 kg/dm ³
pH	7,5 - 8,5
Zużycie	0,02 - 0,05 l/m ² *
Warunki aplikacji	
Temperatura aplikacji	od +5 °C do +25°C

*zużycia zależne jest od stopnie chłonności podłoża

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt), mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w karcie charakterystyki produktu.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i smarów.
- Ubytki uzupełnić masą szpachlową lub tynkiem.

Aplikacja:

- Nanosić na podłoże w postaci rozcieńczonej z wodą w stosunku 1:4 (1 l gruntu na 4 l wody) wałkiem lub pędzlem lub natryskowo jako cienką i równomierną warstwę.
- W przypadku podłoży silnie wchłaniających lub płyt gipsowo kartonowych rozcieńczyć w stosunku 1:5.
- W miejscach narażonych na zwiększone ścieranie wskazane jest nałożenie 2-3 warstw.
- Nakładanie poszczególnych warstw powinno być wykonane w odstępach około 2 godzinnych (przy +20°C i 60%RH).
- Średnie zużycie od 0,02-0,05 l gotowej emulsji TYTAN PROFESSIONAL Gruntu koncentratu, co pozwala zagruntować średnio 30 m² powierzchni z 1 l. W praktyce zależy od chłonności podłoża.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

GRUNT KONCENTRAT



Karta techniczna wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Emulsję należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Chronić przed mrozem i przegrzaniem, okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy.

DANE KATALOGOWE

Indeks	Opakowanie	Pojemność	Ilość na palecie	Kod EAN
10017856	kanister	5 l	108	590 3518 03241 7

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Selena S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com

Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

