

TYTAN PROFESSIONAL Dodatek zimowy do tynków i farb



Dodatek zimowy do tynków i farb umożliwia prowadzenie prac ociepleniowych z wykorzystaniem tynków i farb fasadowych w warunkach niskich temperatur, tj. od 0°C do +10°C i podwyższonej wilgotności powietrza do 80%. Jest bezbarwną cieczą, która może być dodawana do tynków akrylowych, żelazkowych i silikonowych oraz do fasadowych farb akrylowych, żelazkowych i silikonowych. Produkt chroni przed działaniem obniżonych temperatur, wpływając na szybsze rozpoczęcie wiązania i wysychania spoiwa. Dodanie środka nie powoduje zmiany kolorystyki tynku czy farby. Nie obniża wytrzymałości powłoki wykończeniowej i sprawia, że osiąga ona znacznie szybciej odporność na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Jego szybkość działania jest uzależniona od temperatury i wilgotności otoczenia.



ZALETY

- przyspiesza proces wiązania tynków i farb
- zabezpiecza powłokę przed działaniem niskich temperatur (od 0°C)
- nie zmienia koloru powłoki wykończeniowej

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- przy tynkowaniu fasad - dodatek do tynków dyspersyjnych
- przy malowaniu fasad - dodatek do farb dyspersyjnych, fasadowych

DANE TECHNICZNE

Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	0 - 10
Gęstość objętościowa [kg/dm ³]	0,88

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie produktu

- Produkt jest gotowy do użycia.
- Przed dodaniem do tynku lub farby należy go dość energicznie wstrząsać (ok. 30 sek.), a przed samą aplikacją tynku lub farby, środek należy wlać bezpośrednio do wybranego produktu.
- Następnie zawartość wiadra dokładnie wymieszać mechanicznie, np. za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednnorodnej konsystencji (rekomendujemy aby czas mieszania trwał nawet do 5 min.).

Ograniczenia / uwagi

- Proporcje należy określić doświadczalnie, mając na uwadze panujące warunki temperaturowe i wilgotnościowe oraz fakt, że środek musi stanowić max. 1% wagi tynku lub farby.
- Max. 1 butelka (0,25 kg) na wiadro 25 kg tynku
- Max. 60% zawartości butelki (0,15 kg) na wiadro 10 litrów farby elewacyjnej
- Podłoże nie może być zamrożone
- Bezpośrednio po aplikacji nie może być mrozu.
- Przy wilgotności względnej powietrza przekraczającej 80% zastosowanie środka może spowodować całkowite zatrzymanie wiązania tynków i farb.
- Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przewozić i przechowywać na paletach i w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze dodatniej.

Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do 12 miesięcy od daty produkcji.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
0,25 kg	transparentny	12	10004675	5907516905759

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.