

TYTAN PROFESSIONAL Folia Kubelkowa



Elastyczna folia do wykonywania pionowej hydroizolacji fundamentów. Doskonale chroni i izoluje podziemne części fundamentów, warstwy hydro i termoizolacji. Wytłoczenia folii umożliwiają odparowanie wilgoci z powierzchni izolowanych fundamentów. Dodatkowo stanowi doskonałe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania wykopów oraz zabezpiecza izolację przed osiadaniem ziemi.



ZALETY

- elastyczna
- nie ulega procesowi rozkładu
- nie wpływa na jakość wody pitnej
- odporna na nacisk i wytrzymała na uderzenia
- odporna na rozrywanie, łamanie, ścieranie, dziurawienie
- odporna na przerastanie korzeni roślinnych
- odporna na działanie grzybów, bakterii glebowych i chemikaliów
- nie ulega biodegradacji
- wygląd nie ulega zmianie bez względu na czas i warunki zewnętrzne
- technologia z zastosowaniem szczeliny powietrznej pozwala na wyrównanie ciśnienia i wilgoci, zapobiegając tworzeniu się niszczącego ciśnienia hydrostatycznego
- wysoka wytrzymałość na ściskanie zapobiega uszkodzeniom wynikającym z ruchów gruntu lub zasypywania wykopów
- zwiększona wentylacja powierzchni wewnętrznych umożliwia szybkie schnięcie struktury
- łatwy montaż i natychmiastowy efekt
- możliwość montażu w dowolnych warunkach atmosferycznych

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- do wykonania izolacji pionowej fundamentów, ścian, stropów mających bezpośredni kontakt z podłożem
- jako izolacja tarasów, podłóg lub jako warstwa odprowadzająca wodę w systemach dachów zielonych
- zabezpiecza części budowli stykające się z gruntem
- zabezpiecza skarpy
- zapewnia wentylację między murem a gruntem

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania:

- EN 13967:2012

TABELE

DANE TECHNICZNE

Materiał	Polietylen wysokiej gęstości (HDPE)
Kolor	Czarny
Wodoszczelność	2 kPa
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	Spełnienie wymagań
Wodoszczelna po działaniu chemikaliów	Spełnienie wymagań
Gramatura [g/m ²]	400 (±10%)
Szerokość [m]	0,5/1,0/1,5/2,0 (±1,0%)
Długość [m]	20 (±0,5%)
Wysokość wytłoczeń [mm]	8
Wytrzymałość na ściskanie [kN/m ²]	≥ 150
Maksymalna siła rozciągająca [N]	200 (± 10%)
Odporność na obciążenie statyczne (met. B) [kg]	20
Reakcja na ogień	Klasa F

DANE LOGISTYCZNE

Szerokość [m]	Ilość rolek na palecie	Waga rolki [kg]	Waga palety brutto [kg]	Wymiar palety (dł. szer. wys.)
0,5	48	4,05	193,00	1,2 x 0,8 x 2,15
1,0	24	8,10	193,00	1,2 x 0,8 x 2,15
1,5	12	12,14	145,00	1,2 x 0,8 x 1,65
2,0	12	16,19	193,00	1,2 x 0,8 x 2,15

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Aplikacja

- Folię kubełkową należy układać wypustkami folii w stronę fundamentu.
- Kolejne pasy folii układać na zakłady 3-5 rzędów kubełków.
- Folię przymocować do fundamentu za pomocą gwoździ lub wkrętów z jednoczesnym użyciem podkładek uszczelniających.
- Do kompletnej ochrony użyć listwę wykańczającą, która zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń pomiędzy izolację a fundament.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Folia powinna być przechowywana w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmienność właściwości technicznych wyrobu.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
0,5 m x 20 m	N/A	N/A	10040522	5902120165421
1 m x 20 m	N/A	N/A	10017788	5903518043390
1,5 m x 20 m	N/A	N/A	10017787	5903518043383
2 m x 20 m	N/A	N/A	10025758	5907516957000

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek stratyponiesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.