

TYTAN PROFESSIONAL Grunt Głęboko Penetrujący



Płynna emulsja do gruntowania wysłużonych, porowatych i chłonnych podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dzięki drobniejszym cząsteczkom niż w gruntach uniwersalnych, emulsja posiada większe zdolności penetracji w głąb podłoża. Zwiększa przyczepność do powierzchni oraz skutecznie wzmacnia podłoże.



ZALETY

- jest zalecany na bardzo stare i chłonne podłoża, które ze względu na upływ czasu straciły właściwe parametry, powoduje ich wzmocnienie, zabezpieczenie przed pyleniem lub przed nadmiernym ścieraniem
- wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży mineralnych oraz wcześniej wymalowanych ścian i elewacji, zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża
- idealnie nadaje się do użytku na powierzchni pod tapetowanie, pod farby, tynki, szpachłówki, kleje do płytek ceramicznych, wyprawy akrylowe i mineralne oraz na jastrychy, posadzki wyrównujące, samopoziomujące i gładzie, a także na beton, gazobeton, płyty gipsowo - kartonowe
- zwiększa przyczepność do powierzchni przy zastosowaniu pod farby, tapety, tynki, szpachłówki kleje do płytek ceramicznych, wyprawy akrylowe i mineralne oraz na jastrychy, posadzki wyrównujące, samopoziomujące i gładzie
- tworzy powłokę ochronną dla wylewek, ułatwiając konserwację i zapobiegając osadzaniu się kurzu

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- do gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków
- może być przeznaczony nawet na bardzo stare i chłonne podłoża, które ze względu na upływ czasu straciły właściwe parametry
- może być stosowany pod jastrychy, posadzki wyrównujące, samopoziomujące, płytki ceramiczne, szpachłówki i kleje, a także na beton, gazobeton, płytki gipsowo-kartonowe oraz drewno

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

- Kat.A/g. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO wynosi 30g/l. Produkt zawiera poniżej

1/3

Update date: 29.05.2025

DANE TECHNICZNE

Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +25
Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Ilość warstw	1 - 3
Gęstość objętościowa [kg/dm ³]	1,01 - 1,03
pH	7,5 - 8,5
Zużycie [l/m ²]	0,02 - 0,05

SPÓSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i smarów.

Przygotowanie produktu

- Przy pierwszym gruntowaniu można go rozcieńczyć, następnie warstwy należy nakładać gruntem nierozcieńczonym.

Aplikacja

- Nanosić na podłoże w postaci rozcieńczonej z wodą 2:1 lub w postaci nierozcieńczonej, wałkiem lub pędzlem, jako cienka równomierną warstwę.
- Podłoża bardzo chłonne (jak płyta G-K) muszą być gruntowane 2-3 razy metodą mokre na mokre.
- Nakładanie poszczególnych warstw powinno być wykonane w odstępach około 3-4 godzinnych (przy +20°C i 60%RH).

Ograniczenia / uwagi

- Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca. Opakowanie po otwarciu szczelnie zamknąć a pozostałą zawartość jak najszybciej zużyć. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
1 l	mleczny	12	10034167	5902120091355
5 l	N/A	N/A	10017852	5903518032493

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.