

TYTAN PROFESSIONAL Grunt

Uniwersalny



Wydajna, szybkoschnąca emulsja gruntująca przeznaczona do powierzchni chłonnych i porowatych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zwiększa przyczepność do powierzchni oraz skutecznie wzmacnia podłoże, które jest przeznaczone pod tapetowanie, malowanie, oraz kładzenie płytek ceramicznych. Grunt ma zastosowanie do podłoża betonowych, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowo kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo wapiennych.



ZALETY

- znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność podłoża mineralnych oraz zmniejsza chłonność podłoża porowatych wymalowanych wcześniej ścian i elewacji
- zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża oraz chroni je przed szkodliwym działaniem wilgoci
- skutecznie wzmacnia podłoże, które jest przeznaczone pod tapetowanie, czy kładzenie płytek ceramicznych, likwiduje pylenie i nadmierne ścieranie
- zwiększa przyczepność do powierzchni przy zastosowaniu pod farby, tapety, tynki, szpachlówki kleje do płytek ceramicznych, wyprawy akrylowe i mineralne oraz na jastrychy, posadzki wyrównujące, samopoziomujące i gładzie
- tworzy powłokę ochronną dla wylewek, ułatwiając i zapobiegając osadzaniu się kurzu

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- gruntowanie podłoża chłonnych i porowatych (gazobetonu, betonu, płyt cementowych, gipsowych, płyt gk, tynków gipsowych, cementowych i cementowowapiennych)
- podkład pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, szpachlówki, kleje, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne
- powłoka ochronna dla wylewek

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

- Kat.A/g. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO wynosi 30g/l. Produkt zawiera poniżej 30g/l. LZO

DANE TECHNICZNE

Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +25
Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Ilość warstw	2 - 3
Czas schnięcia [h]	< 2
Gęstość objętościowa [kg/dm ³]	1 - 1,02
pH	7,5 - 8,5
Zużycie [l/m ²]	0,05 - 0,2

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszców i smarów.

Przygotowanie produktu

- Przy pierwszym gruntowaniu można go rozcieńczyć, następnie warstwy należy nakładać gruntem nierozcieńczonym.

Aplikacja

- Nanosić na podłoże w postaci rozcieńczonej z wodą 2:1 lub w postaci nierozcieńczonej, wałkiem lub pędzlem, jako cienka równomierna warstwa.
- Podłoża bardzo chłonne (jak płyta G-K) muszą być gruntowane 2-3 razy metodą mokre na mokre.
- Przy podłożach mniej chłonnych nakładanie poszczególnych warstw powinno być wykonane w odstępach 3-4 godzinnych (przy +20°C i 60%RH).

Ograniczenia / uwagi

- Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ oraz wilgotności względnej powietrza $50\pm 5\%$. Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
1 l	N/A	12	10017842	5903518031663
5 l	N/A	N/A	10017844	5903518031670
6 l	N/A	N/A	10017873	5907516907814
10 l	N/A	N/A	10017843	5903518032639

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.