

TYTAN PROFESSIONAL KONTAKT PREMIUM Grunt Szczepny



Grunt szepny KONTAKT PREMIUM jest preparatem gotowym do użycia, na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem kruszywa kwarcowego. Zwiększa szorstkość podłoża i wzmacnia oraz poprawia przyczepność warstw. Przy podłożach mieszanych wyrównuje i reguluje ich chłonność. Ma zastosowanie np. w remontach bez kucia – w szczególności przy systemach montażu płytek ceramicznych oraz gresowych na starej okładzinie ceramicznej lub kamiennej oraz przy podłogach ogrzewanych.



ZALETY

- zwiększa szorstkość i wzmacnia podłoże -zawiera piasek kwarcowy
- wysoka wydajność
- idealny do stosowania w systemach płytka na płytkę – remont bez kucia
- do stosowania przy podłogach ogrzewanych
- wyrównuje chłonność podłoża
- do wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi
- do podłoży nasiąkliwych i nienasiąkliwych
- na szczelny beton, stare płytki, lastryko, OSB
- gotowy do użycia

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- przygotowanie szorstkiej warstwy szepnej na podłożach niechłonnych przeznaczonych pod wylewanie mas samopoziomujących, nakładanie szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie płytek ceramicznych itp.
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego betonu i żelbetonu, elementów prefabrykowanych, starych okładzin ceramicznych, płytach gipsowych, powłokach malarskich (lamperie), płytach OSB, lastrykach oraz innych szczelnych podłożach mineralnych

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

- Zgodnie z Dyrektywą UE 2004/42/CE Wyrób został zaliczony do kategorii A/g i zawiera poniżej 30 g/l LZO (Lotnych Związków Organicznych).

DANE TECHNICZNE

Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Gęstość objętościowa [kg/dm ³]	1,50
Ilość warstw	1 - 2
Zużycie [g/m ²]	150 - 300
Przyczepność do betonu [MPa]	≥1
Czas schnięcia 1 warstwy [h]	1 - 2
Możliwość klejenia okładziny [h]	24
Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +25

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być równe, stabilne, nośne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, wapna, oleju, tłuszczu, wosku, a także resztek farb olejnych i emulsyjnych.
- Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić.
- Podłoża powinny być odpowiednio wysezonowane. Jeżeli technologia wykonania podłoża nie zaleca inaczej to: podłoża betonowe powinny mieć co najmniej 3 miesiące i wilgotność ≤ 4%, tynki i jastrychy cementowe co najmniej 28 dni i wilgotność ≤ 4%, podłoża anhydrytowe wilgotność ≤ 0,5%, tynki i podłoża gipsowe ≤ 1% wilgotności.

Przygotowanie produktu

- Grunt szczerw CONTACT dostępny jest w gotowej postaci i konsystencji.
- Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać ręcznie lub mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

Aplikacja

- Preparat nanosić równomiernie na całą powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka.
- Czas schnięcia jednej warstwy wynosi ok. 1 - 2 godzin.
- Prace wykonywać w temperaturze powietrza, podłoża i produktu od +5°C do +25°C, chroniąc świeżo nałożoną warstwę przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi oraz działaniem wilgoci, aż do pełnego utwardzenia.

- Przypadkowe zabrudzenia natychmiast obficie zmyć wodą.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć dokładnie wodą.

Ograniczenia / uwagi

- Nie wolno mieszać z wodą oraz innymi materiałami.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału 23 ± 2 °C oraz wilgotności względnej powietrza $50\pm 5\%$. Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca. Opakowanie po otwarciu szczelnie zamknąć a pozostałą zawartość jak najszybciej zużyć. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
1,5 kg	N/A	N/A	10040452	5902120165087
4 kg	N/A	N/A	10040453	5902120165094

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić

odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.