

TYTAN PROFESSIONAL Klej Dekarski

290 ml szary



10017948

Wysokiej jakości klej hybrydowy. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością końcową połączeń oraz doskonałą przyczepnością do typowych podłoży budowlanych np.: metalu, cegły, betonu, drewna. Po utwardzeniu tworzy trwałą i elastyczną spoinę, odporną na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne. Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów ani wody.



ZALETY

- szybki chwyt początkowy
- elastyczna spoina
- wysoka siła wiązania
- odporny na wilgoć
- doskonała przyczepność do większości podłoży i to zarówno porowatych, jak i nieporowatych np. blach czy różnorodnych tworzyw sztucznych oraz szkła
- nie wymaga podkładu
- wysoka odporność na promieniowanie UV
- dobra przyczepność do wilgotnych powierzchni

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- klejenie dachówki ceramicznej i blachodachówki
- Klejenie elementów orynnowania z miedzi, stali ocynkowanej, PVC
- klejenie blach surowych, lakierowanych i ocynkowanych
- klejenie wełny mineralnej i szklanej
- klejenie innych elementów i materiałów takich jak: drewno, styropian, szkło, metal, kamień, PVC, ceramika, do podłoży chłonnych, prace hobbystyczne, drobne naprawy

DANE TECHNICZNE

Nieutwardzony	Wartość
Baza: silanizowany polimer	+
Czas pracy (w zależności od warunków otoczenia i właściwości podłoża) [min]	10 - 20
Tempo utwardzania [mm/24h]	2
Utwardzony	Wartość
Odporność temperaturowa [°C]	-30 - +90
Warunki aplikacji	Wartość
Optymalna temperatura klejenia [°C]	+15 - +20
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +30
Optymalna względna wilgotność powietrza [%]	60

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Klejone powierzchnie muszą być równe, suche, wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie.
- Powierzchnie odtłuszczać najlepiej przy pomocy acetonu lub etanolu (szkło, glazura, metale) albo detergentu (tworzywa sztuczne).

Przygotowanie produktu

- Obciąć końcówkę kartusza i nakręcić odciętą pod odpowiednim kątem nakrętkę. Kartusz umieścić w pistolecie do kartuszy.

Aplikacja

- Klej nanosić liniami lub punktowo na podłoże lub przyklejany materiał.
- W przypadku powierzchni szerokich klej należy nanosić „faliście”, w celu zwiększenia wstępnej przyczepności.
- Po naniesieniu połączyć klejone elementy, silnie i równomiernie dociskając.
- Korekta położenia klejonych powierzchni jest możliwa przez około 15 min od chwili przyklejenia.
- Aplikowany klej nie może być nałożony w sposób ciągły na powierzchni klejonej, ponieważ utwardzanie

kleju następuje pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu jak również w podłożu.

- W zależności od powierzchni, na jakich klejone są elementy, wymagane może być podparcie ciężkich przedmiotów przez min. 24 godziny.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Czyszczenie: sucha ściereczka lub benzyna ekstrakcyjna przed związaniem, mechanicznie po związaniu.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI!

Ograniczenia / uwagi

- Rekomendowane jest przeprowadzenie wstępnych testów adhezji przed rozpoczęciem klejenia.
- Unikać kontaktu kleju z wodą, póki klej nie zwiąże.
- Nie stosować do PE, PP i teflonu.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5°C do +25°C.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
290 ml	szary	12	10017948	5907516955945

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta. Postępowanie z odpadami: Resztki produktu i puste opakowania muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi, przepisami lokalnymi.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz

doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.