

TYTAN PROFESSIONAL Klej

Kauczukowy Uniwersalny RB-110



Jednoskładnikowy klej rozpuszczalnikowy, przeznaczony do klejenia elementów i materiałów drewnianych do typowych podłoży stosowanych w budownictwie. Po utwardzeniu tworzy trwałą i elastyczną spoinę odporną na działanie wilgoci.



ZALETY

- wysoka wydajność (0,7-1,3 kg/m²)
- elastyczna, odporna na wilgoć spoina
- wysoka wytrzymałość na ścinanie
- dobre wypełnienie szczelin

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- klejenie elementów i materiałów drewnianych do podłoży chłonnych takich jak: beton, gips, płyty g-k, drewno, materiały drewnopochodne
- klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobbystyczne, drobne naprawy

DANE TECHNICZNE

Nieutwardzony	Wartość
Baza: kauczuki syntetyczne w rozpuszczalnikach organicznych	+
Sucha pozostałość [%]	~72
Czas pracy (w zależności od warunków otoczenia i właściwości podłoża) [min]	<15
Czas schnięcia wstępnego (w zależności od warunków otoczenia i właściwości podłoża) [min]	~5
Końcowa wytrzymałość (w warunkach normalnych) [h]	96 - 120
Zużycie (w zależności od właściwości podłoża i użytej pacy) [g/m ²]	700 - 1300

Palność	+
Utwardzony	Wartość
Odporność temperaturowa [°C]	<+60
Palność po utwardzeniu	-
Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+15 - +25
Wilgotność drewna [%]	8 - 12
Optymalna względna wilgotność powietrza [%]	<60

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być jednolite, równe, suche, niepyłące, bez rys oraz pęknięć, wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie.
- Maksymalna zawartość wilgoci dla podłoża cementowych wynosi 2%, dla podłoża gipsowych i anhydrytowych 0,5%.
- Podłoże przed klejeniem zaleca się gruntować odpowiednim gruntem, zgodnie z zaleceniami producenta.

Przygotowanie produktu

- Przed użyciem klej oraz elementy klejone sezonować przez minimum 24 godziny w pomieszczeniu, w którym będą używane.
- Klej przed użyciem wymieszać.

Aplikacja

- Szpachlę ząbkowaną nałożyć taką ilość kleju, aby całe podłoże było dokładnie zwilżone. Klej nałożyć na taką powierzchnię, aby ułożyć parkiet w ciągu 5-10 minut (nie dopuścić do wyschnięcia kleju). Klepkę parkietową należy położyć na mokry klej, lekko przesunąć, a następnie silnie docisnąć do podłoża.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Przed utwardzeniem czyścić acetonem lub benzyną ekstrakcyjną, po utwardzeniu-mechanicznie.
- Po zakończeniu prac pomieszczenie dokładnie wywietrzyć.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI!

Ograniczenia / uwagi

- Cyklinowanie i lakierowanie zaleca się wykonywać najwcześniej po 7 dniach, gdy klej całkowicie zwiąże.
- Unikać kontaktu kleju z wodą, póki klej nie zwiąże.
- Nie stosować do parkietu egzotycznego.
- Stosować się do instrukcji producenta parkietu.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5°C do +25°C.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
3,5 kg	beżowy	nd	10024527	5903518059179
5 kg	beżowy	nd	10017995	5903518059186
14 kg	beżowy	nd	10017991	5903518059193
21 kg	beżowy	nd	10017993	5903518059209

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Produkt łatwopalny. Wszystkie prace wykonywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od jakichkolwiek źródeł ognia. W trakcie wykonywania prac nie palić! Przestrzegać ogólnych przepisów BHP i p.poż. dotyczących prac z substancjami łatwopalnymi. Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS).

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz

doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.