

# TYTAN PROFESSIONAL Klej Montażowy SBS 600 ml żółty



10025424

Uniwersalny klej rozpuszczalnikowy wyprodukowany na bazie kauczuku butadienowo-styrenowego (SBS) przeznaczony do prac remontowych i wykończeniowych w budownictwie. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości podłoży oraz zwiększoną wytrzymałość połączeń. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



## ZALETY

- elastyczna spoina
- wysoka siła wiązania
- doskonała adhezja
- odporny na wilgoć

## REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- klejenie listew przypodłogowych, paneli ściennych, elementów wykończeniowych wykonanych z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych (MDF, HDF), PVC
- klejenie elementów i materiałów takich jak: drewno, szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji
- klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobbystyczne, drobne naprawy

## DANE TECHNICZNE

| Nieutwardzony                                                               | Wartość   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Baza: kauczuki syntetyczne w rozpuszczalnikach organicznych                 | +         |
| Czas pracy (w zależności od warunków otoczenia i właściwości podłoża) [min] | 10 - 15   |
| Czas pełnego utwardzenia [h]                                                | >48       |
| Zużycie [g/m <sup>2</sup> ]                                                 | 300 - 500 |

1/3

Update date: 16.06.2025

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



| Utwardzony                                  | Wartość   |
|---------------------------------------------|-----------|
| Odporność temperaturowa [°C]                | -20 - +60 |
| Warunki aplikacji                           | Wartość   |
| Optymalna temperatura klejenia [°C]         | +15 - +20 |
| Temperatura aplikacji [°C]                  | +10 - +30 |
| Optymalna względna wilgotność powietrza [%] | 60        |

## SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

### Przygotowanie podłoża

- Klejone powierzchnie muszą być równe, suche, wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie.

### Przygotowanie produktu

- Produkt aplikować za pomocą wyciskacza mechanicznego lub pneumatycznego.

### Aplikacja

- Klej nanosić liniami lub punktowo na podłoże lub przyklejany materiał.
- Natychmiast po naniesieniu połączyć klejone elementy lekko przesuwając je względem siebie, następnie rozłączyć, odczekać 3-5 min i ponownie połączyć, mocno dociskając.
- Pozycję elementu można lekko skorygować bez rozłączania w czasie 2-3 minut od momentu połączenia.

### Prace po zakończeniu aplikacji

- Przed utwardzeniem czyścić acetonem lub benzyną ekstrakcyjną, po utwardzeniu-mechanicznie.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI!

### Ograniczenia / uwagi

- Rekomendowane jest przeprowadzenie wstępnych testów adhezji przed rozpoczęciem klejenia.
- Unikać kontaktu kleju z wodą, póki klej nie zwiąże.
- Nie stosować do PE, PP, teflonu i powierzchni stale narażonych na działanie wody.
- Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na rozpuszczalniki.

## TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5°C do +25°C.

## DANE KATALOGOWE

| Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar | Kolor | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Indeks   | Kod EAN       |
|------------------------------------------|-------|------------------------------------|----------|---------------|
| 600 ml                                   | żółty | 12                                 | 10025424 | 5902120016518 |

## OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.