

TYTAN PROFESSIONAL QuickDry

Szybka Masa Szpachlowa



Superlekka, akrylowa masa szpachlowa charakteryzująca się innowacyjną recepturą oraz idealnie dobraną konsystencją. Dzięki temu wyrównywanie ubytków, pęknięć i nierówności w ścianach, fasadach i sufitach można wykonać bardzo szybko i wyjątkowo łatwo. Wystarczy jednokrotne nałożenie masy, aby uzyskać gładką, białą powierzchnię idealnie przygotowaną pod farby akrylowe, silikonowe oraz ftalowe.



ZALETY

- bardzo łatwa aplikacja, wystarczy jedna warstwa
- doskonała przyczepność
- łatwa w szlifowaniu
- nie spływa z pionowych powierzchni
- nie kurczy się, nie pęka
- do wewnątrz i na zewnątrz

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- wypełnianie rys, pęknięć i spoin w ścianach i sufitach przed malowaniem
- uszczelnianie fug między murem a listwami przypodłogowymi, schodami, sufitem i gniaздkami
- drobne naprawy przed malowaniem

TABELE

DANE TECHNICZNE

Wygląd powłoki	gładka, biała matowa
Ilość warstw	zależy od wgłębień (max 5 mm na warstwę)
Czas wstępnego schnięcia	10 min (warstwa 1 mm)
Całkowity czas schnięcia	2 h/1 mm
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2h
Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C
Wydajność	0,7 kg/m ² (warstwa 1mm)
Narzędzia	paca, szpachelka
Limit LZO	nie dotyczy
Kolor	biały

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Słabe i mocno chłonne podłoża należy wzmocnić emulsją gruntującą.

Aplikacja

- Ostonić otoczenie malowanych powierzchni.
- Masę nakładać szpachelką packą stalową lub z tworzywa sztucznego i wstępnie wygładzić.
- Przy wypełnianiu ubytków większych niż 5 mm masę należy nanosić warstwami (przy czym kolejną warstwę nakładamy po wyschnięciu poprzedniej).
- Po całkowitym wyschnięciu masy można przystąpić do szlifowania powierzchni.
- Wystarczy jednokrotne nałożenie masy, aby uzyskać gładką, białą powierzchnię, idealnie przygotowaną pod farby akrylowe, silikonowe oraz ftalowe.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji.
- Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5°C do +30°C.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu zawarte są w Karcie charakterystyki produktu.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
250 ml	biały	6	10022061	5907516982422
750 ml	biały	4	10022062	5907516982446

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą.

Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek stratyponiesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.