

TYTAN PROFESSIONAL Remover

Środek do Usuwania Silikonów 80 ml biały



10022063

Środek służący do usuwania zarówno utwardzonego, jak i nieutwardzonego silikonu z typowych podłoży budowlanych, przemysłowych i domowych. Dodatkowo poprawia przyczepność nowego silikonu do podłoża.



ZALETY

- może być stosowany na wrażliwych podłożach
- nie niszczy powierzchni
- nie spływa z powierzchni pionowych
- łatwy w usuwaniu

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- usuwanie starego silikonu (m. in. z betonu, cegły, gipsu, drewna, metali, powierzchni emaliowanych i powlekanych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i tekstyliów)
- przygotowanie podłoża pod nowe spoiny

DANE TECHNICZNE

Utwardzony - badany po 4 tygodniach w 23°C i 50% wilgotności względnej	Wartość
Czas pracy - tekstylia [min]	30
Czas pracy - materiały budowlane [h]	24
Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+0 - +25

1/3

Temperatura podłoża [°C]	+0 - +25
Temperatura opakowania [°C]	+0 - +25

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Stosowanie preparatu nie wymaga żadnego specjalnego przygotowywania podłoża.
- Jedynym wymogiem jest mechaniczne usunięcie możliwie grubej warstwy starego silikonu i pozostawienie warstwy o grubości do 3 mm, co skraca się czas oddziaływania środka oraz zmniejsza jego zużycie.
- W przypadku wrażliwych powierzchni zaleca się przeprowadzenie wstępnej próby odporności podłoża, tzn. nałożenie w niewidocznym miejscu niewielkiej ilości preparatu i sprawdzenie po paru godzinach stanu powierzchni.

Przygotowanie produktu

- Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temp. pokojowej.

Aplikacja

- Aplikować w rękawiczkach.
- Nałożyć warstwę środka do usuwania silikonu na starą spoinę. Grubość warstwy preparatu powinna być 2 ÷ 3 razy większa od grubości warstwy pozostałego silikonu i powinna wynosić co najmniej 4 mm.
- Pozostawić środek do przereagowania na około 12 godzin, jednak na nie więcej niż 24 godz. W przypadku bardzo cienkiej warstwy silikonu wystarczyć może jedna godzina, natomiast przy bardzo grubej warstwie spoiny lub niektórych podłożach z materiałów porowatych konieczne może być ponowne nałożenie preparatu. W przypadku tekstyliów i materiałów chłonnych zaleca się oddziaływanie nie dłuższe niż pół godziny, aby uniknąć ewentualnego zaplamienia podłoża.
- W przypadku wrażliwych powierzchni zaleca się przeprowadzenie wstępnej próby odporności podłoża, tzn. nałożenie w niewidocznym miejscu niewielkiej ilości preparatu i sprawdzenie po paru godzinach stanu powierzchni.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Po przereagowaniu usunąć np. ręcznikiem papierowym rozpuszczony silikon. Resztki środka usunąć gąbką zmoczoną wodą z mydłem.
- Preparat z rąk i narzędzi należy usunąć wodą z mydłem.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

Ograniczenia / uwagi

- Uszczelniacz nie jest przeznaczony zarówno do kontaktu z żywnością, jak i do zastosowań medycznych. Produkt nie był badany ani przedkładany do testów dopuszczających zastosowania medyczne i farmaceutyczne.
- Produktu nie należy stosować na powierzchniach wykonanych z miedzi i srebrzance luster.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od 0°C do +25°C.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
80 ml	biały	6	10022063	5903518035814

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.