

TYTAN PROFESSIONAL SBS FIX Klej Montażowy Uniwersalny 290 ml żółty



10045662

Uniwersalny klej rozpuszczalnikowy wyprodukowany na bazie kauczuku butadienowo-styrenowego (SBS) przeznaczony do prac remontowych i wykończeniowych w budownictwie. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości podłoży oraz zwiększoną wytrzymałością połączeń. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



ZALETY

- elastyczna spoina
- wysoka siła wiązania
- doskonała adhezja
- odporny na wilgoć

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- klejenie listew przypodłogowych, paneli ściennych, elementów wykończeniowych wykonanych z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych (MDF, HDF), PVC
- klejenie elementów i materiałów takich jak: drewno, szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji
- klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobbystyczne, drobne naprawy

DANE TECHNICZNE

Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+10 - +30
Optymalna temperatura klejenia [°C]	+15 - +20
Optymalna względna wilgotność powietrza [%]	60
Nieutwardzony	Wartość
Baza: kauczuki syntetyczne w rozpuszczalnikach organicznych	+

1/3

Update date: 16.06.2025

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



Czas pracy (w zależności od warunków otoczenia i właściwości podłoża) [min]	10 - 15
Zużycie [g/m ²]	300 - 500
Czas pełnego utwardzenia [h]	72
Utwardzony	Wartość
Odporność temperaturowa [°C]	-20 - +60
Kolor	Wartość
Żółty	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Klejone powierzchnie muszą być równe, suche, wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie.

Przygotowanie produktu

- Obciąć końcówkę kartusza i nakręcić odciętą pod odpowiednim kątem nakrętkę. Kartusz umieścić w pistolecie do kartuszy.

Aplikacja

- Klej nanosić liniami lub punktowo na podłoże lub przyklejany materiał.
- Natychmiast po naniesieniu połączyć klejone elementy lekko przesuwając je względem siebie, następnie rozłączyć, odczekać 3-5 min i ponownie połączyć, mocno dociskając.
- Pozycję elementu można lekko skorygować bez rozłączania w czasie 2-3 minut od momentu połączenia.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Przed utwardzeniem czyścić acetonem lub benzyną ekstrakcyjną, po utwardzeniu-mechanicznie.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI!

Ograniczenia / uwagi

- Rekomendowane jest przeprowadzenie wstępnych testów adhezji przed rozpoczęciem klejenia.
- Unikać kontaktu kleju z wodą, póki klej nie zwiąże.
- Nie stosować do PE, PP, teflonu i powierzchni stale narażonych na działanie wody.

- Nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na rozpuszczalniki.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
290 ml	żółty	12	10045662	5902120178841

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Produkt łatwopalny. Wszystkie prace wykonywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od jakichkolwiek źródeł ognia. W trakcie wykonywania prac nie palić! Przestrzegać ogólnych przepisów BHP i p.poż. dotyczących prac z substancjami łatwopalnymi. Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS).

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.