

TYTAN PROFESSIONAL Szpachlówka Naturalna do Drewna



Gotowa do użycia szpachlówka do wypełniania i wyrównywania pęknięć, szczelin i ubytków w elementach z drewna, szpachlowania ubytków w podłogach drewnianych i drewnopochodnych, wypełniania i maskowania otworów po gwoździach, śrubach, kołkach. Po utwardzeniu materiał przyjmuje wygląd drewna i jest gotowy do polerowania, szlifowania, heblowania, cięcia oraz wiercenia. Utwardzona szpachlówka nadaje się do malowania bejcami, farbami, lakierami oraz pokrywania woskiem.



ZALETY

- bardzo łatwa aplikacja
- do uzupełniania ubytków w drewnie
- nadaje się do szlifowania, heblowania i wiercenia
- można malować
- szeroka gama kolorów, które można ze sobą mieszać

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- wypełnianie i wyrównywanie pęknięć, szczelin i ubytków w elementach z drewna
- szpachlowanie ubytków w podłogach drewnianych i drewnopochodnych
- wypełnianie i maskowanie otworów po gwoździach, śrubach, kołkach

TABELE

DANE TECHNICZNE

Wygląd powłoki	gładka, biała lub kolorowa matowa
Ilość warstw	zależy od wgłębień
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2 h
Całkowity czas schnięcia	1 mm / 2 h
Wydajność	1,6 kg / m ² (warstwa 1mm)
Narzędzia	paca, szpachla

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże należy oczyścić i osuszyć.
- Podłoża niejednorodne o różnej lub zwiększonej chłonności zagruntować preparatem gruntującym.

Aplikacja

- Szpachlówkę nakładać szpachelką (mocno ugniatając).
- W razie potrzeby produkt można rozcieńczyć wodą.
- Grubość jednej warstwy nie może przekroczyć 1 mm.
- Większe ubytki podłoża mogą wymagać nałożenia kilku warstw.
- Każdą kolejną warstwę nakładać nie wcześniej niż po 2 h.
- Ostateczna obróbka i polerowanie papierem ściernym może nastąpić po całkowitym utwardzeniu się szpachlówki.
- Szpachlówka po utwardzeniu może być bejcowana i malowana.
- Szpachlówka po utwardzeniu może być pokryta wszystkimi rodzajami farb, jednak ze względu na różnorodność materiałów zalecane jest wykonanie prób przed przystąpieniem do pracy.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.
- Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji.
- Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5°C do +30°C.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
200 g	biały	6	10022453	5903518031038
200 g	buk	6	10022454	5903518003523
200 g	ciemny dąb	6	10022455	5903518003516
200 g	dąb	6	10022456	5903518003509
200 g	orzech	6	10022458	5903518003561
200 g	palisander	6	10022459	5903518003554
200 g	pinia	6	10022460	5903518003547
200 g	sosna	6	10022461	5903518003493
200 g	świerk	6	10022462	5903518003530

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek stratyponiesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.