

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DK2025355

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Super Plus Piana montażowa
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Piana poliuretanowa Super Plus
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Piana poliuretanowa Super Plus jest przeznaczona do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna lub metalu, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem okien i drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż ten powinien być wykonywany z użyciem łączników mechanicznych.
Piana poliuretanowa Super Plus, może być również stosowana do wypełniania niewielkich szczelin i pęknięć między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Seleno FM S.A., ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Zakład Nowa Ruda
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1416 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Przyrost wysokości piany w szczelinie (stopień ekspansji), %	150 ± 10%	
Nasiąkliwość po 24 h w wodzie przy częściowym zanurzeniu, %	≤ 0,5	
Stabilność wymiarowa (w kierunku grubości) po 48 h w temp. +40°C i RH 95%, %	± 8	

Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, kPa	≥ 9	
Właściwości przy rozciąganiu: - wytrzymałość na rozciąganie, kPa - wydłużenie względne przy zerwaniu, %	≥ 30 ≥ 8	
Właściwości przy ścinaniu: - wytrzymałość na ścinanie, kPa - wydłużenie względne przy zniszczeniu, %	≥ 20 ≥ 4	
Przyczepność piany do podłoża, kPa, w temp. +5°C, określona wytrzymałością na rozciąganie: - drewno - stal - beton komórkowy - keramzytobeton	≥ 45 ≥ 40 ≥ 65 ≥ 70	
Przyczepność piany do podłoża, kPa, w temp. +30°C, określona wytrzymałością na rozciąganie: - drewno - stal - beton komórkowy - keramzytobeton	≥ 27 ≥ 45 ≥ 60 ≥ 55	
Odkształcenie trwałe po ściśnięciu do 30% grubości przez 22 h w temp. +23°C i RH 50%, określone po 24 h odprężenia	≤ 25	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Renata Lechoniewicz, R&D certification Manager

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wrocław, 26.06.2025