

TYTAN PROFESSIONAL Siatka z Włókna Szklanego 160 g/m² 50 m² żółty



10052169

Wytrzymała siatka stosowana jako materiał zbrojący w systemach ociepleń TYTAN oraz w systemach mieszanych. Zalecana jako zbrojenie w pracach tynkarskich.



ZALETY

- wysoka odporność chemiczna
- impregnowana powłoką ochronną
- bardzo wytrzymała i elastyczna

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- siatka stosowana jako materiał zbrojący w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków oraz jako materiał zbrojący w pracach remontowych

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

- ETA 18/0032 Siatka z włókna szklanego do zatapiania w warstwie zbrojonej z zapraw klejowo-szpachlowych

TABELE

Dane Techniczne

Parametr	Wartość
Szerokość rolki	1000 mm ($\pm 1\%$)
Długość rolki [m]	50 m
Wymiary oczek	5,4 mm ($\pm 1,5$ mm) $\times$ 5,2 mm ($\pm 1,5$ mm)
Wymiary oczek w świetle	4,2 mm ($\pm 1,5$ mm) $\times$ 4,9 mm ($\pm 1,5$ mm)
Zawartość substancji organicznych	18 % (± 4 %)
Zawartość popiołu	82 % (± 4 %)
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie dostawy w kierunku osnowy	≥ 30 N/mm
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie dostawy w kierunku wтку	≥ 38 N/mm
Wydłużenie w stanie dostawy w kierunku osnowy	$\leq 5,0$ %
Wydłużenie w stanie dostawy w kierunku wтку	$\leq 5,0$ %
Wytrzymałość na rozciąganie po działaniu alkaliów w kierunku osnowy	≥ 20 N/mm min. 50% wytrzymałości w stanie dostawy
Wytrzymałość na rozciąganie po działaniu alkaliów w kierunku wtku	≥ 20 N/mm min. 50% wytrzymałości w stanie dostawy
Wydłużenie po działaniu alkaliów w kierunku osnowy	$\leq 4,5$ %
Wydłużenie po działaniu alkaliów w kierunku wtku	$\leq 4,5$ %
Masa powierzchniowa	160 g/m ² (± 5 %)

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Przygotowanie podłoża

- Do wykonania warstwy zbrojącej przystąpić nie wcześniej niż po 2-3 dniach od przyklejenia płyty.

Aplikacja

- Na oczyszczoną powierzchnię nanieść warstwę zaprawy stalową pacą zębatą o odpowiedniej grubości (patrz zalecenia producenta zaprawy).
- Następnie zatopić siatkę zbrojącą z włókna szklanego wyrównując powierzchnię zaprawy gładką stroną pacy ze stali nierdzewnej.
- Siatkę należy zatapiać pionowymi pasami z zachowaniem zakładów 10 cm.

- Grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić min. 2,5 mm, a siatka powinna być niewidoczna. W przeciwnym wypadku należy nałożyć kolejną warstwę zaprawy.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Narzędzia umyć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

Ograniczenia / uwagi

- Temperatura otoczenia, podłoża i materiału podczas wykonywania prac i wysychania zaprawy powinna wynosić od +5 °C do +25 °C.
- Należy chronić ocieplaną powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru, deszczu oraz zbyt niską i wysoką temperaturą.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i instrukcje podawane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, testami i doświadczeniem, w dobrej wierze i zgodnie z zasadami producenta. Każdy użytkownik tych materiałów upewni się w każdy możliwy sposób, łącznie z weryfikacją produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczonych materiałów do zamierzonych celów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty powstałe w wyniku niedokładnego lub błędnego zastosowania materiałów producenta.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Siatka powinna być przechowywana w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmienność właściwości technicznych wyrobu. Transportować i przechowywać w pozycji pionowej.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
50 m ²	żółty	33	10052169	5902012940068

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuch).

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą, w

przypadku pojawienia podrażnienia, skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami: przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki.

W przypadku wystąpienia podrażnień natychmiast skontaktować się z lekarzem.