

TYTAN PROFESSIONAL Alubit

Powłoka asfaltowo-aluminiowa

hydroizolacyjno-dekoracyjna



Masa asfaltowo-aluminiowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do dekoracyjnego zabezpieczania pokryć dachowych, blach metalowych i asfaltowych izolacji przeciwwilgociowych. Srebrzysta powłoka, oprócz walorów dekoracyjnych, daje efekt antyrefleksyjny i wpływa korzystnie na rozkład temperatur, opóźniając procesy starzeniowe powłok. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstałe powłoki są silnie związane z podłożem i odporne na wodę, słabe kwasy i zasady.



ZALETY

- opóźnia starzenie powłok bitumicznych
- bardzo silnie wiąże z podłożem
- zabezpiecza i dekoruje
- korzystny wpływ na rozkład temperatur poprzez efekt antyrefleksyjny

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- wykonywanie powłok wodochronno-dekoracyjnych na wszelkiego rodzaju asfaltowych izolacjach przeciwwodnych
- konserwacje pokryć dachowych bitumicznych, metalowych (blacha stalowa, ocynk, aluminium)
- zabezpieczanie obróbek blacharskich i konstrukcji stalowych

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania:

- PN-B-24004:1997
- PN-B-24004:1997/Az1:2004

DANE TECHNICZNE

Nieutwardzony - badany w 23°C i 50% wilgotności względnej	Wartość
Zużycie na jedną warstwę [kg/m ²]	0,15 - 0,25
Ilość warstw	1 - 2
Gęstość [g/cm ³]	0,9 - 1,05
Pozostałość suchej masy [%]	>50
Lepkość, kubek wyptywowy nr 6 [s]	25 - 50
Temperatura zapłonu [°C]	≥31
Zawartość wody [%]	≤0,5
Czas schnięcia, dotyk [min]	120
Czas schnięcia wstępnego (podłoża chłonne) [min]	120
Czas schnięcia wstępnego (podłoża niechłonne) [min]	240
Przyczepność do powierzchni	Wartość
Przyczepność do papy bitumicznej	+
Przyczepność do Aluminium	+
Blacha ocynkowana	+
Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +35
Temperatura opakowania [°C]	+5 - +35
Temperatura podłoża [°C]	+5 - +35
Kolor	Wartość
Srebrny	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Usunąć luźne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia, istniejące pęcherze i wybrzuszenia przeciąć na

krzyż i podkleić Klejem asfaltowo-kauczukowym do pap.

- Dla wyrównania powierzchni wyrwy i ubytki wypełnić masą szpachlową asfaltowo-kauczukową.
- Podłoże powinno być czyste i suche.

Przygotowanie produktu

- Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temp. pokojowej.

Aplikacja

- Stosować na zimno. Przed użyciem dokładnie wymieszać w opakowaniu za pomocą mieszadła wolnoobrotowego.
- W czasie wykonywania prac produkt należy co pewien czas mieszać ze względu na osadzanie się płatków aluminium na dnie pojemnika.
- Nakładać pędzlem lub natryskowo, jak najcieńszą warstwą.
- W celu uzyskania jednolitej barwy powłoki zalecamy: zastosowanie produktów z jednej partii produkcyjnej lub w przypadku produktów o różnych datach produkcji, należy zlać je do jednego naczynia i starannie wymieszać.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym.

Ograniczenia / uwagi

- Nie stosować na mokrych/wilgotnych podłożach.
- Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.
- Produkt zawiera rozpuszczalnik organiczny, nie należy stosować wewnątrz pomieszczeń.
- Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych.
- Nie stosować w kontakcie ze styropianem.
- Nie podgrzewać.
- Przed użyciem należy wykonać próbę.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać do 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Pojemniki należy przechowywać w pozycji stojącej z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed

3/4

Update date: 02.10.2025

nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
5 kg	srebrny	N/A	10004585	5903518058097

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.