

TYTAN PROFESSIONAL IS41

Uniwersalny Grunt Pod Tynki



Grunt IS41 przeznaczony jest do ostatecznego przygotowania powierzchni przed układaniem cienkowarstwowych tynków strukturalnych. Reguluje chłonność podłoża nie zmniejszając jego paroprzepuszczalności. Zwiększa przyczepność do podłoża, ułatwia nakładanie i zwiększa wydajność masy tynkarskiej. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych do tynku. Po dodatkowym zabarwieniu wstępnie koloruje podłoże.



ZALETY

- zwiększa przyczepność
- ułatwia nakładanie i zacieranie tynków
- wzmacnia podłoże
- redukuje chłonność podłoża
- gotowy do użycia
- dostępny w kolorach tynku

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- do ostatecznego przygotowania powierzchni przed układaniem cienkowarstwowych tynków strukturalnych (silikonowych, żelokrzemowych, hybrydowych SISI, mineralnych, mozaikowych i akrylowych)
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych i wysezonowanych typowych podłożach budowlanych
- do gruntowania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Produkt zgodny z

- Europejską Oceną Techniczną ETA-16/0166 (na podstawie EAD 040083-00-0404)
- Europejską Oceną Techniczną ETA-16/0161 (na podstawie EAD 040083-00-0404)

Informacje dodatkowe

- Kat.A/g. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO wynosi 30g/l. Produkt zawiera poniżej

1/4

Update date: 26.02.2026

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



DANE TECHNICZNE

Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura podłoża [°C]	+5 - +25
Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Ilość warstw	1
Czas schnięcia [h]	6
Zużycie [l/m ²]	0,20 - 0,30
Możliwość tynkowania po [h]	24
Gęstość objętościowa [kg/dm ³]	1,28 - 1,56
Największy rozmiar ziarna [mm]	0,3

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być stabilne, równe, nośne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, substancji oleistych, tłuszczu, wosku, a także resztek farb.

Przygotowanie produktu

- Grunt jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania.
- Zawartość opakowania przed użyciem dokładnie wymieszać.

Aplikacja

- Podkład gruntujący nanosić równomiernie na powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka.
- Proces gruntowania powinien przebiegać w temperaturze powietrza, podłoża i produktu podanej w tabeli.
- Okres schnięcia jednej warstwy w temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% podany w tabeli.
- Świeżo wykonane powłoki chronić przed deszczem, mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i silnym wiatrem.
- Stosować specjalne osłony ograniczające niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych.

- Możliwość tynkowania po czasie podanym w tabeli.
- Przypadkowe zabrudzenia natychmiast obficie zmyć wodą.
- Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć dokładnie wodą.

Ograniczenia / uwagi

- Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału 23 ± 2 °C oraz wilgotności względnej powietrza $50\pm 5\%$. Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Grunt należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesięcy. Opakowanie po otwarciu szczelnie zamknąć i pozostałą zawartość jak najszybciej zużyć.

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
5 l	biały	N/A	10035854	5902120054404
10 l	biały	N/A	10026612	5902120021581

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić

3/4

Update date: 26.02.2026

odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.