

TYTAN PROFESSIONAL Uszczelniacz Dekarski Specjalistyczny



Dekarski uszczelniacz specjalistyczny przeznaczony jest do napraw i uszczelniania poszyc dachowych z bitumu, betonu, tynku, blach oraz różnorodnych tworzyw sztucznych. Tworzy trwale plastyczno-elastyczną wytrzymałą spoinę o wysokiej odporności na starzenie. Jest dedykowany do napraw i uszczelniania połączeń stale pracujących elementów. Dzięki unikatowemu składowi może być aplikowany w czasie deszczu i pod wodą oraz w ujemnych temperaturach (do -10°C).



ZALETY

- możliwość aplikacji w ujemnych temperaturach do -10°C
- możliwość stosowania na powierzchniach całkowicie zanurzonych pod wodą
- trwale plastyczny
- odporny na spływanie
- wodoszczelny i odporny na UV
- malowalny
- dobra przyczepność do szerokiej gamy materiałów budowlanych
- kompatybilny z materiałami bitumicznymi
- kompatybilny z foliami dekarскими

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- naprawa połączeń w materiałach dekarских
- klejenie folii dekarских, membran oraz papy na zimno
- uszczelnianie świetlików dachowych, kołnierzy okien dachowych, kominów i innych obróbek dekarских
- błyskawiczne naprawy przecieków w dachach i rynnach, nawet w czasie ulewnego deszczu
- uszczelnianie połączeń z blachy falistej i trapezowej
- uszczelnianie drobnych przecieków i pęknięć w łodziach
- spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie do 10%

DANE TECHNICZNE

Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	-10 - 30
Temperatura opakowania [°C]	5 - 25
Odporność temperaturowa [°C]	-20 - 90
Temperatura podłoża [°C]	5 - 50
Nieutwardzony - badany w 23°C i 50% wilgotności względnej	Wartość
Czas tworzenia naskórka (ASTM D1640-2018) [min]	5 - 15
Tempo utwardzania (ASTM D1640-2018) [mm/24h]	0,5 - 1,0
Kolor	Wartość
Brązowy	RAL 8011
Bezbarwny	RAL 0000
Szary	RAL 7046

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Łączone powierzchnie powinny być czyste (nie oszronione), wolne od kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelniacza, bez smarów, olejów i farb oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa.
- W celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosować taśmy samoprzylepne, które należy usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa.

Przygotowanie produktu

- Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temp. pokojowej.

Aplikacja

- Przed użyciem obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej (aplikatora). Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
- Uszczelnierz wycisnąć za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych.

- Obróbki dokonać w czasie obrabialności podanej w tabeli z danymi technicznymi.
- Spoiny wygładzić kostką do rozprowadzania uszczelnacza, szpatułką lub palcem zamoczoną dla zmniejszenia przyczepności w wodzie.
- Usunąć taśmę maskującą zanim utworzy się naskórek.
- Spoinę pozostawić do całkowitego utwardzenia.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Przed utwardzeniem czyścić wodą lub wodą z mydłem.
- Po utwardzeniu uszczelniacz z rąk należy usunąć wodą z mydłem, a z narzędzi w sposób mechaniczny.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

Ograniczenia / uwagi

- Uszczelniacz nie jest przeznaczony zarówno do kontaktu z żywnością, jak i do zastosowań medycznych. Produkt nie był badany ani przedkładany do testów dopuszczających zastosowania medyczne i farmaceutyczne.
- Przed malowaniem zaleca się przeprowadzenie próbnego testu, szczególnie w przypadku farb rozpuszczalnikowych.
- Nie stosować do PP, PE – brak przyczepności.
- Nie należy stosować do polistyrenu w tym styropianu – może uszkodzić powierzchnię.
- W przypadku powierzchni wrażliwych na działanie rozpuszczalników zaleca się przeprowadzenie testów w mało widocznym miejscu.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5°C do +25°C.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
280 ml	brązowy	12	10053966	5902120263905
280 ml	transparentny	12	10054005	5902120262489
280 ml	szary	12	10054006	5902120262441

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.