

# TYTAN PROFESSIONAL Uszczelniacz Kauczukowy 280 ml transparentny



10050962

Uszczelniacz kauczukowy jest uniwersalnym uszczelniaczem o szerokim spektrum zastosowaniu. Tworzy elastyczną wytrzymałą spoinę, która charakteryzuje się dużą odpornością na starzenie. Wyjątkową zaletą uszczelniacza jest jego doskonała przyczepność do większości podłoży i to zarówno porowatych, jak i nieporowatych, np. do betonu, tynku, blach, papy oraz różnorodnych tworzyw sztucznych. Można go stosować na wilgotne powierzchnie, dlatego doskonale nadaje się np. do napraw dachów czy łodzi. W przeciwieństwie do silikonów czy akryli można go stosować również na powierzchniach bitumicznych. Nie wymaga podkładu. Po utwardzeniu uszczelniacz nadaje się do malowania.



## ZALETY

- wysoka odporność na starzenie
- tworzy elastyczne spoiny
- malowalny
- odporny na UV i warunki atmosferyczne
- dobra przyczepność do szerokiej gamy materiałów budowlanych
- kompatybilny z materiałami bitumicznymi
- możliwość aplikacji w ujemnych temperaturach
- możliwość aplikacji na wilgotne podłoża

## REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- uszczelnianie elementów opierzeń blacharskich, kominów, okapów, rynien i rur spustowych
- uszczelnianie przeciekających pokryć dachowych wykonanych z papy, dachówki, blachy falistej oraz płaskiej i innych materiałów
- wypełnianie bruzd i styków podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowej ścian budynków np. na styku fundament- ściana
- tworzenie złączy i uszczelnień w łodziach oraz zastosowaniach wymagających odporności na stałe działanie wody

## DANE TECHNICZNE

| Nieutwardzony - badany w 23°C i 50% wilgotności względnej | Wartość     |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Gęstość (ISO 2811-1) [g/ml]                               | 0,88 - 0,92 |
| Czas tworzenia naskórka (ASTM D1640-2018) [min]           | 5 - 15      |
| Tempo utwardzania (ASTM D1640-2018) [mm/24h]              | 0,5 - 1,0   |
| Warunki aplikacji                                         | Wartość     |
| Temperatura podłoża [°C]                                  | 5 - 50      |
| Temperatura aplikacji [°C]                                | -10 - 30    |
| Temperatura opakowania [°C]                               | 5 - 25      |
| Odporność temperaturowa [°C]                              | -20 - 90    |
| Kolor                                                     | Wartość     |
| Bezbarwny                                                 | RAL 0000    |

## SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

### Przygotowanie podłoża

- Łączone powierzchnie powinny być czyste (nie oszronione), wolne od kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelniacza, bez smarów, olejów i farb oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa.
- W celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosować taśmy samoprzylepne, które należy usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa.

### Przygotowanie produktu

- Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temp. pokojowej.

### Aplikacja

- Przed użyciem obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej (aplikatora). Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
- Uszczelniacz wycisnąć za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych.
- Obróbki dokonać w czasie obrabialności podanej w tabeli z danymi technicznymi.
- Spoiny wygładzić kostką do rozprowadzania uszczelniacza, szpatułką lub palcem zamoczonym dla

zmniejszenia przyczepności w wodzie.

- Usunąć taśmę maskującą zanim utworzy się naskórek.
- Spoinę pozostawić do całkowitego utwardzenia.

## **Prace po zakończeniu aplikacji**

- Przed utwardzeniem czyścić wodą lub wodą z mydłem.
- Po utwardzeniu uszczelniaacz z rąk należy usunąć wodą z mydłem, a z narzędzi w sposób mechaniczny.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

## **Ograniczenia / uwagi**

- Uszczelniaacz nie jest przeznaczony zarówno do kontaktu z żywnością, jak i do zastosowań medycznych. Produkt nie był badany ani przedkładany do testów dopuszczających zastosowania medyczne i farmaceutyczne.
- Przed malowaniem zaleca się przeprowadzenie próbnego testu, szczególnie w przypadku farb rozpuszczalnikowych.
- Nie stosować do PP, PE – brak przyczepności.
- Nie należy stosować do polistyrenu w tym styropianu – może uszkodzić powierzchnię.
- W przypadku powierzchni wrażliwych na działanie rozpuszczalników zaleca się przeprowadzenie testów w mało widocznym miejscu.

## **INFORMACJE DODATKOWE**

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

## **TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE**

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Produkt należy przewozić i przechowywać chroniąc przed wilgocią, w fabrycznym, nieuszkodzonym opakowaniu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.

## DANE KATALOGOWE

| Pojemność nominalna /<br>wielkość / rozmiar | Kolor         | Ilość sztuk w opakowaniu<br>zbiorczym | Indeks   | Kod EAN       |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|---------------|
| 280 ml                                      | transparentny | 12                                    | 10050962 | 5902120220304 |

## OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.