


TYTAN PROFESSIONAL Taśma Okienna Wewnętrzna do Szczelnego Montażu 100 mm x 25 m czerwony



10054262

Taśma uszczelniająca, paroszczelna, przeznaczona do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien, od strony wewnętrznej przegrody.



ZALETY

- Tył taśmy jest w całości pokryty wysokiej jakości klejem, który zapewnia szczelne połączenie z najpopularniejszymi materiałami budowlanymi.
- Klej jest zabezpieczony silikonowaną folią z uchwytem typu finger lift, co ułatwia usuwanie warstwy ochronnej.
- Produkt jest wyposażony w dodatkowy pasek samoprzylepny po stronie wierzchniej, przeznaczony do aplikacji na ramę okienną lub drzwiową.
- Struktura powierzchni taśmy ułatwia tynkowanie i poprawia przyczepność klejów cementowych.

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- Tworzenie bariery paroszczelnej w wewnętrznej części budynku w złączu montażowym stolarki otworowej
- Podczas montażu stolarki otworowej w budynkach w konstrukcji tradycyjnej oraz drewnianej szkieletowej.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Długość (PN-EN 1848-2:2003) [m]	25,0 (-0,0/+0,2)
Szerokość (PN-EN 1848-2:2003) [mm]	100 (±2,0)

1/3

Data aktualizacji: 02.10.2026

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż / w poprzek [MPa]	$\geq 7,5 / \geq 6,0$
Wydłużenie względne przy maksymalnej sile: wzdłuż / w poprzek [%]	$\geq 55,0 / \geq 70,0$
Opór dyfuzyjny określony grubością warstwy powietrza o równoważnym oporze dyfuzyjnym S_d , w temp. +23°C i RH 50/93% [m]	$\geq 50,0$
Przyczepność do podłoża z drewna N/10mm (PN-EN ISO 29862:2019 v= (5,0 ±0,2) mm/sek)	$\geq 11,9$
Przyczepność do podłoża z betonu komórkowego N/10mm (PN-EN ISO 29862:2019 v= (5,0 ±0,2) mm/sek)	$\geq 12,1$
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +35

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się kartą techniczną produktu.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.

Aplikacja

- Rozwiń taśmę z rolki, przymierz do długości szczeliny oraz przytnij do wymaganej długości. Usuń folię ochronną z paska klejowego taśmy i przyklej do powierzchni ramy stolarki otworowej od strony szczeliny dylatacyjnej. Po przeprowadzeniu montażu mechanicznego stolarki otworowej, wypełnij szczelinę dylatacyjną pianą PU. Po pełnym utwardzeniu piany PU, odetnij jej nadmiar dedykowanym nożem TYTAN. Odklej folię ochronną z taśmy i przyklej taśmę do powierzchni ościeża w taki sposób, aby szczelnie przykryć pianę PU oraz całą szczelinę dylatacyjną.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Produkt może być usuwany mechanicznie. Pozostałości można czyścić rozpuszczalnikiem organicznym, takim jak aceton lub benzyna ekstrakcyjna — pod warunkiem, że zastosowany rozpuszczalnik nie uszkodzi powierzchni.

Ograniczenia / uwagi

- Obróbkę stolarki okiennej należy wykonać w ciągu 9 miesięcy od montażu taśmy lub zabezpieczyć ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

TRANSPORT / PRZECHEWYWANIE

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C, w oryginalnym opakowaniu przez 24 miesiące.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
100 mm x 25 m	czerwony	1	10054262	5902120267460

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Podczas pracy zabrania się jedzenia, picia i palenia.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Po skończonej pracy umyć ręce wodą z mydłem.

Surowce oraz sam produkt nie są klasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Pozostałości taśm oraz materiały z demontażu stanowią odpady z tworzyw sztucznych. Folia ochronna powinna być traktowana jako zmieszane odpady opakowaniowe, natomiast kartonowe pudełka wraz z przekładkami jako odpady opakowaniowe z papieru i tektury.