TYTAN PROFESSIONAL Grunt Głęboko Penetrujący

Płynna emulsja drobnocząsteczkowa przeznaczona do stosowania na wysłużone i chłonne podłoża o niskiej nośności, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Posiada zdolność penetracji w głąb podłoża. Stabilizuje i wzmacnia podłoże przed nakładaniem kolejnych warstw.



ZALETY

- głęboko penetruje podłoże
- zwiększa przyczepność
- wzmacnia porowate i chłonne podłoża
- wyrównuje i zmniejsza chłonność podłoża
- zapobiega przejmowaniu wody przez podłoże w procesie wiązania
- wiąże i stabilizuje luźne części z powierzchni podłoża
- likwiduje podatność na ścieranie
- tworzy powłokę ochronną

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA NA:

- Tynki i gładzie cementowe i cem.- wapienne
- Tynki i gładzie gipsowe
- Płyty gipsowo-kartonowe
- Mury z cegieł lub bloczków silikatowych
- Mury z cegieł lub pustaków ceramicznych
- Mury z bloczków gipsowych
- Wylewki samopoziomujące
- Jastrychy i podkłady cementowe
- Posadzki i wylewki anhydrytowe

PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA POD:

- Tynki i gładzie cem., cem-wap., gipsowe
- Farby wewnętrzne i fasadowe

Data aktualizacji: 04.11.2026

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

- Tapety
- Okładziny podłogowe
- Okładziny z płytek mocowane klejem cementowym

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

- Kat.A/g. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO wynosi 30g/l. Produkt zawiera poniżej 30g/l. LZO

TABELE

Przygotowanie produktu

Stan podłoża	Podłoża luźne o wysokiej chłonności	Podłoża o standardowej chłonności	Podłoża zwarte o słabej chłonności	Podłoża niechłonne
Rodzaj podłoża	tynki cem. i gips, płyty g-k, posadzki, gładzie, wylewki	tynki, posadzki cementowe, gładzie cem./gips, farby akrylowe.lateksowe	beton monoliyczny, żelbet	płyta szkliwiona, lastryko, OSB, farby olejne
Rozcieńczenie Grunt:woda (rozcieńczenie dotyczy pierwszej warstwy gruntu, kolejne warstwy należy nakładać bez rozcieńczania)	Bez rozcieńczenia	1:2	1:3	Zastosować grunt szczepny
Liczba warstw	2-3 (kolejne warstwy nakładać na jeszcze mokre podłoże)	2 (kolejne warstwy nakładać na jeszcze mokre podłoże)	1	-
Przerwa między warstwami	min. 2 godziny (technika mokre na mokre)	min. 2 godziny (technika mokre na mokre)	min. 2 godziny (technika mokre na mokre)	-

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

DANE TECHNICZNE

Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +25
Parameter (+23°C/50% RH)	**Wartość**
Ilość warstw	1 - 3
Gęstość objętościowa [kg/dm^3]	1,01 - 1,03
pH	7,5 - 8,5
Zużycie [l/m^2]	0,02 - 0,05

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki. Należy też zapoznać się z zaleceniami producenta materiału użytych do wykonania warstwy wykończeniowej, dotyczącej gruntowania przed jej zastosowaniem.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu i brudu, olejów, tłuszczy i wosku. Wszystkie luźne części niezwiązane z podłożem usunąć / naprawić przed aplikacją emulsji gruntującej.

Przygotowanie produktu

- Produkt wstrząsnąć i przelać do naczynia przeznaczonego do nakładania, ewentualnie rozcieńczyć.

Aplikacja

- Nanosić na podłoże po rozcieńczeniu dopasowanym do podłoża / przeznaczenia za pomocą pędzla, wałka lub metoda natrysku. Stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

Ograniczenia / uwagi

- Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału 23±2 °C oraz wilgotności względnej powietrza 50±5%. Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

Grunt głęboko penetrujący nie jest sklasyfikowany jako wyrób budowlany.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Grunt należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesiący. Opakowanie po otwarciu szczelnie zamknąć i pozostałą zawartość jak najszybciej zużyć.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
1 l	mleczny	12	10034167	5902120091355
5 l	N/A	N/A	10017852	5903518032493

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312