TYTAN PROFESSIONAL KONTAKT PREMIUM Grunt Sczepny

Grunt sczepny jest preparatem gotowym do użycia. Wzmacnia podłoże i wyrównuje jego chłonność. Zawiera drobne kruszywo kwarcowe, które wzmacnia oraz poprawia przyczepność kolejnych warstw. Ma zastosowanie np. w remontach bez kucia – w szczególności przy systemach montażu płytek ceramicznych oraz gresowych na starej okładzinie ceramicznej lub kamiennej oraz przy podłogach ogrzewanych.



ZALETY

- zwiększa szorstkość i wzmacnia podłoże -zawiera piasek kwarcowy
- wysoka wydajność
- idealny do stosowania w systemach płytka na płytkę – remont bez kucia
- do stosowania przy podłogach ogrzewanych
- wyrównuje chłonność podłoża
- do wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi
- do podłoży nasiąkliwych i nienasiąkliwych
- na szczelny beton, stare płytki, lastryko, OSB
- gotowy do użycia

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

Przygotowanie uszorstnionej warstwy sczepnej na podłożach niechłonnych

PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA NA:

- istniejące podłoża o niskiej przyczepności
- beton, żelbet
- elementy prefabrykowane
- okładziny ceramiczne, szkliwione
- płyty gipsowe
- powłoki malarskie
- płyty OSB
- lastryko

PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA POD:

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

- masy samopoziomujące
- szpachle
- tynki
- okładziny z płytek mocowane klejem cementowym

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

- Zgodnie z Dyrektywą UE 2004/42/CE Wyrób został zaliczony do kategorii A/g i zawiera poniżej 30 g/l LZO (Lotnych Związków Organicznych).

DANE TECHNICZNE

Parameter (+23°C/50% RH)	Wartość
Największy rozmiar ziarna [mm]	≤0,3
Gęstość objętościowa [kg/dm^3]	1,50
Ilość warstw	1 - 2
Zużycie [g/m^2]	150 - 300
Przyczepność do betonu [MPa]	≥1
Czas schnięcia 1 warstwy [h]	1 - 2
Możliwość klejenia okładziny [h]	24
Warunki aplikacji	**Wartość**
Temperatura aplikacji [°C]	+5 - +25

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki. Należy też zapoznać się z zaleceniami producenta materiałów użytych do wykonania warstwy wykończeniowej, dotyczącej gruntowania przed jej zastosowaniem.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu i brudu, olejów, tłuszczy i wosku. Wszystkie luźne części niezwiązane z podłożem usunąć / naprawić przed aplikacją gruntu sczepnego.
- Podłoża powinny być odpowiednio wysezonowane. Jeżeli technologia wykonania podłoża nie zaleca inaczej to: podłoża betonowe powinny mieć co najmniej 3 miesiące i wilgotność ≤ 4%, tynki i jastrychy

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

cementowe co najmniej 28 dni i wilgotność ≤ 4%, podłoża anhydrytowe wilgotność ≤ 0,5%, tynki i podłoża gipsowe ≤ 1% wilgotności.

Przygotowanie produktu

- Grunt sczepny dostępny jest w gotowej postaci i konsystencji.
- Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać ręcznie lub mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.

Aplikacja

- Preparat nanosić równomiernie na całą powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka.
- Czas schnięcia jednej warstwy wynosi ok. 1 - 2 godzin.
- Prace wykonywać w temperaturze powietrza, podłoża i produktu od +5°C do +30°C, chroniąc świeżo nałożoną warstwę przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi oraz działaniem wilgoci, aż do pełnego utwardzenia.
- Przypadkowe zabrudzenia natychmiast obficie zmyć wodą.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć dokładnie wodą.

Ograniczenia / uwagi

- Nie wolno mieszać z wodą oraz innymi materiałami.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału 23±2 °C oraz wilgotności względnej powietrza 50±5%. Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

Grunt sczepny nie jest sklasyfikowany jako wyrób budowlany.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Grunt należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesiący. Opakowanie po otwarciu szczelnie zamknąć i pozostałą zawartość jak najszybciej zużyć.

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
1,5 kg	N/A	N/A	10040452	5902120165087
4 kg	N/A	N/A	10040453	5902120165094

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312