

Adeziv poliuretanic PB-34 800g Tytan Professional

Adeziv poliuretanic monocomponent bazat pe prepolimeri poliuretanici, care se întărește în contact cu umiditatea din aer sau materialele lipite.

Aplicații

lipește elemente din lemn, machete din lemn, lemn exotic
lemnul ușilor și ferestrelor
lipirea mobilierului de grădină și altor elemente expuse intemperiilor
lipirea elementelor bărcilor și iahturilor
lipirea materialelor ca spumă poliuretanică rigidă, polistiren și alte materiale de izolare pe plăci de gipscarton, pe vibro-ciment, pe tablă metalică, pe lemn sau pe placaj

Beneficii

rezistență ridicată la apă și temperatură, ciclul D4 conform standardului DIN EN 204/205



Instrucțiuni De Utilizare

Înainte de aplicare, citiți instrucțiunile de siguranță prezentate în MSDS.

1 Pregătirea Suprafeței

- Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără praf, murdărie sau grăsime.

2 Aplicare

- Aplicați un strat subțire de adeziv pe una din suprafețe, folosind o pensulă, rulă sau prin sprayere.
- După aplicare, conectați elementele lipite și apăsați puternic și uniform.
- Este necesară o presiune egală, care nu determină deformarea permanentă a zonei de lipire.

3 Lucrări După Finalizarea Aplicării

- NU SPĂLAȚI MÂINILE CU SOLVENȚI.

4 Observații / Restricții

- Temperatura optimă de lipire este de 20° C.
- Nu se recomandă utilizarea produsului la temperaturi mai jos + 5° C.
- Temperatura camerei, temperatura adezivului și umiditatea relativă a aerului afectează timpul deschis și timpul de întărire.
- În timpul lipirii la temperaturi sub 20° C, asigurați-vă că timpul de presiune este suficient.
- Când lucrați la temperaturi de peste 25° C asigurați-vă că timpul deschis și timpul de lipire a elementelor înainte de presare nu au fost depășite.

Date Tehnice

Neîntărite	Valoare
Bază: rășină poliuretanică	+
Conținut solid [%]	99
Densitate (PN-EN 542) [g/cm ³]	1.167 - 1.186
Timp deschis: 23 ° C și 50% [min]	8 - 10
Timp deschis: sprayere cu apă [min]	5 - 7
Timp de presiune, 20°C [min]	50 - 60
Randament [g/m ²]	120 - 250
Flamabilitatea	-
Rezistent la îngheț	+
Timp de presiune (menținut elementele) [min]	70
Timp de peliculizare, 23°C i UR 50% [min]	16 - 20
Timp de întărire completă [h]	>=24
Vâscozitate Brookfield CAP 2000+, 21°C (pe toată durata perioadei de garanție vâscozitatea poate crește) [mPa·s]	7800 - 11800

Întărit	Valoare
Rezistența la temperatură [°C]	-40 - +100

Condiții de aplicare	Valoare
Temperatura de aplicare [°C]	+15 - +25

Culoare	Valoare
Maro	+

Transport / Depozitare

Termenul de valabilitate garantat este de 12 luni de la data fabricației, dacă produsul este păstrat în ambalajul original sigilat, la temperaturi cuprinse între +5 ° C și +30 ° C într-un loc uscat protejat de îngheț și de căldură excesivă.

Precauții Privind Siguranța Și Sănătatea

Pentru informații detaliate, găsiți fișa tehnică de securitate la dispoziția producătorului la cerere. Considerații privind distrugerea: Produsele rămase și cartușele goale trebuie distruse în conformitate cu reglementările oficiale locale.

Toate informațiile, recomandările și instrucțiunile scrise sau verbale sunt date în conformitate cu cele mai bune cunoștințe, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material se va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului finit în condiții adecvate, cu privire la conformitatea materialelor furnizate în scopurile prevăzute. Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele pierderi datorate aplicării inexacte sau eronate a materialelor fabricantului.