

TYTAN PROFESSIONAL

Pastă albă gata preparată pentru rosturi de gips-carton



ECC-EDIPPTY1-TP-59-kg-1,8-001

SISTEMUL PENTRU GIPS CARTON oferă pasta gata de utilizare, de ultimă generație. Este dedicată îmbinării plăcilor de gips carton . Este ranforsat cu fibre. Produsul are consistența unei paste albe.

BENEFICII

- pastă gata preparată
- flexibilitate ridicată rezistență la întindere și îndoire
- rezultat final excelent - pereți și plafoane perfect drepte

APLICAȚII

- Această pastă gata preparată este destinată pentru umplerea rosturilor, fără utilizarea unei benzi de armare, a plăcilor de gips-carton sau a panourilor compozite cu margini semicirculare, aplatizate sau cu margini semicirculare aplatizate și șanfrenate, inclusiv cele cu margini ascuțite șanfrenate. Poate fi utilizat pentru îmbinarea plăcilor de gips-carton și a plăcilor cimentoase, gips-carton și șapă. De asemenea, se utilizează și pentru umplerea fisurilor, zgârieturilor și a golurilor de pe suprafața pereților și a tavanelor.

NORME / AGREMENTE / CERTIFICĂRI

EN-13963:2008

DATE TEHNICE

Parametru	Valoare
Rezistența la tracțiune [N]	≥400
Aderența la placa de gips-carton [N/mm ²]	≥0,25
Rata aproximativă de consum (la un strat de 1 mm grosime) [kg/mp]	0,3
Timp de uscare (în funcție de stratul aplicat și de condițiile ambientale) pentru un strat de 1 mm [h]	1-2
Grosimea stratului (max.) [mm]	5
Reacția la foc	A2
Temperatura de aplicare [°C]	+5 - +30
Culoare	Valoare
Alb	+

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj și utilizați-le conform descrierii.

Pregătirea suprafeței

- Înainte de chituire, suprafața de îmbinare a plăcilor de gips-carton trebuie să fie pregătită corespunzător.
- Plăcile trebuie să fie fixate ferm
- Plăcile trebuie să fie uscate, fără praf și alte urme de murdărie.
- Marginile ascuțite trebuie să fie șanfrenate, șterse de praf și amorsate.

Aplicarea

- Umpleți capetele șuruburilor pentru plăcile de gips-carton, după ce s-au fixat; îndepărtați denivelările minore, după ce s-a întărit.
- După ce s-a uscat, se șlefuește manual sau mecanic folosind o grilă sau o hârtie de șlefuit.

Lucrări după finalizarea aplicării

- Curățați uneltele cu apă

Observații / restricții

- Lucrările trebuie efectuate întotdeauna cu unelte curate.

NOTĂ

Odată cu publicarea acestei fișe tehnice, edițiile anterioare nu mai sunt valabile.

Toți parametrii dați se bazează pe teste de laborator conforme cu standardele interne ale producătorului și depind în mare măsură de condițiile de întărire a produsului (temperatura ambiantă, suprafața de aplicare, calitatea echipamentului folosit și abilitățile persoanei care aplică produsul).

TRANSPORT / DEPOZITARE

Depozitați produsul în ambalajul său original la o temperatură cuprinsă între +0°C și 40°C. Evitați lumina directă a soarelui, supraîncălzirea și înghețul. Produsul are un termen de valabilitate de 12 luni de la data fabricării.

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA

Pentru informații detaliate, găsiți fișa de securitate la producător la cerere.

Toate informațiile, recomandările și instrucțiunile scrise sau orale sunt oferite în conformitate cu cele mai bune cunoștințe, teste și experiență, cu bună credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material se va asigura în toate modurile posibile, inclusiv prin verificarea produsului final în condiții corespunzătoare, despre adecvarea materialelor furnizate pentru scopurile prevăzute. Producătorul nu este răspunzător pentru pierderile suferite ca urmare a aplicării inexacte sau eronate a materialelor producătorului.