

STOP MOLD STOP MUCEGAI TYTAN PROFESSIONAL

Este fabricat după o rețetă inovativă care îmbină calitățile a patru diferite tipuri de etanșant: silicon, sanitar, neutru și acrilic. Este un etanșant de înaltă calitate care conține fungicide ce protejează rosturile de dezvoltarea ciupercilor și mucegaiului până la 10 ani. Acrilic flexibil și durabil, etanșant cu rezistență ridicată la detergenți și chimicale uzuale de uz casnic precum și UV, umiditate și variații de temperatură. Este neutru din punct de vedere chimic, astfel încât nu va deteriora suprafețele sensibile: crom-emailul, nici piatra naturală și nici oglinda. Are aderență excelentă la majoritatea materialelor de construcție, aderă atât la poroase cât și la neporoase (lucioase): gresie, cărămidă, piatră, aluminiu, sticlă și suprafețe vitrate și multe materiale plastice, inclusiv PVC rigid. Nu scade după întărire, și creează o garnitură elastică care nu se îngălbenește în timp. Se poate folosi interior exterior dar este special recomandat ca sigilant în zone umede pentru băi și pentru bucătării.



BENEFICIILE

- rezistent la agenți de curățare și detergenți
- fără miros, inodor, după o rețetă de fabricație chimic neutru, nu atacă metale, nu intră în reacție cu piatra naturală
- vopsibil
- după aplicare suportă reparații peste el cu același produs Stop Mold Mucegai
- ușor spălabil
- nu îngălbenește
- foarte bună rezistența termică
- rezistent la deteriorări mecanice
- foarte bună aderență la faianță
- rezistență crescută la acțiunea apei

- poate fi în contactul indirect cu alimentele (ISEGA certificat)

APLICAȚII

- chituiește toate rosturile pe conturul dușului, lavoar, cadă
- sigilarea rosturilor la gresie și faianță, piatră naturală
- umplerea crăpăturilor, zgârieturilor în gresie și faianță, piatră naturală
- chituirea pe conturul oglinzii
- chituirea rosturilor pe conturul ferestrelor și ușilor,

NORME / AGREMENTE / CERTIFICĂRI

Produsul corespunde:

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT
- EN 15651-3:2012 S, S1
- French VOC Regulation A+
- EMICODE: EC1 PLUS
- ISEGA contact alimentar

Informații suplimentare

- Reacția la foc: E

DATE TEHNICE

Neîntărit - testat la 23°C și 50% umiditate relativă	Valoare
Densitate (ISO 2811-1) [g/ml]	1,15 - 1,19
Lipire inițială [min]	5 - 7
Rata de întărire [mm/24h]	3 - 4
Rezistența la curgere pe suprafețe verticale [T=+50°C] (ISO 7390) [mm]	0 - 3
Întărit - testat după 4 săptămâni la 23°C și 50% umiditate relativă	Valoare
Duritate Shore A (ISO 868)	37 - 43
Rezistența la temperatură [°C]	-20 - +80

Culoare	Valoare
Alb	+
Condiții de aplicare	Valoare
temperatura suprafeței [°C]	+5 - +25
Temperatura produsului [°C]	+5 - +25
Temperatura de aplicare [°C]	+5 - +30

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Înainte de aplicare, citiți instrucțiunile de siguranță prezentate în Fișa de Securitate.

Pregătirea suprafeței

- Suprafețele ce urmează să fie lipite trebuie să fie curățate, uscate fără praf, rugină, materiale vechi, ulei, grăsimi, vopsea și alte murdării care reduc aderența materialului de etanșare.
- Suprafețele se degresează cel mai bine cu acetonă sau etanol (sticlă, glazură, metal) sau detergent (materiale sintetice).
- Pentru a evita murdărirea în jurul aplicării și pentru a menține liniile, utilizați bandă de mascare, pe care o veți îndepărta imediat după finalizarea etanșării.
 - nu necesită utilizarea a unei amorse pe majoritatea suprafețelor, dar pe anumite suprafețe specifice poate fi necesar să se folosească pentru a îmbunătăți aderența.
 - Lățimea rostului trebuie să fie suficient de mare, un rost foarte subțire nu va lăsa spațiul de mișcare necesar celor două elemente.

Pregătirea produsului

- Înainte de aplicare, produsul trebuie adus la temperatura camerei.

Aplicarea

- Tăiați vârful aplicatorului filetat al cartușului. Înșurubați vârful aplicator pe cartuș și tăiați în unghi de 45°, la un diametru egal cu dimensiunea găurii pe care doriți să o acoperiți.
- Aplicați etanșantul cu un pistol manual sau pneumatic.

- Lățimea minimă recomandată a rostului îmbinării este de 5 mm și cea maximă de 15 mm. Rostul îmbinării trebuie proiectat astfel încât raportul dintre adâncime și lățime să fie de 2:1 (de exemplu, 12 mm lățime și 6 mm adâncime).
- Rosturile trebuie netezite cu o spatulă.
- Dezlipiți banda de protecție imediat după formarea crustei, peliculei de uscare
- După aplicarea etanșantului așteptați să se întărească complet înaintea vopsirii sau acoperirii cu glet
- Evitați contactul rostului cu apă pentru 2 zile
- Produsul ajunge la proprietățile lui maxime după 3-4 săptămâni

Lucrări după finalizarea aplicării

- materialul neîntărit trebuie îndepărtat de pe mâini, unelte și suprafețele murdare cu un prosop de hârtie.
- După întărire, îndepărtați de pe mâini cu apă și săpun; de pe unelte îndepărtați mecanic sau folosind agent pentru îndepărtarea siliconilor.
- NU SPĂLAȚI MÂINILE CU SOLVENȚI.

Observații / restricții

- Etanșantul nu poate fi utilizat pe suprafețe bituminoase, cauciuc, cloropren sau alte materiale de construcție pe bază de solvenți.
- Sigilantul nu este destinat atât contactului direct cu alimentele, cât și aplicațiilor medicale. Produsul nu a fost testat sau supus aprobării pentru aplicații medicale și farmaceutice.
- Înaintea vopsirii se recomandă efectuarea unui test, mai ales în cazul vopselelor pe bază de solvent.
- The sealant is not recommended for joints subject to continuous exposure to water.
- Etanșantul are o aderență foarte bună la lemnul brut, dar se recomandă o verificare de fiecare dată, pentru a testa cât de aderent este , mai ales atunci când lemnul este impregnat, lăcuit sau vopsit
- Sigilantul nu este recomandat pentru rosturi scufundate continuu sub apă.
- În plus față de materialele clasice, aderă la multe alte materiale de construcție, de aceea se recomandă testarea, în locuri invizibile, de fiecare dată înainte de a aplica pe materiale necunoscute

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Toți parametrii dați se bazează pe teste de laborator conforme cu standardele interne ale producătorului și depind în mare măsură de condițiile de întărire a produsului (temperatura ambiantă, suprafața de aplicare, calitatea echipamentului folosit și abilitățile persoanei care aplică produsul).

TRANSPORT / DEPOZITARE

Data de expirare și numărul de lot de pe ambalaj.

A se pastra in ambalajul original intr-un loc uscat, ferit de inghet si supraincalzire, la o temperatura de +5°C pana la +25°C.

DATE DE CATALOG

Capacitate nominală / volum / dimensiune	Culoare	Număr de bucăți per pachet	Index	Cod EAN
280 ml	alb	12	10051330	5902120230907

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA

Pentru informații detaliate, consultați fișa tehnică a produsului.

Toate informațiile scrise sau orale, recomandări și instrucțiuni sunt date în funcție de cunoștințele noastre cele mai bune, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material se va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului final în condiții adecvate, cu privire la compatibilitatea cu materialele furnizate de scopul propus al acestora. Producătorul nu este răspunzător pentru orice pierderi suferite ca urmare a aplicării incorecte sau eronate a materialelor producătorului.