

FIX² High Tack

adeziv de montaj TYTAN PROFESSIONAL

Adeziv de montaj hybrid, pe bază de polimeri, cu parametri înalți de aplicare și performanță. Tehnologia hibridă garantează o aderență inițială imediată și puternică în decurs de 1 secundă, chiar și pe suprafețe verticale, fără a fi nevoie să se susțină piesa lipită. Creează o lipitură durabilă, rezistentă la schimbările de temperatură și umiditate, radiații UV, ciuperci și mușegai.



BENEFICII

- aderență inițială rapidă și foarte puternică
- lipitură flexibilă rezistentă la umezeală
- rezistență ridicată la radiațiile UV
- vopsibil după întărire

APLICAȚII

- exterior - interior
- pentru instalarea de: plinte; elemente decorative și de finisare, panouri de perete, tapete, pervazuri, trepte, praguri, socluri, oglindă și plăci ceramice
- pentru lipirea materialelor din lemn, plută, piatră, marmură, PVC, sticlă, sticlă lăcuită, materiale pe bază de lemn (MDF, HDF), aluminiu brut, EPS, XPS și oglinzi
- pentru lipire pe suporturi precum beton, lemn și sticlă

NORME / AGREMENTE / CERTIFICĂRI

Produsul corespunde:

- French VOC Regulation A+
- EMICODE: EC1 PLUS

DATE TEHNICE

Condiții de aplicare	Valoare
Temperatura de aplicare [°C]	+5 - +30
după Întărire	Valoare
Rezistența la temperatură [°C]	-40 - +90
Culoare	Valoare
Alb	+

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Înainte de aplicare, citiți instrucțiunile de siguranță prezentate în MSDS.

Pregătirea suprafeței

- Suprafețele lipite trebuie să fie uniforme, uscate, fără pete și substanțe care împiedică aderența.
- Suprafețele se degresează cel mai bine cu acetonă sau etanol (sticlă, glazură, metal) sau detergent (materiale sintetice).

Pregătirea produsului

- Tăiați vârful cartușului și înșurubați aplicatorul. Utilizați numai aplicator cu creștătură tip "V", atașat la produs. Introduceți cartușul în pistolul de aplicare. Datorită vâscozității ridicate a produsului, se recomandă utilizarea unui pistol pentru vâscozități mari.

Aplicarea

- Aplicați adezivul în linii sau puncte pe substrat sau pe piesa de lipit.
- Ghidați vârful la un unghi de 90° astfel încât tăietura în V să poată fi văzută de sus.
- După aplicare, conectați piesele și presăți uniform.
- Corecția este posibilă în decurs de 15 minute.
- Adezivul se întărește datorită umidității naturale din aer, a se lua acest lucru în considerare în momentul aplicării, mai ales când este vorba de suprafețe fără porozități, lucioase, asigurați prin formele de adeziv circulația aerului

- În funcție de suprafețele pe care sunt lipite piesele, verticale sau pe tavan, poate fi necesară susținerea unor obiecte foarte grele pentru o perioadă de 24 de ore.
- După întărire rezistența lipiturii este 220 kg/ 10 cm².

Lucrări după finalizarea aplicării

- Curățarea: cârpă uscată sau benzină înainte de întărire, mecanic după întărire.
- NU SPĂLAȚI MĂINILE CU SOLVENȚI.

2/3

Observații / restricții

- Se recomandă teste de aderență înainte de aplicare.
- Nu este potrivit pentru suprafețele PE, PP, Teflon și bituminoase.
- Produsul nu este destinat pentru piese scufundate permanent în apă.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Toți parametrii sunt obținuți în urma testelor de laborator care respectă standardele producătorului intern și depind în mare măsură de condițiile de întărire a produsului (de exemplu, temperatura ambientală, suprafața, calitatea echipamentelor folosite și abilitățile persoanei care aplică produsul).

TRANSPORT / DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original într-un loc uscat, ferit de îngheț și supraîncălzire, la o temperatură de +5°C până la +25°C.

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA

Pentru informații detaliate, găsiți fișa tehnică de securitate la dispoziția producătorului la cerere. Considerații privind distrugerea: Produsele rămase și cartușele goale trebuie distruse în conformitate cu reglementările oficiale locale.

Toate informațiile, recomandările și instrucțiunile scrise sau verbale sunt date în conformitate cu cele mai bune cunoștințe, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material se va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului finit în condiții adecvate, cu privire la conformitatea materialelor furnizate în scopurile prevăzute. Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele pierderi datorate aplicării inexacte sau eronate a materialelor fabricantului.