

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 60SECUNDE

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 60SECUNDE

„Adeziv universal rapid 60 SECUNDE TYTAN PROFESSIONAL”

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul-

Adeziv universal rapid 60 SECUNDE TYTAN PROFESSIONAL , pistol 750ml, pai 750ml, pai 300ml

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții

adeziv cu întărire rapidă pentru lipirea la interior și exterior a elementelor de finisaj din OSB, EPS, XPS, ipsos, PVC pe suporturi minerale/OSB, BCA, cărămidă, lemn, OSB, aluminiu, PVC, sticlă

Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SELENA FM SA, 53-611 ul. Legnicka 48A 54-202, Wroclaw, Polonia, 0048 7178 38249, fax: 0048 7178 38291

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: Selena Romania SRL, Str. Drumul Mare, Nr. 26-28, Clinceni – Ilfov, tel.: +40 21 467 03 30, fax: + 40 21 467 03 40

5. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 021-03/049-2024

6. Performanta produselor:

Nr. Crt	Criterii de performanță	Metoda de încercare	U.M	Nivel de referință	Performanțe	Elaborator
1.	Aderența (la $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ și umiditate relativă $50 \pm 5\%$) prin tracțiune pentru lipirea pe suport din beton a elementelor de finisaj	SR EN 13494 :2020	N/mm ²	a) > 0,15 b) > 0,08 c) > 0,08 d) > 0,2 e) > 0,3 f) > 0,3 g) > 0,2 h) > 0,2 i) > 0,18 j) > 0,11	a) OSB: 0,252 b) EPS: 0,202 c) XPS: 0,111 d) ipsos: 0,31 0 e) PVC: 0,365 f) lemn 0,355 g) MDF 0,365 h) HDF 0,385 i) aluminiu 0,188 j)piatra naturala 0,313	ITB-KOT-2019/1091 rev.2 ITB Polonia raport nr. LZM00-00858/19/R55NZ M
2.	Rezistența la forfecare, kPa	EOTA TR046 :2014	kPa	≥ 270	278	
3.	modulul de elasticitate transversală,	EOTA TR046 :2014	kPa	≥ 300	332	
4.	Timp de corecție	Proc.prod.	minute	2..5	corespunde	
5.	Timp deschis	Proc.prod.	minute	2..5	corespunde	
6.	Timp de întărire totală, la $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$	Proc.prod.	ore	cca.24	corespunde	

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

AXA CERT Localitatea Snagov, sat Tâncăbești, cod poștal 077167, jud. ILFOV, telefon +40746214473; +40746268015, e-mail: office@axacert.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Product Manager Ing. . Valentin Done

05.07.2024, Clinceni

Selena Bulgaria Ltd.
Selena Sulamericana Ltda
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.
Foshan Chinuri Selena Chemical Co.
Selena Bohemia s.r.o.
Selena Deutschland GmbH

Selena Italia srl
Selena CA LLP.
Selena S.A.

Ca Lib
Orion sp. z o.o.
Izolacja Matzol Sp. z o.o.
Tytan EOS Sp. z o.o.
Selena România SRL

Juct SRL a. Ltd
Selena vostok
Kvadro OOO
Selena Slovakia s.r.o.
Selena Yapı Malzemeleri Ltd.Şti.

Selena Ukraine Ltd.
Selena USA, Inc