

DECLARATIE DE CONFORMITATE

ULTRA_FAST_70

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** ULTRA_FAST_70
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul -** spumă TYTAN PROFESSIONAL ULTRA FAST 70, pentru pistol, cu aplicare în condiții normale.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** se utilizează la construcții civile, industriale și agricole, prin expandarea în: golurile create la montajul tocurilor de uși și ferestre, între toc și perete; golurile dintre perete, glasvand și tavan; rosturile din jurul țevilor care traversează pereti, etc.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:** marca înregistrată TYTAN PROFESSIONAL, denumirea socială Selena Fm sa, ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław Polonia, telefon: 0048 7178 38249, fax: 0048 7178 38291
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** SELENA Romania SRL, Str. Drumul Mare, Nr. 26-28, Clinceni – Ilfov, tel.: +40 21 467 03 30, fax: + 40 21 467 03 40
- Conformitatea este demonstrata avand ca referinta**

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 021-03/036-2023

7. Performanta produselor:

Nr.crt.	Caracteristici de bază	Performanțe	Metoda de evaluare
		varianta pentru pistol	
0	1	2	3
1	Creșterea spumei în rosturi (post-expandare), %	42 ±10%	*Măsurare cf pct. 3.2.1
2	Rezistența la compresiune la 10% deformare, kPa	≥20	EN 826:2013 pe mostre (50 x 50 x 25) mm
3	Rezistența la tracțiune perpendicular pe suprafețele frontale, kPa	≥55	EN 1607:2013 pe mostre (50 x 50 x 25) mm
4	Rezistența la forfecare, kPa	≥30	EN 12090:2013 pe mostre (250 x 50 x 25) mm
5	Aderența spumei, kPa, aplicată la o temp. de 0°C, pentru suprafețe din lemn, metal și PVC-U	≥65	EN 1607:2013 pe mostre (50 x 50 x 20) mm
6	Aderența spumei, kPa, aplicată la o temp. de +30°C, pe suprafață din lemn, metal și PVC-U	≥65	
7	Gradul de absorbție după 24 h de imersiune parțială în apă, kg/m ²	≤1,0	EN 1609:2013 metoda A, pe mostre (150 x 150 x 25) mm
8	Stabilitatea dimensională, după 48 h la o temp. de +40°C și o umiditate relativă de 95%, pe direcția: lungime și lățime grosime (direcția de expansiune a spumei)	±3 ±2	EN 1604:2013 pe mostre (100 x 100 x 25) mm
9	Stabilitatea dimensională, după 48 h la o temp. de +40°C și o umiditate relativă de 95%, pe	±2	FEICA TM 1004:2013

	<i>direcția grosime (direcția de expansiune a spumei)</i>		
9	<i>Timp formare crustă/ min.</i>	10	<i>EOTA TR 46:2014</i>
10	<i>Timp de tăiere/ min.</i>	16	
11	<i>Densitate kg/m³</i>	17	
12	<i>Aderență spumă kPa, la strat suport (beton)</i>	82	
13	<i>Aderență spumă kPa, la strat suport (cărămidă)</i>	85	
14	<i>Aderență spumă kPa, la strat suport (BCA)</i>	81	
15	<i>Aderență spumă kPa, la strat suport (OSB)</i>	80	

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

AXA CERT - Snagov, Tâncăbești, cod poștal 077167, jud. Ilfov, telefon +40746214473;
 +40746268015, e-mail: office@axacert.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Manager produs Ing. Valentin Done
 Clinceni, 04.09.2023

