

DECLARATIE DE CONFORMITATE

STD_BASE

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** STD_BASE
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul -** spumă STD BASE- spumă de montaj cu pai aplicator
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** se utilizează la construcții civile, industriale și agricole, prin expandarea în: golurile create la montajul tocurilor de uși și ferestre, între toc și perete; golurile dintre perete, glasvand și tavan; rosturile din jurul țevilor care traversează pereti, etc.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:** marca înregistrată TYTAN PROFESSIONAL, denumirea socială Selena Fm sa, ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław Polonia, telefon: 0048 7178 38249, fax: 0048 7178 38291
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** SELENA Romania SRL, Str. Drumul Mare, Nr. 26-28, Clinceni – Ilfov, tel.: +40 21 467 03 30, fax: + 40 21 467 03 40
- Conformitatea este demonstrata avand ca referinta**

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 021-03/036-2023

7. Performanta produselor:

Nr. crt.	Caracteristici de bază	Performanțe		Metoda de verificare
			varianta cu pai aplicator	
0	1	2	3	4
1	Verificarea creșterii înălțimii spumei în rosturi (gradul de expansiune), %		136,5± 10%	pct. 3.2.1
2	Compresiune la 10% deformare, kPa		≥20	EN 826:2013 pe mostre (50 x 50 x 25) mm
3	Rezistența la tracțiune perpendicular pe suprafețele frontale, kPa		≥60	EN 1607:2013 pe mostre (50 x 50 x 25) mm
4	Rezistența la forfecare, kPa		≥35	EN 12090:2013 pe mostre (250 x 50 x 25) mm
5	Aderența spumei, kPa, aplicată la o temp. de 0°C, pentru suprafețe din lemn, metal și PVC-U		≥50	EN 1607:2013 pe mostre (50 x 50 x 20) mm
6	Aderența spumei, kPa, aplicată la o temp. de +30°C, pe suprafață din lemn, metal și PVC-U		≥50	
7	Gradul de absorbție după 24 h de imersiune parțială în apă, kg/m ²		≤1,0	EN 1609:2013 metoda A, pe mostre (150 x 150 x 25) mm

8	Stabilitatea dimensiunilor, după 48 h la o temp. de +40°C și o umiditate relativă de 95%, pe direcția: - lungime și lățime - grosime (direcția de expansiune a spumei)	±5 ±9	EN 1604:2013 pe mostre (100 x 100 x 25) mm
9	Timp formare crustă/ min.	9	EOTA TR 46:2014
10	Timp de tăiere/ min.	41	
11	Densitate kg/m ³	25	
12	Aderență spumă kPa, la strat suport (beton)	84	
13	Aderență spumă kPa, la strat suport (cărămidă)	86	
14	Aderență spumă kPa, la strat suport (BCA)	85	
15	Aderență spumă kPa, la strat suport (OSB)	81	

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

AXA CERT - Snagov, Tâncăbești, cod poștal 077167, jud. Ilfov, telefon +40746214473;
+40746268015, e-mail: office@axacert.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Manager produs Ing. Valentin Done
Climceni, 04.09.2023

