

TYTAN PROFESSIONAL Adeziv Pentru Acoperiș 290 ml gri



10017950

Adeziv monocomponent hibrid, în pastă omogenă, bazat pe silani modificați. Nu conține izocianați, solvenți sau apă. Aderență excelentă la materialele pentru acoperișuri, cum ar fi cele din oțel galvanizat lăcuit, țiglă ceramică de acoperiș, suprafețe de construcții uscate sau umede. Rezistent la condiții climatice extreme, cum ar fi ploaie acidă și radiații UV.



BENEFICII

- Lipire inițială rapidă și rezistentă
- Îmbinare flexibilă
- Rezistență finală ridicată
- Rezistență la umiditate
- Aderență la majoritatea tipurilor de suprafețe, atât poroase cât și neporoase, cum ar fi plăci de metal, diverse materiale sintetice sau sticlă
- Nu necesită amorsă
- Rezistență ridicată la radiațiile UV
- Aderență bună la suprafețe umede

UTILIZARE RECOMANDATĂ

- Asamblarea diverselor elemente pe substraturi de lemn, sticlă, beton, metal și plastic
- Lipirea elemente de jgheaburi din tablă galvanizată, cupru, PVC
- Lipirea elemente ale materialelor de acoperiș
- Lipirea tablelor, plintelor, pragurilor, panourilor de podea, plăcilor ceramice
- Lipirea elementelor decorative din lemn, ipsos, plută, OSB, metal, piatră, polistiren
- Lipirea vatei minerale și vatei de sticlă

DATE TEHNICE

Neîntărit	Valoare
Baza: polimer silanizat	+
Conținut solid [%]	100
Densitate [g/cm ³]	1,5 - 1,6
Timp de lucru (în funcție de condițiile de mediu și proprietățile substratului) [min]	10 - 20
Rata de întărire [mm/24h]	2
Randament [g/m ²]	200 - 350
Complet întărit	Valoare
Rezistența la temperatură [°C]	-30 - +90
Condiții de aplicare	Valoare
Temperatură optimă de lipire [°C]	+15 - +20
Temperatura de aplicare [°C]	+5 - +30
Umiditate relativă optimă a aerului [%]	60

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, citiți instrucțiunile de siguranță prezentate în Fișa de Securitate.

Pregătirea suprafeței

- Suprafețele lipite trebuie să fie uniforme, uscate, fără pete și substanțe care împiedică aderența.
- Suprafețele se degresează cel mai bine cu acetonă sau etanol (sticlă, glazură, metal) sau detergent (materiale sintetice).

Pregătirea produsului

- Tăiați duza la diametrul necesar, tăiați orificiul de evacuare a cartușului și înșurubați duza. Introduceți cartușul în pistolul aplicatorului.

Aplicație

- Aplicați adeziv în puncte sau cordoane pe suprafață sau pe materialele lipite.
- În cazul suprafețelor mari adezivul trebuie aplicat în linie ondulată pentru a crește aderența inițială.
- După aplicare, conectați elementele lipite și apăsați puternic și uniform.
- Corecția suprafețelor de lipire este posibilă în decurs de 15 minute.

- Adezivul nu poate fi aplicat în mod continuu pe suprafața lipită, deoarece se întărește în contact cu umiditatea aerului, precum și umiditatea suprafeței.
- În funcție de suprafața de lipit, este posibil să fie necesară susținerea obiectelor grele timp de cel puțin 24 de ore.

Lucrări după finalizarea aplicării

- Curățarea: cârpă uscată sau benzină extractivă înainte de întărire, mecanic după întărire.
- NU SPĂLAȚI MÂINILE CU SOLVENȚI.

Observații / restricții

- Se recomandă teste de aderență înainte de aplicare.
- Evitați contactul cu apa până când adezivul este complet uscat.
- Nu se folosește pentru PP, PE, teflon.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Toți parametrii sunt obținuți în urma testelor de laborator care respectă standardele producătorului intern și depind în mare măsură de condițiile de întărire a produsului (de exemplu, temperatura ambientală, suprafața, calitatea echipamentelor folosite și abilitățile persoanei care aplică produsul).

TRANSPORT / DEPOZITARE

Data de expirare și numărul de lot se regăsesc pe ambalaj.

A se pastra in ambalajul original intr-un loc uscat, ferit de inghet si supraincalzire, la o temperatura de +5°C pana la +25°C.

DATE DE CATALOG

Capacitate nominală / volum / dimensiune	Culoare	Număr de bucăți per pachet	Index	Cod EAN
290 ml	gri	12	10017950	5907516993886

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA

Pentru informații detaliate, găsiți fișa tehnică de securitate la dispoziția producătorului la cerere. Considerații privind distrugerea: Produsele rămase și cartușele goale trebuie distruse în conformitate cu reglementările oficiale locale.

Toate informațiile, recomandările și instrucțiunile scrise sau verbale sunt date în conformitate cu cele mai bune cunoștințe, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material se va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului finit în condiții adecvate, cu privire la conformitatea materialelor furnizate în scopurile prevăzute. Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele pierderi datorate aplicării inexacte sau eronate a materialelor fabricantului.