

TYTAN PROFESSIONAL CLASSIC FIX

Adeziv de Montaj 290 ml transparent



10045944

Adeziv de montaj transparent pe bază de solvent, universal, conceput pentru o gamă largă de lucrări de asamblare și de finisare din industria construcțiilor, în special în situațiile în care este necesară o lipire transparentă și puternică. Se caracterizează printr-o fixare inițială rapidă și puternică și o aderență excelentă la majoritatea substraturilor. Odată întărit, formează o aderență incoloră cu o putere de lipire foarte mare, rezistentă la umiditate, la condiții meteorologice variabile și la radiațiile UV. Poate fi utilizat în interior și la exterior.



BENEFICII

- Priză inițială rapidă și durabilă
- Rezistență finală ridicată
- Îmbinare incoloră
- Aderență excelentă la majoritatea suprafețelor, poroase și neporoase
- Rezistență la umiditate

UTILIZARE RECOMANDATĂ

- Lipirea în interior și la exterior a plintelor, panourilor de perete, elementelor de finisaj din lemn sau materiale pe bază de lemn (MDF, HDF), PVC
- Lipirea altor elemente și materiale precum: lemn, sticlă, metal, PVC, ceramică în orice combinație
- Lipirea elementelor decorative
- Lucrări de hobby, mici reparații

DATE TEHNICE

Neîntărit	Valoare
Bază: cauciuc sintetic în solvenți organici	+
Conținut solid [%]	58 - 64
Densitate [g/cm ³]	0,84 - 0,94

1/4

Update date: 09.01.2026

Timp de lucru (în funcție de condițiile de mediu și proprietățile substratului) [min]	10 - 15
Flamabilitatea	+
Timp de întărire completă [h]	72 - 120
Randament [g/m ²]	150 - 300
Complet întărit	Valoare
Rezistența la temperatură [°C]	-20 - +60
Flamabilitatea după întărire	-
Condiții de aplicare	Valoare
Temperatura de aplicare [°C]	+10 - +30
Temperatură optimă de lipire [°C]	+15 - +20
Umiditate relativă optimă a aerului [%]	60
Culoare	Valoare
Transparent	+

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, citiți instrucțiunile de siguranță prezentate în Fișa de Securitate.

Pregătirea suprafeței

- Suprafețele lipite trebuie să fie uniforme, uscate, fără pete și substanțe care împiedică aderența.
- Suprafețele se degresează cel mai bine cu acetona sau etanol (sticlă, glazură, metal) sau detergent (materiale sintetice).

Pregătirea produsului

- Tăiați duza la diametrul necesar, tăiați orificiul de evacuare a cartușului și înșurubați duza. Introduceți cartușul în pistolul aplicatorului.

Aplicație

- Aplicați adeziv în puncte sau cordoane pe suprafață sau pe materialele lipite.
- Îmbinați imediat cele două părți, apăsând ferm cu o ușoară mișcare de răsucire, apoi separați-le. Așteptați 3-5 minute, după care îmbinați-le din nou definitiv și presați puternic și uniform.
- Poziția elementului poate fi corectată ușor în vederea alinierii finale, în termen de 2-3 minute de la conectare, fără a rupe lipitura și fără a separa elementele între ele.

Lucrări după finalizarea aplicării

- Curățare: înainte de întărire: acetona sau diluanți minerali, după întărire: mecanic.
- NU SPĂLAȚI MÂINILE CU SOLVENȚI.

Observații / restricții

- Se recomandă teste de aderență înainte de aplicare.
- Evitați contactul cu apa până când adezivul este complet uscat.
- Nu este potrivit pentru polistiren și alte suprafețe sensibile la solvenți.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Toți parametrii sunt obținuți în urma testelor de laborator care respectă standardele producătorului intern și depind în mare măsură de condițiile de întărire a produsului (de exemplu, temperatura ambientală, suprafața, calitatea echipamentelor folosite și abilitățile persoanei care aplică produsul).

TRANSPORT / DEPOZITARE

Data de expirare și numărul de lot se regăsesc pe ambalaj.

A se păstra în ambalajul original într-un loc uscat, ferit de îngheț și supraîncălzire, la o temperatură de +5°C până la +25°C.

DATE DE CATALOG

Capacitate nominală / volum / dimensiune	Culoare	Număr de bucăți per pachet	Index	Cod EAN
290 ml	transparent	12	10045944	5902120190300

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA

Produsul este inflamabil. Toate lucrările trebuie efectuate în spații bine ventilate, departe de sursele de aprindere. Nu fumați. Adezivul trebuie depozitat în conformitate cu regulile de depozitare a substanțelor inflamabile. Informații detaliate sunt incluse în Fișa cu date de securitate (MSDS).

Toate informațiile, recomandările și instrucțiunile scrise sau verbale sunt date în conformitate cu cele mai bune cunoștințe, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material se va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului finit în condiții

adequate, cu privire la conformitatea materialelor furnizate în scopurile prevăzute. Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele pierderi datorate aplicării inexacte sau eronate a materialelor fabricantului.