

TYTAN PROFESSIONAL FIX2 CLEAR

Adeziv-Sigilant 290 ml transparent



10041982

Adeziv etanșant incolor bazat pe cea mai recentă tehnologie (MS Polymers). Este recomandat pentru lipirea și etanșarea majorității materialelor de finisare pe majoritatea substraturilor utilizate în construcții (chiar și umede). Nu conține solvenți, siliconi sau izocianați. Nu provoacă coroziunea metalelor și nu decolorează suprafețele de bază (marmură, beton etc.). În cele mai multe cazuri, nu necesită utilizarea grundului. Poate fi folosit atât la interior, cât și la exterior. Formează o îmbinare durabilă și flexibilă, cu o rezistență de lipire foarte mare, ce amortizează perfect vibrațiile și rezistă la schimbările de condiții meteorologice și la radiațiile UV. Îmbinarea poate fi vopsită după formarea peliculei (umed pe ud) fără a afecta viteza de întărire.



BENEFICII

- Adeziv – etanșant 2 în 1
- Transparent
- Îmbinare foarte elastică, rezistentă la umiditate
- Sanitar – clasa S1
- Rezistent la mucegai și igrasie
- Rezistență ridicată la aderență
- Aderență excelentă la majoritatea substraturilor și materialelor, atât absorbante, cât și neabsorbante
- Rezistent la radiații UV
- Pentru interior și exterior
- Nu provoacă coroziunea metalelor

UTILIZARE RECOMANDATĂ

- Etanșări pentru clădiri și instalații sanitare.
- Lipirea și etanșarea elementelor și materialelor precum: lemn, sticlă, oglindă (inclusiv lăcuită), polistiren, metal, PVC, gips-carton, oțel zincat, piatră artificială și naturală, beton, cărămidă, plută, ceramică, porțelan, vată minerală, vată de sticlă, oglindă din vată de sticlă în orice combinație.
- Lipirea elementelor decorative, lucrări de hobby, reparații mici.
- Lipirea mobilierului (inclusiv a mobilierului de grădină), a elementelor îndoite, a țevelor de drenaj, a elementelor de construcție neportante, de exemplu în remorci, containere (inclusiv remorci frigorifice) etc., reparații mici ale acoperișului.

1/4

Update date: 09.01.2026

NORME / AGREMENTE / CERTIFICĂRI

Produsul corespunde cerințelor:

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT, class 7.5 P
- EN 15651-3:2012 S, S1
- VOC TEST: M1
- EMICODE: EC1 PLUS
- French VOC Regulation A+
- Indoor Air Comfort GOLD - Pass

Informații suplimentare

- Reacția la foc: E

DATE TEHNICE

Condiții de aplicare	Valoare
Temperatura de aplicare [°C]	+5 - +30
Parametru	Valoare
Rezistența la temperatură [°C]	-30 - +80
Lipire inițială [min]	10 - 20
Elongația la rupere (ISO 37) [%]	290 - 350
Duritate Shore A (ISO 868)	27 - 37
Timp final de întărire [h]	24
Culoare	Valoare
Transparent	+
Argint	+

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, citiți instrucțiunile de siguranță prezentate în Fișa de Securitate.

Pregătirea suprafeței

- Suprafața suportului și a elementului lipit/etanșat trebuie să fie plană, portantă, curată, uscată, lipsită de impurități și de substanțe care îngreunează lipirea.

- Suprafețele se degresează cel mai bine cu etanol (sticlă, gresie, metale) sau cu detergent (materiale plastice).
- În timpul etanșării, pentru a evita murdărirea zonelor din jurul rostului și pentru a menține o linie dreaptă, utilizați benzi autoadezive, care trebuie îndepărtate imediat după finalizarea prelucrării etanșantului.
- Lățimea rostului trebuie aleasă astfel încât să poată prelua mișcările în intervalul calculat pentru etanșantul respectiv (capacitate de mișcare).
- Cordonul de etanșare nu trebuie să fie mai mare de 25 mm și lățimea minimă a îmbinării trebuie să fie de 6 mm pentru a permite aplicarea și prelucrarea corectă a materialului de etanșare. Raportul ideal al rostului : lățime / adâncime = 2/1.
- Pentru un rezultat optim, rosturile adânci trebuie să fie umplute cu un material de umplere.
- La îmbinările mobile trebuie evitată aderența etanșantului pe trei fețe, deoarece aceasta poate duce la deteriorarea sa. În acest scop, dacă adâncimea rostului nu permite introducerea spumei poliuretane, trebuie utilizată o bandă de dilatație sau un șnur de dilatație.
- Introducerea spumei sau a benzii determină aderența etanșantului pe două fețe și permite funcționarea corectă împreună cu rostul.
- Dacă îmbinările sunt prea puțin adânci pentru a utiliza un șnur de dilatație, se recomandă folosirea unei benzi adezive din polietilenă. Aceasta funcționează ca un șnur de dilatație, prevenind aderența pe trei fețe.

Pregătirea produsului

- Se recomandă condiționarea produsului la temperatura camerei înainte de aplicare.
- Tăiați vârful cartușului, apoi înșurubați aplicatorul tăiat la un unghi ascuțit, la diametrul corespunzător lățimii rostului umplut sau preciziei elementelor lipite.
- Aplicați cu ajutorul unui pistol profesional de extrudare.

Aplicație

- Etanșare:
- Aplicați produsul în zona de etanșare.
- Neteziți rostul cu un instrument pentru etanșanți.
- Prelucrarea rostului trebuie efectuată înainte de începerea formării peliculei produsului, în interval de 10–20 minute.
- Îndepărtați banda de mascare înainte de începerea formării peliculei produsului.
- Protejați rostul până la întărirea completă.
- Lipire:
- Aplicați adezivul punctiform sau în benzi pe una dintre suprafețele care urmează să fie lipite.
- După aplicarea adezivului, îmbinați elementele de lipit apăsând uniform și ferm.
- Corecția poate fi efectuată în termen de 20 de minute de la momentul lipirii.
- Adezivul se întărește sub influența umidității din aer, de aceea trebuie asigurat accesul aerului la rostul în curs de întărire, în special în cazul lipirii suprafețelor neabsorbante.
- În funcție de suprafață și de greutatea elementelor montate, poate fi necesară susținerea obiectelor timp de minimum 24 de ore.
- După întărirea completă a produsului, rezistența lipirii ajunge până la 250 kg/10 cm².

Lucrări după finalizarea aplicării

- Curățarea: cârpă uscată sau benzină extractivă înainte de întărire, mecanic după întărire.
- NU SPĂLAȚI MÂINILE CU SOLVENȚI.

Observații / restricții

- În cazul contactului prelungit cu apa, rostul poate deveni lăptos.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Toți parametrii sunt obținuți în urma testelor de laborator care respectă standardele producătorului intern și depind în mare măsură de condițiile de întărire a produsului (de exemplu, temperatura ambientală, suprafața, calitatea echipamentelor folosite și abilitățile persoanei care aplică produsul).

TRANSPORT / DEPOZITARE

Data de expirare și numărul de lot se regăsesc pe ambalaj.

A se pastra în ambalajul original într-un loc uscat, ferit de îngheț și supraîncălzire, la o temperatură de +5°C până la +25°C.

DATE DE CATALOG

Capacitate nominală / volum / dimensiune	Culoare	Număr de bucăți per pachet	Index	Cod EAN
290 ml	transparent	12	10041982	5902120173914

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA

Pentru informații detaliate, consultați fișa tehnică a produsului.

Toate informațiile, recomandările și instrucțiunile scrise sau verbale sunt date în conformitate cu cele mai bune cunoștințe, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material se va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului finit în condiții adecvate, cu privire la conformitatea materialelor furnizate în scopurile prevăzute. Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele pierderi datorate aplicării inexacte sau eronate a materialelor fabricantului.