

TYTAN PROFESSIONAL FIX² TURBO

GT Adeziv de Montaj 290 ml alb



10052013

Adeziv de montaj pe bază de polimeri cu aderență foarte mare pentru asamblarea pieselor grele și în zone expuse la exploatare ridicată și deteriorări mecanice. Datorită timpului său rapid de întărire completă [3 h], este recomandat pentru lucrările în care este necesară rezistența maximă într-un timp scurt, cum ar fi renovări rapide, reparații de defecte și asamblări în locuri publice. Tehnologia hibridă folosită garantează o prindere inițială imediată și puternică în decurs de 1 secundă, inclusiv pe suprafețe verticale fără a fi nevoie de susținerea elementului lipit. Creează o legătură durabilă, rezistentă la schimbările de temperatură și umiditate, radiații UV, ciuperci și mușcari.



BENEFICII

- Putere maximă după aproximativ 3 ore
- Rezistență adezivă foarte mare – până la 400 kg/10 cm²
- Aderență inițială rapidă și puternică în prima secundă de la aplicare
- Rezistent la umiditate și la radiații UV
- Îmbinarea poate fi vopsită după formarea peliculei
- Poate fi folosit pe substraturi umede
- Pentru uz interior și exterior, nu corodează metalele și nu deteriorează suprafețele delicate
- Aderență excelentă la majoritatea materialelor (atât absorbante, cât și neabsorbante) utilizate în construcții (cu excepția PE, PP, Teflon și bitum)

UTILIZARE RECOMANDATĂ

- Pentru montarea: elementelor grele decorative, de finisare și utilitare, a plintelor, a panourilor de perete, a tapetului, pervazurilor, treptelor, pragurilor
- Pentru materiale din lemn, piatră, marmură, PVC, sticlă, sticlă lăcuită, materiale pe bază de lemn (MDF, HDF), aluminiu brut, EPS, XPS
- Pentru oglinzi și plăci ceramice
- Pentru lipirea atât pe substraturi poroase, cât și pe cele neporoase
- Pentru aplicații în interior și la exterior

1/4

Update date: 09.01.2026

NORME / AGREMENTE / CERTIFICĂRI

Produsul corespunde cerințelor:

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT, class 7.5 P
- EN 15651-3:2012 S, S1
- EMICODE: EC1 PLUS
- French VOC Regulation A+

Informații suplimentare

- Reacția la foc: E

DATE TEHNICE

Neuscat complet – testat la 23°C și 50% umiditate relativă	Valoare
Bază: hibrid	+
Densitate [g/cm ³]	1,41 - 1,51
Lipire inițială [min]	5 - 10
Rata de întărire [mm/24h]	2 - 3
Timp de priză inițială [min]	30
Timp final de întărire [h]	3
Complet întărit – testat după 4 săptămâni la 23°C și 50% umiditate relativă	Valoare
Duritate (Shore A) (ISO 868)	63 - 73
Elongația la rupere (ISO 37) [%]	170 - 200
Modulul 100% alungire (ISO 37) [MPa]	3,1 - 3,5
Rezistența la încovoiere (ISO 8339) [MPa]	3,6 - 4,1
Rezistența la temperatură [°C]	-40 - +90
Condiții de aplicare	Valoare
Temperatură optimă de lipire [°C]	+15 - +25
Temperatura de aplicare [°C]	+5 - +30
Umiditate relativă optimă a aerului [%]	60
Culoare	Valoare

Alb	+
Gri	+
Maro	+
Bej	+
Negru	+

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, citiți instrucțiunile de siguranță prezentate în Fișa de Securitate.

Pregătirea suprafeței

- Suprafața substratului și a elementului ce urmează a fi lipit trebuie să fie plană, portantă, curată, uscată și lipsită de murdărie sau substanțe care împiedică aderența.
- Suprafețele se degresează cel mai bine cu acetona sau etanol (sticlă, glazură, metal) sau detergent (materiale sintetice).

Pregătirea produsului

- Se recomandă condiționarea produsului la temperatura camerei înainte de aplicare.
- Tăiați gura cartușului, apoi înșurubați aplicatorul.
- Folosiți aplicatorul cu creastă în "V" furnizat împreună cu cartușul.
- Dacă se utilizează un alt tip de aplicator, acesta trebuie tăiat în unghi ascuțit, în funcție de diametrul corespunzător preciziei pieselor de lipit.
- Datorită consistenței produsului, aplicați cu un pistol profesional pentru mase dense.

Aplicație

- Aplicați adezivul în puncte (pentru piese mici și ușoare) sau în benzi (pentru cele mari și grele) pe una dintre suprafețele de lipit.
- Ghidați aplicatorul la un unghi de 90° față de suprafață, astfel încât tăietura în V a aplicatorului să fie vizibilă de sus.
- După aplicare, conectați elementele lipite și apăsați puternic și uniform.
- Corectările se pot face în decurs de până la 10 minute de la lipire.
- Adezivul se întărește sub influența umidității, deci este necesar să se asigure accesul aerului (menținând goluri între benzi) către rostul care se întărește, în special la lipirea suprafețelor neabsorbante.
- Odată ce produsul este complet întărit, forța adezivă ajunge până la 400 kg/10 cm².

Lucrări după finalizarea aplicării

- Curățarea: cârpă uscată sau benzină extractivă înainte de întărire, mecanic după întărire.
- NU SPĂLAȚI MÂINILE CU SOLVENȚI.

Observații / restricții

- Se recomandă efectuarea testelor preliminare de aderență înainte de lipire, în special pentru materialele plastice.
- Nu este potrivit pentru suprafețele PE, PP, Teflon și bituminoase.
- Adezivul poate fi aplicat pe suprafețe umede, dar nu ude.
- Produsul nu este destinat lipirii componentelor aflate în contact permanent cu apa.
- Când se lipesc suprafețe neabsorbante, timpul de întărire poate fi prelungit.
- Înainte de vopsire se recomandă un test de probă.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Avertisment: Toți parametrii indicați se bazează pe teste de laborator efectuate la 23°C și 50% umiditate relativă a aerului. În alte condiții trebuie luate în considerare timpi de prindere și de întărire mai scurți sau mai lungi, în funcție de tipul și dimensiunea suprafețelor de lipire, precum și de grosimea rostului.

TRANSPORT / DEPOZITARE

Data de expirare și numărul de lot se regăsesc pe ambalaj.

Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul original sigilat, într-un loc uscat, ferit de îngheț și supraîncălzire, la o temperatură de +5°C până la +35°C.

DATE DE CATALOG

Capacitate nominală / volum / dimensiune	Culoare	Număr de bucăți per pachet	Index	Cod EAN
290 ml	alb	12	10052013	5902120248162

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA

Pentru informații detaliate, consultați fișa tehnică a produsului.

Toate informațiile, recomandările și instrucțiunile scrise sau verbale sunt date în conformitate cu cele mai bune cunoștințe, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material se va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului finit în condiții adecvate, cu privire la conformitatea materialelor furnizate în scopurile prevăzute. Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele pierderi datorate aplicării inexacte sau eronate a materialelor fabricantului.