

TYTAN PROFESSIONAL Mirrors FIX RB-60 Adeziv Pentru Oglinzi 290 ml bej



10045946

Adeziv de montaj monocomponent sub formă de pastă pe bază de cauciuc sintetic în solvenți organici, dedicat pentru fixarea oglinzilor.



BENEFICII

- Lipire inițială rapidă și rezistentă
- Îmbinare flexibilă
- Rezistență finală ridicată
- Rezistență la umiditate
- Aderență excelentă

UTILIZARE RECOMANDATĂ

- Fixarea oglinzilor pe pereți
- Lipirea elementelor decorative din lemn, ipsos, plută, OSB, metal, piatră, polistiren
- Lipirea tablelor, panourilor de podea, plăcilor, plăcilor ceramice

DATE TEHNICE

Neîntărit	Valoare
Bază: cauciuc sintetic în solvenți organici	+
Conținut solid [%]	69 - 75
Densitate [g/cm ³]	1,15 - 1,25

1/4

Update date: 09.01.2026

Timp de lucru (în funcție de condițiile de mediu și proprietățile substratului) [min]	10 - 20
Flamabilitatea	+
Timp de întărire completă [h]	72
Randament [g/m ²]	300 - 500
Complet întărit	Valoare
Rezistența la temperatură [°C]	-20 - +60
Flamabilitatea după întărire	-
Condiții de aplicare	Valoare
Temperatură optimă de lipire [°C]	+15 - +25
Temperatura de aplicare [°C]	+10 - +30
Umiditate relativă optimă a aerului [%]	60
Culoare	Valoare
Bej	+

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, citiți instrucțiunile de siguranță prezentate în Fișa de securitate.

Pregătirea suprafeței

- Suprafețele lipite trebuie să fie uniforme, uscate, fără pete și substanțe care împiedică aderența.

Pregătirea produsului

- Tăiați duza la diametrul necesar, tăiați orificiul de evacuare a cartușului și înșurubați duza. Introduceți cartușul în pistolul aplicatorului.

Aplicație

- Aplicați adezivul în linii pe toată suprafața de lipire, menținând o distanță între linii de cca 5 cm și cca 2 cm de marginile oglinzii.
- După aplicare, conectați elementele lipite și apăsați puternic și uniform.
- După așezare pe poziție, oglinda poate fi ajustată cu 2-3 mm în primele 3-5 minute, (fără desprinderea completă și ruperea lipiturii). În cazul oglinzilor mai mari (peste 0,15 m², latura mai mare de 40cm) utilizați elemente de susținere care împiedică alunecarea oglinzii.

Lucrări după finalizarea aplicării

- Curățare: înainte de întărire: acetona sau diluanți minerali, după întărire: mecanic.
- NU SPĂLAȚI MÂINILE CU SOLVENȚI.

Observații / restricții

- Se recomandă teste de aderență înainte de aplicare.
- Evitați contactul cu apa până când adezivul este complet uscat.
- Nu este recomandat pentru PE, PP, PCV dur, teflon, suprafețe permanent ude.
- Nu este potrivit pentru suprafețele sensibile la solvent.
- Datorită varietății materialelor de construcții disponibile în prezent pe piață, pentru a avea siguranța nedeteriorării unei suprafețe, se recomandă insistent ca utilizatorul să testeze reacția la material, înainte de a aplica.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Toți parametrii sunt obținuți în urma testelor de laborator care respectă standardele producătorului intern și depind în mare măsură de condițiile de întărire a produsului (de exemplu, temperatura ambientală, suprafața, calitatea echipamentelor folosite și abilitățile persoanei care aplică produsul).

TRANSPORT / DEPOZITARE

Produsul poate fi depozitat până la 24 luni de la data fabricației, în ambalajul original sigilat, într-un loc uscat, protejat de îngheț și supraîncălzire, la temperaturi între +5°C și +25°C.

DATE DE CATALOG

Capacitate nominală / volum / dimensiune	Culoare	Număr de bucăți per pachet	Index	Cod EAN
290 ml	bej	12	10045946	5902120190348

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA

Produsul este inflamabil. Toate lucrările trebuie efectuate în spații bine ventilate, departe de sursele de aprindere. Nu fumați. Adezivul trebuie depozitat în conformitate cu regulile de depozitare a substanțelor inflamabile. Informații detaliate sunt incluse în Fișa cu date de securitate (MSDS).

Toate informațiile, recomandările și instrucțiunile scrise sau verbale sunt date în conformitate cu cele mai

bune cunoștințe, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material se va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului finit în condiții adecvate, cu privire la conformitatea materialelor furnizate în scopurile prevăzute. Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele pierderi datorate aplicării inexacte sau eronate a materialelor fabricantului.