

TYTAN PROFESSIONAL FIX² TURBO GT Montážne Lepidlo 290 ml biely



10052013

Montážne lepidlo na polymérnej báze s veľmi vysokou príľnavosťou na montáž ťažkých dielov a v oblastiach vystavených vysokému zaťaženiu a mechanickému poškodeniu. Vďaka rýchlemu úplnému vytvrdnutiu [3 h] sa odporúča na práce, kde je potrebná plná pevnosť v krátkom čase, ako sú rýchle renovácie, opravy defektov a montáže na verejných miestach. Použitá hybridná technológia zaručuje okamžitý a silný počiatkový záber do 1 s aj na zvislých plochách bez nutnosti podopierania lepeného prvku. Vytvára trvanlivý spoj odolný voči meniacim sa teplotným a vlhkostným podmienkam, UV žiareniu, hubám a plesniam.



VÝHODY

- plná sila po približne 3 hodinách
- veľmi vysoká príľnavosť – do 400 kg/10 cm²
- rýchly a silný počiatkový úchop v 1. sekunde po aplikácii
- odolné voči vlhkosti a UV žiareniu
- kĺb je možné natrieť po vytvorení kože
- možno použiť na vlhké podklady
- na vnútorné aj vonkajšie použitie, nekoroduje kovy a nepoškodzuje jemné povrchy
- vynikajúca príľnavosť k väčšine materiálov (nasiakavých aj nesavých) používaných v stavebníctve (okrem PE, PP, teflónu a bitúmenu)

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- na montáž: ťažkých dekoratívnych, dokončovacích a úžitkových prvkov, soklových lišt, stenových panelov, obkladov stien, parapetov, nášlapných plôch, prahov
- pre materiály vyrobené z dreva, kameňa, mramoru, PVC, skla, lakovaného skla, materiálov na báze dreva (MDF, HDF), surového hliníka, EPS, XPS
- pre zrkadlá a keramické dlaždice
- na lepenie na porézne aj neporézne podklady
- pre vnútorné a vonkajšie aplikácie

1/4

Update date: 07.01.2026

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



NORMY / ATESTY / CERTIFIKÁTY

Výrobok spĺňa požiadavky:

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT, class 7.5 P
- EN 15651-3:2012 S, S1
- EMICODE: EC1 PLUS
- French VOC Regulation A+

Ďalšie informácie

- Reakcia na oheň: E

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nevytvrdnuté - testované pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti	Hodnota
Vytvorenie povrchovej vrstvy [min]	5 - 10
Čas plnej súpravy [h]	3
Vytvrdnuté - testované po 4 týždňoch pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti	Hodnota
Teplotná odolnosť [°C]	-40 - +90
Podmienky pre aplikáciu	Hodnota
Aplikačná teplota [°C]	+5 - +30
Farba	Hodnota
Biela	+

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov (MSDS).

Príprava podkladu

- Povrch podkladu a lepeného prvku musí byť rovný, nosný, čistý, suchý a bez nečistôt a látok zhoršujúcich lepenie.
- Povrchy najlepšie odmastíte acetónom alebo etanolom (sklo, glazúra, kov) alebo čistiacim prostriedkom (syntetické materiály).

Príprava produktu

- Pred začatím aplikácie sa odporúča kondicionovať výrobok pri izbovej teplote.
- Odrezať výstup kartuše a následne naskrutkovať aplikátor.
- Používať aplikátor dodaný ku kartuši s výrezom typu „V“.
- V prípade použitia iného typu aplikátora je potrebné ho zrezať pod ostrým uhlom na priemer zodpovedajúci presnosti lepených prvkov.
- Vzhľadom na konzistenciu výrobku aplikovať pomocou profesionálnej pištole na husté hmoty.

Aplikácia

- Lepidlo nanášať bodovo (malé a ľahké prvky) alebo v pásoch (veľké a ťažké) na jednu z lepených plôch.
- Aplikátor viesť pod uhlom 90° k povrchu tak, aby bol výrez v tvare V v aplikátore viditeľný zhora.
- Po nanesení spojiť spojené prvky a silno a rovnomerne stlačiť.
- Korekciu je možné vykonať do 10 minút od okamihu prilepenia.
- Lepidlo vytvrdzuje pôsobením vlhkosti, preto je potrebné zabezpečiť prístup vzduchu (ponechať medzery medzi pásmi) k vytvrdzujúcej sa škáre, najmä pri lepení nenasiakavých povrchov.
- Po úplnom vytvrdnutí produktu dosahuje pevnosť lepenia až 400 kg/10 cm².

Ráce po dokončení aplikácie

- Čistenie: suchá handrička alebo extrakčný benzín pred vytvrdnutím; po vytvrdnutí mechanicky.
- NEUMÝVAJTE RUKY ROZPÚŠŤADLAMI.

Poznámky / obmedzenia

- Odporúča sa vykonať predbežné testy adhézie (prilnavosti) pred začatím lepenia, najmä v prípade plastov.
- Nie je vhodné pre PE, PP, teflón a živичné povrchy.
- Lepidlo je možné aplikovať na vlhké, ale nie mokré povrchy.
- Výrobok NIE je určený na lepenie prvkov, ktoré sú v trvalom kontakte s vodou.
- Pri lepení nenasiakavých povrchov sa môže čas tuhnutia predĺžiť.
- Pred maľovaním sa odporúča vykonať skúšobný test.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Poznámka: všetky údaje sa vzťahujú na teplotu 23 ° C a relatívnu vlhkosť 50%. V iných podmienkach je potrebné brať do úvahy kratšiu alebo dlhšiu dobu lepenia a vytvrdzovania lepidla, čo závisí od typu lepených povrchov, ich veľkosti a hrúbky zvaru.

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Výrobok prepravujte a skladujte v originálnom uzavretom obale, na suchom mieste, chránený pred mrazom a prehriatím, pri teplote +5°C až +35°C.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
290 ml	biely	12	10052013	5902120248162

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Podrobné informácie sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov produktu.

Všetky písomné a ústne informácie, odporúčania a pokyny sú poskytované v súlade s naším najlepším vedomím, na základe skúšok a skúseností, v dobrej viere a v súlade so zásadami výrobcu. Každý používateľ tohto materiálu si musí skontrolovať všetkými možnými spôsobmi vrátane kontroly finálneho výrobku v zodpovedajúcich podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na zamýšľaný účel. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v dôsledku nesprávnej alebo chybnej aplikácie materiálov výrobcu.