

TYTAN PROFESSIONAL Kachliarsky

Tmel 280 ml čierna



10043968

Je to nehorľavá zmes na báze vodného skla určená na vyplňovanie trhlín, medzier a dutín v komínoch, sporákoch, roštach a iných miestach vystavených extrémne vysokým teplotám. Obsahuje sklené vlákna, ktoré zvyšujú jej plynovú tesnosť a zabezpečujú, že tesniaca hmota po vytvrdnutí neklesá ani sa nerozťahuje. Má veľmi dobrú priľnavosť k kovu, tehle a betónu, ktorú neovplyvňujú teplotné výkyvy.



VÝHODY

- odolný voči pôsobeniu vysokých teplôt až do +1500 °C
- odolný voči priamemu pôsobeniu ohňa
- nezmršťuje sa a nepraská
- dobrá priľnavosť k širokej škále stavebných materiálov

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- utesňovanie prasklín, škár a úbytkov v komínových prieduchoch
- utesňovanie komínov, pecí a roštov
- montáž pecí a grilov
- oprava stavebných a technických prvkov vystavených pôsobeniu ohňa

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nevytvrdnuté - testované pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti	Hodnota
Hustota (ISO 2811-1) [g/ml]	1,90 - 1,94
Vytvorenie povrchovej vrstvy [min]	5 - 20
Pracovný čas [min]	5 - 10
Rychlost vytvrzování [mm/24h]	2 - 3
Stekanie zo zvislých povrchov [T=+50°C] (ISO 7390) [mm]	0 - 3

1/3

Update date: 22.12.2025

Vytvrdnuté - testované po 4 týždňoch pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti	Hodnota
Teplotná odolnosť [°C]	<=1500
Podmienky pre aplikáciu	Hodnota
Povrchová teplota [°C]	+5 - +40
Teplota balenia [°C]	+5 - +25
Aplikačná teplota [°C]	+5 - +40

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov (MSDS).

Príprava podkladu

- Lepené povrchy musia byť čisté, suché (bez námrazy), zbavené prachu, hrdze, starého uvoľneného materiálu, oleja, mastnoty, farieb a iných nečistôt, ktoré znižujú priľnavosť tmelu.
- Aby ste zabránili znečisteniu medzery a zachovali rovnakú líniu, použite lepiace pásky, ktoré by sa mali ihneď po ukončení utesnenia odstrániť.

Príprava produktu

- Pred aplikáciou by mal byť produkt kondicionovaný pri izbovej teplote.

Aplikácia

- Odrežte hornú časť adaptéra so závitom. Naskrutkujte hrot trysky a odrežte ju pod uhlom 45° s priemerom rovným šírke medzery.
- Tmel stlačte mechanickou alebo pneumatickou pištoľou.
- Ošetrovanie vykonať v čase uskutočniteľnosti uvedené v tabuľke technických údajov.
- Nanosený tmel je potrebné ihneď po nanosení vyhladiť
- Pred vytvorením pokožky odstráňte kryciu pásku.
- Kĺb by sa mal nechať úplne vytvrdnúť.

Ráče po dokončení aplikácie

- Nevytvrdnutý tmel je možné odstrániť vodou.
- Po vytvrdnutí tmel odstráňte z rúk vodou a mydlom, z náradia ho odstráňte mechanicky
- NEUMÝVAJTE RUKY ROZPÚŠŤADLAMI.

Poznámky / obmedzenia

- Tmel nie je určený na utesňovanie škár z prírodného kameňa, napr. žuly, pieskovca, mramoru.
- Nie je vhodný na lepenie akvárií a terárií.

- Tmel nie je určený na štrukturálne zasklenie.
- Nie je vhodný na priamy kontakt s potravinami a na lekárske účely. Tmel nebol riadne testovaný a nie je vhodný na lekárske a farmaceutické použitie.
- Neaplikujte na PE, PP - žiadna priľnavosť.
- Komínový tmel nie je vhodný pre systémy ústredného kúrenia alebo plynové inštalácie.
- Komínový tmel nie je určený na použitie v oblastiach vystavených vode.
- Tmel určený len na vnútorné použitie.
- Neaplikujte na citlivé kovové povrchy, napríklad na meď a odrazovú plochu zrkadiel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všetky uvedené parametre sú založené na laboratórnych testoch v súlade s internými normami výrobcu a výrazne závisia od podmienok tvrdnutia výrobku (napr. okolie, teplota povrchu, kvalita použitého zariadenia a zručnosti osoby aplikujúcej výrobok).

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Skladujte v pôvodnom obale na suchom mieste, chránenom pred mrazom a prehriatím, pri teplote 0°C až +25°C.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
280 ml	čierna	12	10043968	5902120180240

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Podrobné informácie sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov produktu.

Všetky písomné alebo ústne informácie, odporúčania a pokyny sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí, testov a skúseností, v dobrej viere a v súlade so zásadami výrobcu. Každý používateľ tohto materiálu sa bude všetkými možnými spôsobmi, vrátane overovania konečného produktu za správnych podmienok, ubezpečovať o vhodnosti dodávaných materiálov na zamýšľané účely. Výrobca nezodpovedá za žiadne straty vzniknuté v dôsledku nepresného alebo chybného použitia materiálov výrobcu.