

TYTAN PROFESSIONAL Štukový Akryl

280 ml biely



10043931

Štukový akryl je elastický tmel, špeciálne navrhnutý na spárovanie a dopĺňovanie poškodení v murive a fasádach pokrytých štruktúrovanou omietkou. Tmel je bez zápachu a môže sa používať ako vo vnútri, tak aj vonku. Je odolný voči výkyvom teplôt a pôsobeniu vlhkosti. Po úplnom vytvrdnutí je vhodný na maľovanie.



VÝHODY

- na použitie vo vnútri aj vonku
- imituje textúru omietky
- dobrá priľnavosť k pórovitým povrchom
- nepraská
- možno maľovať

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- tmelenie stavebných prvkov pokrytých štruktúrovanou omietkou
- dopĺňovanie trhlín a poškodení v murive, fasádach, stropoch a stenách pred maľovaním
- tmelenie medzi murivom a soklovými lištami, schodmi, stropom a elektrickými zásuvkami
- tmelenie stavebných prvkov vystavených malým napätiam

NORMY / ATESTY / CERTIFIKÁTY

Výrobok spĺňa požiadavky:

- EN 15651-1:2012 F-EXT-INT, class 7.5 P

Ďalšie informácie

- Reakcia na oheň: E

1/4

Update date: 23.01.2026

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nevytvrdnuté - testované pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti	Hodnota
Hustota (ISO 2811-1) [g/ml]	1,73 - 1,75
Vytvorenie povrchovej vrstvy [min]	15 - 20
Pracovný čas [min]	10 - 15
Rychlost vytvrzování [mm/24h]	0,5 - 1,0
Vytvrdnuté - testované po 4 týždňoch pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti	Hodnota
Priľnavosť k vozovke (ISO 9047) [%]	7,5
Tvrdosť Shore A (ISO 868)	40 - 44
Teplotná odolnosť [°C]	-20 - +80
Podmienky pre aplikáciu	Hodnota
Aplikačná teplota [°C]	+5 - +40
Povrchová teplota [°C]	+5 - +40
Teplota balenia [°C]	+5 - +25
Farba	Hodnota
Biela	+

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov (MSDS).

Príprava podkladu

- Lepené povrchy musia byť čisté, suché (bez námrazy), zbavené prachu, hrdze, starého uvoľneného materiálu, oleja, mastnoty, farieb a iných nečistôt, ktoré znižujú priľnavosť tmelu.
- Aby ste zabránili znečisteniu medzery a zachovali rovnakú líniu, použite lepiace pásky, ktoré by sa mali ihneď po ukončení utesnenia odstrániť.
- Tmel nevyžaduje použitie základného náteru na väčšine povrchov, ale na niektorých špecifických povrchoch ho bude možno potrebné použiť na zlepšenie priľnavosti.

Príprava produktu

- Pred aplikáciou by mal byť produkt kondicionovaný pri izbovej teplote.

Aplikácia

- Odrežte hornú časť adaptéra so závitom. Naskrutkujte hrot trysky a odrežte ju pod uhlom 45° s priemerom rovným šírke medzery.
- Tmel stlačte mechanickou alebo pneumatickou pištoľou.
- Presušené pórovité povrchy (omietka, betón) je možné pre zlepšenie priľnavosti tmelu mierne navlhčiť vodou.
- Ošetrovanie vykonať v čase uskutočniteľnosti uvedené v tabuľke technických údajov.
- Škára vyhladiť pomôckou na rozotieranie tmelu, špachtľou alebo prstom namočeným vo vode na zníženie priľnavosti.
- Pred vytvorením pokožky odstráňte kryciu pásku.
- Klíby by sa mal nechať úplne vytvrdnúť.

Ráče po dokončení aplikácie

- Nevytvrdnutý tmel je možné odstrániť vodou.
- Po vytvrdnutí tmel odstráňte z rúk vodou a mydlom, z náradia ho odstráňte mechanicky
- Čerstvo nanesený tmel chráňte pred dažďom alebo priamym pôsobením vody po dobu minimálne 6 hodín.
- NEUMÝVAJTE RUKY ROZPÚŠŤADLAMI.

Poznámky / obmedzenia

- Tmel by sa nemal používať na bitúmenové povrchy, čiastočne vulkanizovaný kaučuk, chloroprén alebo iné stavebné materiály, ktoré prepúšťajú oleje, zmäkčovadlá alebo rozpúšťadlá.
- Tmel nie je určený na utesňovanie škár z prírodného kameňa, napr. žuly, pieskovca, mramoru.
- Tmel sa neodporúča pre klíby, ktoré sú trvale pod vodou, pretože môžu spôsobiť fyzické zmeny.
- Nie je vhodný na lepenie akvárií a terárií.
- Tmel nie je určený na štrukturálne zasklenie.
- Nie je vhodný na priamy kontakt s potravinami a na lekárske účely. Tmel nebol riadne testovaný a nie je vhodný na lekárske a farmaceutické použitie.
- Pred pretretím tmelu sa odporúča vykonať skúšobný test, predovšetkým v prípade rozpúšťadlových náterov.
- Neaplikujte na PE, PP - žiadna priľnavosť.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všetky uvedené parametre sú založené na laboratórnych testoch v súlade s internými normami výrobcu a výrazne závisia od podmienok tvrdnutia výrobku (napr. okolie, teplota povrchu, kvalita použitého zariadenia a zručnosti osoby aplikujúcej výrobok).

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Skladujte v pôvodnom obale na suchom mieste, chránenom pred mrazom a prehriatím, pri teplote +5°C až +25°C.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
280 ml	biely	12	10043931	5902120179886

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Podrobné informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov, ktorá je na požiadanie k dispozícii u výrobcu.

Všetky písomné alebo ústne informácie, odporúčania a pokyny sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí, testov a skúseností, v dobrej viere a v súlade so zásadami výrobcu. Každý používateľ tohto materiálu sa bude všetkými možnými spôsobmi, vrátane overovania konečného produktu za správnych podmienok, ubezpečovať o vhodnosti dodávaných materiálov na zamýšľané účely. Výrobca nezodpovedá za žiadne straty vzniknuté v dôsledku nepresného alebo chybného použitia materiálov výrobcu.