

TYTAN PROFESSIONAL CLASSIC FIX

Montážne Lepidlo 290 ml

transparentné



10045943

Univerzálne, bezfarebné lepidlo na báze rozpúšťadla určené na rôzne montážne a dokončovacie práce v stavebníctve, najmä v situáciách, kde je potrebné bezfarebné a trvalé spojenie. Vyznačuje sa rýchlym a silným počiatočným tuhnutím a vynikajúcou príľnavosťou k väčšine podkladov. Po vytvrdnutí vytvára bezfarebný spoj s veľmi vysokou pevnosťou, odolný voči vlhkosti, meniacim sa poveternostným podmienkam a UV žiareniu. Možno ho používať v interiéri aj exteriéri.



VÝHODY

- rýchla a trvalá prvotná lepivosť
- pružný spoj
- vysoká konečná pevnosť
- bezfarebný spoj
- nevyžaduje použitie základného náteru/podkladu
- vynikajúca príľnavosť k väčšine povrchov, pórovitých aj neporéznych
- odolnosť proti vlhkosti

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- lepenie vnútorných a vonkajších lišt, stenových panelov, dokončovacích prvkov z materiálov: drevo, drevoviny (MDF, HDF), PVC
- lepenie iných prvkov a materiálov, ako je drevo, sklo, kov, PVC, keramika v akejkoľvek kombinácii
- lepenie dekoratívnych prvkov
- hobby práce, drobné opravy

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nezatvrdnuté	Hodnota
Báza: syntetický kaučuk v organických rozpúšťadlách	+

1/3

Update date: 29.12.2025

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



Lehota spracovania (v závislosti od okolitých podmienok a vlastností podkladu) [min]	10 - 15
Doba plného vytvrzení [h]	72 - 120
Výdatnosť [g/m ²]	150 - 300
Zatvrdnuté	Hodnota
Teplotná odolnosť [°C]	-20 - +60
Podmienky pre aplikáciu	Hodnota
Aplikačná teplota [°C]	+10 - +30
Optimálna teplota na lepenie [°C]	+15 - +20
Optimálna relatívna vlhkosť vzduchu [%]	60
Farba	Hodnota
Bezfarebný	+

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov (MSDS).

Príprava podkladu

- Lepené povrchy musia byť rovné, suché, zbavené nečistôt a látok zabraňujúcich adhézii.
- Povrchy najlepšie odmastíte acetónom alebo etanolom (sklo, glazúra, kov) alebo čistiacim prostriedkom (syntetické materiály).

Príprava produktu

- Odrežte hubicu na požadovaný priemer, odrežte ústie kartuše a naskrutkujte hubicu. Vložte kartušu do aplikačnej pištole.

Aplikácia

- Nanášajte lepidlo bodovo alebo v pruhoch na povrch alebo lepený materiál.
- Okamžite mierne spojte povrchy malým krútiacim pohybom, odpojte ich, počkajte 3 - 5 minút a znova silno a rovnomerne stlačte.
- Pozíciu prvku je možné ľahko opraviť bez odpojenia 2 - 3 minúty po pripojení.

Ráče po dokončení aplikácie

- Čistenie: pred tvrdnutím acetónom alebo benzínom, po tvrdnutí mechanicky.
- NEUMÝVAJTE SI RUKY ROZPÚŠŤADLOM.

Poznámky / obmedzenia

- Odporúča sa vyskúšať adhéziu pred aplikáciou.
- Zabráňte kontaktu s vodou, pokým lepidlo úplne nezatvrdne.
- Nie je vhodné pre penový polystyrén a iné povrchy citlivé na rozpúšťadlá.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všetky uvedené parametre vychádzajú z laboratórnych testov zodpovedajúcich interným normám výrobcu a závisia silne od podmienok vytvrdzovania produktu (napr. Okolité teplota, povrchová teplota, kvalita použitého vybavenia a zručnosti osoby, ktorá výrobok aplikuje).

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Skladujte v pôvodnom obale na suchom mieste, chránenom pred mrazom a prehriatím, pri teplote +5°C až +25°C.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
290 ml	transparentné	12	10045943	5902120190263

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Výrobok je horľavý. Všetky práce by sa mali vykonávať na dobre vetranom mieste mimo zdrojov zapálenia. Nefajčiť. Lepidlo by sa malo skladovať v súlade s predpismi o skladovaní horľavých látok. Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov (SDS).

Všetky písomné a ústne informácie, odporúčania a pokyny sú poskytované v súlade s naším najlepším vedomím, na základe skúšok a skúseností, v dobrej viere a v súlade so zásadami výrobcu. Každý používateľ tohto materiálu si musí skontrolovať všetkými možnými spôsobmi vrátane kontroly finálneho výrobku v zodpovedajúcich podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na zamýšľaný účel. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v dôsledku nesprávnej alebo chybnjej aplikácie materiálov výrobcu.