

TYTAN PROFESSIONAL Disprobit

Gumoasfalt na údržbu striech a hydroizoláciu



Disperzná asfaltová hmota modifikovaná syntetickým kaučukom určená na zhotovovanie ľahkých hydroizolačných povlakov, ako aj na renováciu a údržbu strešných krytín. Hmota vytvára povlaky odolné voči praskaniu a pôsobeniu poveternostných vplyvov a agresívnych látok obsiahnutých v pôde. Vďaka tixotropným vlastnostiam povlak nesteká z vertikálnych povrchov ani pri vysokých teplotách. Hmotu je možné nanášať na suché aj vlhké povrchy (bez stojatej vody). Nezneškodňuje penový polystyrén.



VÝHODY

- pôsobí na suchých a mierne vlhkých podkladoch (bez stojatej vody)
- nesteká z vertikálnych povrchov ani pri vysokých teplotách
- vytvára povlak odolný voči látkam prirodzene obsiahnutým v pôde
- bez rozpúšťadiel
- môže sa používať v kontakte s penovým polystyrénom
- vysoká výdatnosť

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- zhotovovanie bezškárových ľahkých hydroizolačných povlakov na povrchoch betónových prvkov, vertikálnych aj horizontálnych, pod úrovňou terénu
- bezškárové strešné povlaky na podklade z jednej vrstvy asfaltového pásu, netkanej textílie alebo technickej tkaniny
- ochrana podzemných častí stavieb pred vlhkosťou
- podlahové hydroizolácie proti vlhkosti v pivniciach, garážach, na terasách a balkónoch
- penetrácia podkladov pod asfaltové pásy alebo bitúmenové povlaky po zriedení vodou v pomere 1 : 1 až 1 : 2 v závislosti od nasiakavosti podkladu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nevytvrdnuté - testované pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti	Hodnota
Hustota [g/cm ³]	0,98 - 1,2
Čas sušenia [h]	6
Počet vrstiev - základný náter	1
Počet vrstiev - hydroizolačné nátery	2 - 4
Aplikované množstvo - základný náter [kg/m ²]	0,2 - 0,5
Množstvo aplikované na jednu vrstvu hydroizolačných náterov [kg/m ²]	0,8 - 1,2
Hrúbka vrstvy [mm]	1
Podmienky pre aplikáciu	Hodnota
Aplikačná teplota [°C]	+5 - +35
Teplota balenia [°C]	+5 - +35
Povrchová teplota [°C]	+5 - +35
Teplota skladovania [°C]	+5 - +35
Príľnavosť k povrchom	Hodnota
Príľnavosť k bitúmenovej lepenke	+
Betón	+
Príľnavosť k tehálam	+
Príľnavosť k bitúmenovej strešnej krytine	+
Vytvrdnuté - testované po 2 týždňoch pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti	Hodnota
Príľnavosť k betónu [MPa]	1
Teplotná odolnosť [°C]	100
Vodotesný 72 hodín pri tlaku minimálne 0,001 MPa	pozytywna
Ohybnosť pri ohýbaní na valci s priemerom 5 mm [°C]	-5
Nasiakavosť vody za 24 hodín [%]	<5
Farba	Hodnota
Čierna	+

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov (MSDS).

Príprava podkladu

- Bitúmenové podklady:
- Podklad musí byť čistý, stabilný, bez voľných častí, odlupujúcich sa náterov, prachu, olejových škvŕn, mastnoty a iných nečistôt.
- Odstráňte voľné kúsky lepenky a nečistoty. Existujúce pluzgiere a hrbole narežte priečne a vyplňte tmelom Evomer alebo Abizol G. Na vyrovnanie povrchu vyplňte trhliny a dutiny a vyrovnajte tmelom Evomer alebo Abizol G.
- Skontrolujte, opravte, doplňte a vyrovnajte lemovanie a všetky konštrukčné, odvodňovacie a inštalačné komponenty prítomné na povrchu.
- Povrch nesmie byť zamrznutý ani pokrytý námrazou a nesmie na ňom stáť voda.
- Povrch strechy musí mať správny sklon, aby bola zabezpečená odtok vody.
- Podklad natrite základným náterom DISPROBIT zriedeným vodou v pomere 1:1 až 1:2 a počkajte, kým vyschne.
- Betónové podklady:
- Pevnosť podkladu pri vytrhnutí musí byť najmenej 1,0 MPa.
- Povrch nesmie byť zamrznutý alebo pokrytý námrazou a musí byť bez stojatej vody.
- Podklad, ktorý sa má použiť na naniesenie produktu, musí byť spojený, nosný, vysušený a stabilný. Mal by byť mechanicky očistený odstránením všetkých voľných a ostrých prvkov, prachu a nečistôt, ktoré zhoršujú priľnavosť (napr. olejové škvŕny alebo mastnota).
- Ak sú v podklade defekty, ako napríklad výstupky, štrkové hniezda alebo iné nerovnosti, je potrebné ich vyplniť a podklad opraviť a vyrovnať cementovou maltou.
- Porézne povrchy vyrovnajte cementovou maltou.
- Murárske priečky by mali mať rovný povrch a plnú škáru.
- Kovové povrchy je pred nanesením produktu potrebné očistiť od usadenín hrdze, starej farby, mastnoty a iných nečistôt.
- Podklad by mal byť natretý základnou vrstvou DISPROBIT asfaltovo-gumovej disperznej zmesi zriedenej vodou v pomere 1:2.
- Pred vytvorením bezšvíkových tesnení by mali byť všetky uhly a rohy zaoblené, pričom by sa mala vytvoriť fazeta pomocou tmelu Evomer alebo Abizol G.

Príprava produktu

- Použite za studena.
- Dôkladne premiešajte pomalým mixérom.

Aplikácia

- Tmel nanášajte pomocou strešnej kefy alebo štetca. Ďalšie vrstvy nanášajte po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy, kolmo na smer nanášania predchádzajúcej vrstvy.

- Základný náter – zriedte vodou v pomere 1:1 alebo 1:2 a dôkladne premiešajte. Nanášajte štetcom alebo strešnou kefou na pripravený povrch.
- Renovácia a údržba strechy – naneste minimálne dve vrstvy. V mieste, kde sa strešný sklon stretáva s komínom, a v prípade ventilačných potrubí a komínov, zosilnite náter vložением výstužnej tkaniny a jej ohnutím do vhodnej výšky. S cieľom predĺžiť životnosť náteru sa odporúča poslednú, mokrá vrstvu hmoty posypať minerálnym práškom.
- Hydroizolácia podzemných častí budov a podláh – po riadnom vyschnutí základovaného povrchu naneste hmotu v minimálne dvoch vrstvách. Odporúča sa všetky uhly vystužiť pásmi technickej tkaniny. Po vyschnutí, pred zasypaním výkopu, je potrebné hotový náter chrániť tepelnoizolačnými doskami alebo fóliou.

Ráce po dokončení aplikácie

- Nádrie čistite čistiacim prostriedkom na bitúmen alebo organickým rozpúšťadlom.

Poznámky / obmedzenia

- Pri práci noste ochranný odev, ochranné okuliare a rukavice.
- NEUMÝVAJTE SI RUKY ROZPÚŠŤADLAMI.
- Zabráňte kontaktu s dechtom a papierovým dechtom.
- Nezohrievajte na nízkej teplote.
- Odporúča sa vykonávať testy na nenápadnom mieste.
- Nepracujte počas zrážok alebo silného slnečného žiarenia.
- Základný náter sa nesmie používať počas dažďa alebo mrazu.
- Neodporúča sa lepiť dve neabsorpčné povrchy k sebe.
- Výrobok nie je určený na styk s potravinami ani na lekárske použitie.
- Výrobok nie je určený na použitie na citlivých povrchoch, napr. na medi a jej zliatinách, pretože môže spôsobiť zmenu farby.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všetky uvedené parametre sú založené na laboratórnych testoch v súlade s internými normami výrobcu a silne závisia od podmienok tvrdnutia výrobku (napr. okolie, teplota povrchu, kvalita použitého zariadenia a zručnosti osoby aplikujúcej výrobok).

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Skladujte v pôvodnom uzavretom obale, mimo dosahu zdrojov tepla, pri teplote medzi +5 °C a +35 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Dátum spotreby a číslo šarže sú uvedené na obale.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
5 kg	čierna	N/A	10023850	5902120010462
10 kg	čierna	N/A	10023845	5902120010486
20 kg	čierna	N/A	10023848	5902120010509

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Podrobné informácie sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov produktu.

Uchovávajúte mimo dosahu detí.

Je potrebné dodržiavať bežné pravidlá pracovnej hygieny.

Vyššie uvedené údaje, odporúčania a rady sú založené na našich najlepších vedomostiach, výskume a skúsenostiach a sú poskytované v dobrej viere v súlade s pravidlami našej spoločnosti a našich dodávateľov. Hoci sa navrhované postupy považujú za všeobecne známe, každý používateľ tohto materiálu by sa mal všetkými možnými spôsobmi, vrátane testovania hotového výrobku za vhodných podmienok, presvedčiť o vhodnosti dodaného materiálu na ním zamýšľané účely. Spoločnosť ani jej oprávnení zástupcovia nenesú zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá vznikne v dôsledku nesprávneho alebo nepresného použitia jej materiálov.