

TYTAN PROFESSIONAL Skrutky v Tube - Multi-Use Montážne Lepidlo RB-20 290 ml béžová



10045947

Multifunkčné montážne lepidlo na báze syntetického kaučuku, vynikajúce pre všetky typy dokončovacích a renovačných prác. Vhodné na lepenie väčšiny bežných povrchov, ako sú betón, omietka, drevotrieska, drevo, sadrokartón a tehla.



VÝHODY

- vytvára pevné, odolné a trvalé spoje, ktoré sú po vytvrdnutí pružné
- vysoká konečná pevnosť
- vynikajúca, okamžitá prílnavosť k väčšine stavebných materiálov
- odolný voči vlhkosti
- ideálny pre vnútorné aj vonkajšie použitie

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- na lepenie širokej škály stavebných materiálov na väčšinu bežných povrchov, ako sú: betón, omietka, drevotrieskové dosky, drevo, sadrokartón, tehla
- lepenie podlahových líšt, soklov, prahov, podlahových panelov, keramických dlaždíc
- lepenie dekoratívnych prvkov z dreva, sadry, korku, drevotriesky, kovu, kameňa, penového polystyrénu
- upevňovanie kobercov a podlahových krytín z PVC

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nezatvrdnuté	Hodnota
Báza: syntetický kaučuk v organických rozpúšťadlách	+
Lehota spracovania (v závislosti od okolitých podmienok a vlastností podkladu) [min]	10 - 15

1/3

Update date: 04.03.2026

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



Doba plného vytvrzení [h]	72
Výdatnosť [g/m ²]	300 - 500
Zatvrdnuté	Hodnota
Teplotná odolnosť [°C]	-20 - +60
Podmienky pre aplikáciu	Hodnota
Aplikačná teplota [°C]	+10 - +30
Optimálna teplota na lepenie [°C]	+15 - +20
Optimálna relatívna vlhkosť vzduchu [%]	60
Farba	Hodnota
Béžová	+

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou si prečítajte bezpečnostné informácie uvedené na konci technického listu a v karte bezpečnostných údajov.

Príprava podkladu

- Lepené povrchy musia byť rovné, suché, zbavené nečistôt a látok zabraňujúcich adhézii.

Príprava produktu

- Odrežte hubicu na požadovaný priemer, odrežte ústie kartuše a naskrutkujte hubicu. Vložte kartušu do aplikačnej pištole.

Aplikácia

- Nanášajte lepidlo bodovo alebo v pruhoch na povrch alebo lepený materiál.
- Okamžite mierne spojte povrchy malým krútiacim pohybom, odpojte ich, počkajte 3 - 5 minút a znova silno a rovnomerne stlačte.
- Pozíciu prvku je možné ľahko opraviť bez odpojenia 2 - 3 minúty po pripojení.

Ráce po dokončení aplikácie

- Čistenie: pred tvrdnutím acetónom alebo benzínom, po tvrdnutí mechanicky.
- NEUMÝVAJTE SI RUKY ROZPÚŠŤADLOM.

Poznámky / obmedzenia

- Odporúča sa vyskúšať adhéziu pred aplikáciou.

- Zabráňte kontaktu s vodou, pokým lepidlo úplne nezatvrdne.
- Neodporúča sa na PE, PP, teflón, povrchy trvalo vlhké.
- Pri lepení polystyrénových prvkov nanášajte lepidlo úsporne, v dlhých intervaloch, v tenkých prúžkoch, zabezpečte tlak a vetranie.
- Neodporúča sa na tenké polystyrénové prvky (počas vytvrdzovania môže lepidlo mierne narušiť povrch).
- Nie je vhodný na povrchy citlivé na rozpúšťadlá.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všetky uvedené parametre vychádzajú z laboratórnych testov zodpovedajúcich interným normám výrobcu a závisia silne od podmienok vytvrdzovania produktu (napr. Okolité teplota, povrchová teplota, kvalita použitého vybavenia a zručnosti osoby, ktorá výrobok aplikuje).

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Skladujte v pôvodnom obale na suchom mieste, chránenom pred mrazom a prehriatím, pri teplote +5°C až +25°C.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
290 ml	béžová	12	10045947	5902120190423

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Výrobok je horľavý. Všetky práce by sa mali vykonávať na dobre vetranom mieste mimo zdrojov zapálenia. Nefajčiť. Lepidlo by sa malo skladovať v súlade s predpismi o skladovaní horľavých látok. Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov (SDS).

Všetky písomné a ústne informácie, odporúčania a pokyny sú poskytované v súlade s naším najlepším vedomím, na základe skúšok a skúseností, v dobrej viere a v súlade so zásadami výrobcu. Každý používateľ tohto materiálu si musí skontrolovať všetkými možnými spôsobmi vrátane kontroly finálneho výrobku v zodpovedajúcich podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na zamýšľaný účel. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v dôsledku nesprávnej alebo chybnej aplikácie materiálov výrobcu.