

TYTAN PROFESSIONAL Tesniaci pás TU do vlhkých miestností 10 m šedá



10022766

Vysokoelastický a odolný tesniaci pás zabezpečujúci podklady pred prenikaním vody a vlhkosti. Je vyrobený z otvorenej (ažúrovej) polyesterovej tkaniny v bielej farbe s centrálnym pásom termoplastického elastoméru. Spolu s doplnkovými prvkami (rohy, manžety) je obzvlášť odporúčaný na vytváranie vodotesných a proti vlhkostných úprav v mokrých priestoroch.



VÝHODY

- vysoká mechanická odolnosť
- vysoká elasticita
- zabezpečuje vodotesnosť
- vytvára pružné a trvácne utesnenie

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- tesniaci pás s doplnkami (vnútorný a vonkajší roh, stenný a podlahový manžet) – určený na zvýšenie tesnosti miest náchylných na vlhkosť, ako sú rohy, styky stien alebo prechody inštaláčnych prvkov
- flexibilná hydroizolácia dilatčných a konštrukčných škár
- použitie pod keramické obklady
- možnosť použitia vonku ako výstužných vložiek pri tepelných dilatáciách balkónov a terás
- podklady: minerálne, cementovo-vápenné a cementové omietky, cementové poterové podklady, betón a železobetón, sadrokartón, murované prvky z tehál, blokov a tvárnic

TABUĽKY

1/3

Update date: 09.03.2026

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie materiálu: nosič	polyesterová pletenina
Zloženie materiálu: membrána	termoplastický elastomér
Celková šírka [mm]	120
Šírka tesniacej časti [mm]	70
Hrúbka [mm]	0,47 + 0,69
Plošná hmotnosť	≥ 400
Maximálne ťažné napätie [MPa]	≥ 4,2
Relatívne predĺženie pri maximálnom ťažnom napätí [%]	≥ 110
Vodotesnosť pri tlaku 0,15 MPa počas 24 h	žiadne presakovanie
Odolnosť proti únave v kombinácii s hydroizolačnou vrstvou	žiadne praskliny vrstvy

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny na obale a riadte sa nimi. Pred aplikáciou si prečítajte Kartú bezpečnostných údajov výrobku.

Príprava podkladu

- Podklad by mal byť stabilný, rovný, nosný, suchý, očistený od vrstvy prachu, nečistôt, vápna, oleja, mastnoty, vosku, ako aj od zvyškov olejových a emulzných farieb.
- Všetky nerovnosti a straty by mali byť vyplnené.
- Podklady by mali byť riadne vysušené. Pokiaľ technológia podkladu neodporúča inak: betónové podklady by mali byť staré najmenej 3 mesiace a obsah vlhkosti ≤4%, omietky a cementové potery najmenej 28 dní a obsah vlhkosti ≤4%.

Aplikácia

- Oblasti, ktoré majú byť hydroizolované, by mali byť pokryté nanesenou hydroizoláciou a ihneď potom by mala byť nanesená páska a použité príslušenstvo (manžety, rohy), aby izolovaný spoj, okraj alebo dilatačná škára mohli kompenzovať akúkoľvek deformáciu pásy.
- Všetky pásy, príslušenstvo a hydroizolovaný povrch by mali byť pokryté prvou vrstvou hydroizolácie, pričom je potrebné dbať na to, aby boli dôkladne pokryté.
- Na inštaláciu hydroizolačných pásk a hydroizolačných prvkov použite rovnaký typ hydroizolácie ako na povrch, ktorý má byť hydroizolovaný.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Z technických dôvodov sa farba materiálu alebo potlače môže v jednotlivých šaržiach mierne líšiť.

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Výrobok by sa mal prepravovať a skladovať v suchých podmienkach a v pôvodnom, nepoškodenom obale pri teplote od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Odporúča sa používať výrobok skladovaný týmto spôsobom do 24 mesiacov.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
10 m	šedá	1	10022766	5903518033582

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Akékoľvek písomné alebo ústne informácie, odporúčania a pokyny sú uvedené podľa našich najlepších znalostí, testov a skúsenosti, v dobrej viere a v súlade so zásadami výrobcu. Každý užívateľ tohto materiálu sa všetkými možnými spôsobmi, vrátane overenie konečného výrobku v zodpovedajúcich podmienkach, presvedčí o vhodnosti dodaných materiálov na zamýšľané účely. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku nepresného alebo chybného použitia materiálu výrobcu.