

TYTAN PROFESSIONAL Tmel na Sadrokartón 280 ml biely



10043976

Akryl pre sadrokartón je tmel na báze akrylových živíc, určený na spájanie rohov pri inštalácii do sadrokartónovej technológie. Vyznačuje sa vysokou elasticitou a je ideálny na maľovanie. Má dokonalú príľnavosť k typickým stavebným povrchom, aj mokrým, T.J. sadrokartónu, betónu, tehál, sadry, dreva a kameňa. Je bez zápachu a odolný voči UV žiareniu.



VÝHODY

- elastický
- nepraská
- bez zápachu a chemicky neutrálne
- možnosť maľovania po vytvrdnutí
- dobrá príľnavosť k pórovitým povrchom

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- spojenia v technológii suchej výstavby
- dopĺňovanie rýh, trhlín a škár v stenách a stropoch pred maľovaním
- tesnenie zárubní dverí, rámov okien, parapetov a zábradlí
- vnútorné tesnenia pri montáži otvorovej stolárskej konštrukcie
- tmelenie stavebných prvkov vystavených napätiam

NORMY / ATESTY / CERTIFIKÁTY

Výrobok spĺňa požiadavky:

- EN 15651-1:2012 F-INT

1/4

Update date: 23.01.2026

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nevytvrdnuté - testované pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti	Hodnota
Hustota (ISO 2811-1) [g/ml]	1,52 - 1,56
Vytvorenie povrchovej vrstvy [min]	25 - 40
Pracovný čas [min]	10 - 15
Rychlost vytvrzování [mm/24h]	0,5 - 1,0
Vytvrdnuté - testované po 4 týždňoch pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti	Hodnota
Priľnavosť k vozovke (ISO 9047) [%]	12,5 - 15,0
Tvrdosť Shore A (ISO 868)	40 - 45
Teplotná odolnosť [°C]	-20 - +80
Podmienky pre aplikáciu	Hodnota
Povrchová teplota [°C]	+5 - +40
Teplota balenia [°C]	+5 - +25
Aplikačná teplota [°C]	+5 - +40
Farba	Hodnota
Biela	+

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov (MSDS).

Príprava podkladu

- Lepené povrchy musia byť čisté, suché (bez námrazy), zbavené prachu, hrdze, starého uvoľneného materiálu, oleja, mastnoty, farieb a iných nečistôt, ktoré znižujú priľnavosť tmelu.
- Aby ste zabránili znečisteniu medzery a zachovali rovnakú líniu, použite lepiace pásky, ktoré by sa mali ihneď po ukončení utesnenia odstrániť.
- Tmel nevyžaduje použitie základného náteru na väčšine povrchov, ale na niektorých špecifických povrchoch ho bude možno potrebné použiť na zlepšenie priľnavosti.
- Na zvýšenie priľnavosti k nasiakavým podkladom sa odporúča použiť penetračný náter

Príprava produktu

- Pred aplikáciou by mal byť produkt kondicionovaný pri izbovej teplote.

Aplikácia

- Odrežte hornú časť adaptéra so závitom. Naskrutkujte hrot trysky a odrežte ju pod uhlom 45° s priemerom rovným šírke medzery.
- Tmel stlačte mechanickou alebo pneumatickou pištoľou.
- Spojte vyhladzte stierkou na tmel alebo špachtľou.
- Pred vytvorením povrchovej vrstvy odstráňte maskovacie pásy.
- Kláb by sa mal nechať úplne vytvrdnúť.

Ráce po dokončení aplikácie

- Nevytvrdnutý tmel je možné odstrániť vodou.
- Po vytvrdnutí tmel odstráňte z rúk vodou a mydlom, z náradia ho odstráňte mechanicky
- Čerstvo nanesený tmel chráňte pred dažďom alebo priamym pôsobením vody po dobu minimálne 6 hodín.
- NEUMÝVAJTE RUKY ROZPÚŠŤADLAMI.

Poznámky / obmedzenia

- Tmel by sa nemal používať na bitúmenové povrchy, čiastočne vulkanizovaný kaučuk, chloroprén alebo iné stavebné materiály, ktoré prepúšťajú oleje, zmäkčovadlá alebo rozpúšťadlá.
- Tmel nie je určený na utesňovanie škár z prírodného kameňa, napr. žuly, pieskovca, mramoru.
- Tmel sa neodporúča pre kláby, ktoré sú trvale pod vodou, pretože môžu spôsobiť fyzické zmeny.
- Nie je vhodný na lepenie akvárií a terárií.
- Tmel nie je určený na štrukturálne zasklenie.
- Nie je vhodný na priamy kontakt s potravinami a na lekárske účely. Tmel nebol riadne testovaný a nie je vhodný na lekárske a farmaceutické použitie.
- Pred pretretím tmelu sa odporúča vykonať skúšobný test, predovšetkým v prípade rozpúšťadlových náterov.
- Neaplikujte na PE, PP - žiadna priľnavosť.
- Neaplikujte na citlivé kovové povrchy, napríklad na meď a odrazovú plochu zrkadiel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všetky uvedené parametre sú založené na laboratórnych testoch v súlade s internými normami výrobcu a výrazne závisia od podmienok tvrdnutia výrobku (napr. okolie, teplota povrchu, kvalita použitého zariadenia a zručnosti osoby aplikujúcej výrobok).

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Skladujte v pôvodnom obale na suchom mieste, chránenom pred mrazom a prehriatím, pri teplote +5°C až

+25°C.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
280 ml	biely	12	10043976	5902120179862

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Podrobné informácie sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov produktu.

Všetky písomné alebo ústne informácie, odporúčania a pokyny sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí, testov a skúseností, v dobrej viere a v súlade so zásadami výrobcu. Každý používateľ tohto materiálu sa bude všetkými možnými spôsobmi, vrátane overovania konečného produktu za správnych podmienok, ubezpečovať o vhodnosti dodávaných materiálov na zamýšľané účely. Výrobca nezodpovedá za žiadne straty vzniknuté v dôsledku nepresného alebo chybného použitia materiálov výrobcu.